

Manara University

Faculty of Engineering

Department of civil engineering



جامعة المنارة

كلية الهندسة

قسم الهندسة المدنية

## مقرر مواد بناء

لطلاب الهندسة المدنية

مدرس المقرر

د.م. مهند سليم مهنا


## الخلطة الخرسانية (Concrete Mix)

- تصميم الخلطات الخرسانية يعني تحديد القيم النسبية لمكوناتها بما يتفق مع المتطلبات المرغوبة لصب عنصر خرساني محدد.
- ويعتبر تحديد نسب الخلطة الخرسانية من أهم العوامل التي تؤثر على جودة الخرسانة وعلى اقتصاديات المشروع.
- فمن الممكن الحصول على خرسانات متباينة في جودتها وتكلفتها رغم أن جميعها تتكون من نفس المواد (اسمنت، ركام خشن وناعم، ماء وإضافات محددة).
- ويعتمد الاقتصاد النسبي للخلطات الخرسانية على تكلفة مكوناتها وعلى أجور العمال وتكاليف النقل لتلك المكونات.



يتم تحديد نسب مكونات الخلطة إما باستخدام نسب ثبتت فاعليتها من الخبرة، أو بواسطة طرق حسابية مبنية على أساس هندسي تتضمن:

خواص المواد المستخدمة، والخواص المرجوة في الخرسانة المتصلدة (مثل مقاومة الضغط أو الكبريتات...)، إضافة لتحقيقها اشتراطات الخرسانة الطازجة وصيها مثل السهولة المناسبة للصب (القوام وقابلية التشغيل) والتسوية النهائية (التشطيب) لسطح الخرسانة. وذلك مع مراعات التكاليف الاقتصادية حسب العمل الانشائي المطلوب. باختصار تهدف الطرق الحسابية الى استخدام المواد الموجودة لنحصل منها على خرسانة ذات خواص مطلوبة في الحالتين الطرية والمتصلدة وذلك بأقل التكاليف. يعد معيار مقاومة الخرسانة للضغط من أهم المعايير التي تبين مدى جودة الخرسانة المتصلدة أما قيمة هبوط مخروط أبرامز فيعبر عن مدى جودة الخرسانة الطرية.



## أولاً: - مكونات الخلطة الأساسية:

### 1-الأسمنت

كما هو معروف فان مادة الأسمنت لها خواص تلاحقية ومن خلال هذه الخاصية تتمكن من ربط الأجزاء أو المكونات الأخرى للخلطة الخرسانية بكتلة صلبة. والتفاعل الكيميائي بين الماء والأسمنت (عملية الأماهة) هي التي تعطي الخواص التلاحقية لعجينة الأسمنت الناتجة عن التفاعل.

تصنف مركبات الأسمنت الأساسية إلى أربع مكونات:

Chemical Name	Notation	Percentage
Tri-Calcium Silicate	C3S	35 -- 50
Di-Calcium Silicate	C2S	20 -- 40
Tri-Calcium Aluminate	C3A	8 -- 12
Tetra Calcium Alumino Ferrate	C4AF	6 -- 10

1.  $C_2S$  سليكات ثنائي الكالسيوم

2.  $C_3S$  سليكات ثلاثي الكالسيوم


3.  $C_3A$  الومينات ثلاثي الكالسيوم

4.  $C_4AF$  الومينات حديد رباعي الكالسيوم

ومقاومة الأسمنت مسؤول عنها بصورة رئيسية مركب سيليكات ثنائي وثلاثي الكالسيوم والمركب سليكات ثنائي الكالسيوم يشارك بدرجة كبيرة في المقاومة المبكرة خلال ال 28 يوم الأولى أما مركب سليكات ثلاثي الكالسيوم فله دور في اكتساب المقاومة بعد ال 28 يوم الأولى وبعد مرور سنة يتساوى المركبان في تطوير المقاومة، اما المركبان الومينات ثلاثي الكالسيوم والومينات حديد رباعي الكالسيوم فلهما تأثير أقل على المقاومة.

## الركام

خواص الركام لها الدور الكبير في تحديد قوة ومتانة الخرسانة حيث أن الركام يمثل بحدود 75 % من الحجم الكلي للخلطة الخرسانية. والركام يصنف الى ركام خشن وركام ناعم، والركام الناعم هو الذي يمر من المنخل القياسي رقم 4 والمقصود به هو المنخل الذي فيه اربعة فتحات لكل انش طول، والركام الخشن هو الذي لا يمر من خلال منخل رقم 4 كما هو موضح بالشكل التالي. تبلغ كثافة الخرسانة التي يستعمل فيها ركام طبيعي وسطياً  $2300\text{kg/m}^3$  تقريباً.





## ثانياً: الإضافات الخرسانية

هي مواد تضاف الى الخلطة الخرسانية أثناء عملية الخلط وبكميات قليلة جداً لغرض إعطاء الخرسانة الطرية او الخرسانة المتصلبة خواص معينة ويمكن تصنيفها إلى:

1. تحسين القدرة على ضخ الخرسانة بدون اضافة ماء يتجاوز النسبة التصميمية.

2. زيادة المقاومة المبكرة للخرسانة.

3. تحسين قابلية التشغيل للخرسانة الطرية (خصوصاً عند وجود تسليح كثيف)

4. التعجيل في زمن التصلب لتوفير الوقت اللازم لتنفيذ المنشآت (أو الأجواء الباردة)

5. إبطاء زمن الشك خصوصاً عند صب الخرسانة في الأجواء الحارة حيث يكون شك الأسمنت سريعاً بسبب حرارة الجو.


6. الحد من حدوث الانفصال الحبيبي.

7. الحصول على خرسانة غير منفذة للماء أو ذات مقاومة عالية.

8. إضافات الهواء المحبوس بغرض إحداث فراغات دقيقة داخل الخرسانة و الحصول على خرسانة خفيفة الوزن.



## تصميم الخلطة الخرسانية



## تصميم الخلطة الخرسانية وفق الطريقة الأوروبية:

- تعتمد الطريقة الفرنسية على تسلسل تصميم الخلطة الخرسانية وفق أربع مراحل رئيسية تتضمن كل مرحلة عدداً من النقاط الفرعية:
1. تحديد نسبة الاسمنت إلى الماء (C/W) انطلاقاً من مقاومة البيتون المرغوبة على الضغط.
  2. تحديد وزن مكونات العجينة الاسمنتية (C+W) من هبوط مخروط أبرامز وقوام الخلطة المنشودة.
  3. تحديد نسبة الركام الناعم والخشن بعد رسم منحنى التركيب الحبي المعياري للمكونات الصلبة.
  4. تحديد وزن الحصى والرمل المستخدم في الخلطة.





# ONE

تحديد نسبة الاسمنت إلى الماء (C/W)  
انطلاقاً من مقاومة البيتون المرغوبة:


## الخطوة الأولى:

تحديد نسبة الاسمنت إلى الماء (C/W) انطلاقاً من مقاومة البيتون المرغوبة:  
تعطى نسبة الاسمنت إلى الماء وفق علاقة بولومي التالية (Formule de Bolomey)

$$f'_{cm} = G \times N_{cem} \times \left( \frac{C}{W} - 0.5 \right)$$

حيث:

G : معامل الحصويات الذي يتعلق بالقطر الأعظمي للحصويات المستخدمة،  
ويعطى بالجدول التقريبي التالي:



جودة الحصويات	Dmax<16mm	20<Dmax<40mm	Dmax>60mm
ممتازة	0.55	0.6	0.65
جيدة	0.45	0.55	0.6
مقبولة	0.35	0.40	0.45

تؤخذ قيمة وسطية لـ G تساوي 0.5 ما لم يذكر خلاف ذلك.



$$f'_{cm} = G \times N_{cem} \times \left( \frac{c}{w} - 0.5 \right)$$

$N_{cem}$ : رتبة الاسمنت الحقيقية (مقاومة العجينة الاسمنتية بعد 28 يوم) حيث يوجد في الأسواق المحلية ثلاث رتب شائعة للاسمنت:

Class 52.5 N ، Class 42.5 N ، Class 32.5

حيث يعبر الرقم الموجود عن مقاومة الضغط لمكعبات الاسمنت القياسية 7سم \* 7سم \* 7سم بوحدة نيوتن / مم<sup>2</sup> وذلك عند عمر 28 يوم. وتؤخذ للبيتون العادي في مسائنا عادة 40 MPa مالم يذكر خلاف ذلك.

$f'_{cm}$  المقاومة الوسطية للبيتون (المصعدة) وتعطى تقريباً بالعلاقة:

$$f'_{cm} = (1.15 - 1.2) \times f'_{c28}$$

$f'_{c28}$  المقاومة المميزة للبيتون بعد 28 يوم.



# 2


# TWO

تحديد وزن مكونات العجينة  
الاسمنتية (C+W) من هبوط  
مخروط أبرامز وقوام الخلطة  
المنشودة.

## الخطوة الثانية:

تحديد وزن مكونات العجينة الاسمنتية (C+W) من هبوط مخروط أبرامز وقوام الخلطة المنشودة.


حسب القوام المرغوب به للخلطة البيتونية وبالتالي حسب قيم هبوط مخروط أبرامز يمكن لنا تحديد كمية الاسمنت اللازمة للخلطة البيتونية وذلك بناء على قيم المعامل (C/w) الناتج من الخطوة الأولى، وذلك باستخدام مخططات درو-غوريس (Dreux Gorisse)



يمكننا بعد حساب كمية الاسمنت معرفة كمية المياه اللازمة للخلطة بسهولة من النسبة (c/w). مع الانتباه إلى أن القيمة التي حصلنا عليها لكمية المياه تتوافق مع أقطار للحصويات تتراوح بين (20-25mm) وضرورة تعديل كمية المياه وفقاً لقطر الحصويات المستخدمة كما في الجدول:

Dimension maximale des plus gros granulats $D_{max}$ [mm]	5	10	16	25	40
Correction sur le dosage en eau $E$ [%]	+15	+9	+4	0	-4





# 3

# THREE

تحديد نسبة الركام الناعم والخشن  
بعد رسم منحني التركيب الحبي

## الخطوة الثالثة:

تحديد نسبة الركام الناعم والخشن بعد رسم منحنى التركيب الحبي المعيارى بناء على القطر الأعظمى للحصويات.


لرسم منحنى التركيب الحبي المعيارى لابد أولاً من تحديد النقاط (O, A, B) حيث O مبدأ الاحداثيات، B تتوافق مع القطر الأعظمى للحصويات، A تتوافق مع الاحداثيات التالية:

$X_A$ : نصف القطر الأعظمى للحصويات ( $D_{max}$ )

$Y_A$ : تعطى بالمعادلة:

$$Y = 50 - \sqrt{D_{max}} + A$$


حيث A معامل تصحيح يعطى بالجدول التالي وفقاً لكمية الاسمنت في الخلطة ولنوع الحصويات فيما إذا كانت مكسرة (Concase) أو طبيعية مدورة (Roule) إضافة لطاقة الهزاز.




تؤخذ قيمة A مساوية ل 2 مالم يذكر خلاف ذلك في المسألة.

Forme des granulats	حصويات مدورة		حصويات مكسرة		حصويات مدورة	
	Faible	Normale	Puissante	Roulé	Concassé	Roulé
400+Superplastifiant	-2	0	-4	-2	-6	-4
400	0	+2	-2	0	-4	-2
350	+2	+4	0	+2	-2	0
300	+4	+6	+2	+4	0	+2
250	+6	+7	+4	+6	+2	+4
200	+8	+10	+6	+8	+4	+6

بعد ذلك نرسم المستقيم A'B' الذي يصل بين نسبة مئوية مارة (95%) للرمل (المنحني الاخضر) و (5%) للحصويات (المنحني الأزرق)، فتكون نقطة تقاطع المستقيم A'B' مع المنحني المعياري (OAB) تعبر عن نسبة الرمل (Y% S) ونسبة الحصويات (Y% G) في ركام الخلطة.





# 4

# FOUR

تحديد وزن الحصى والرمل  
المستخدمين في الخلطة:



## الخطوة الرابعة:

تحديد وزن الحصى والرمل المستخدم في الخلطة:

يتم في هذه الخطوة بداية حساب معامل الاكتناز  $\alpha$  من الجدول التالي بدلالة القطر الأعظمي للحصى وقوام الخلطة وهزاز الخلط.

قوام الخلطة	الرج	معامل الاكتناز $\alpha$						
		$D_{max}=5$	$D_{max}=10$	$D_{max}=12,5$	$D_{max}=20$	$D_{max}=31,5$	$D_{max}=50$	$D_{max}=80$
طرية	Piquage	0,750	0,780	0,795	0,805	0,810	0,815	0,820
	Vibration faible	0,755	0,785	0,800	0,810	0,815	0,820	0,825
	Vibration normale	0,760	0,790	0,805	0,815	0,820	0,825	0,830
لدنة	Piquage	0,760	0,790	0,805	0,815	0,820	0,825	0,830
	Vibration faible	0,765	0,795	0,810	0,820	0,825	0,830	0,835
	Vibration normale	0,770	0,800	0,815	0,825	0,830	0,835	0,840
	Vibration puissante	0,775	0,805	0,820	0,830	0,835	0,840	0,845
كثيف	Vibration faible	0,775	0,805	0,820	0,830	0,835	0,840	0,845
	Vibration normale	0,780	0,810	0,825	0,835	0,840	0,845	0,850
	Vibration puissante	0,780	0,815	0,830	0,840	0,845	0,850	0,855

يعبر معامل الاكتناز عن نسبة حجم المواد الصلبة من ركام واسمنت في المتر المكعب من البيتون.

تؤخذ قيمة  $\alpha$  مساوية لـ 0.82 ما لم يذكر خلاف ذلك في نص المسألة.

بعد الحصول على قيمة معامل الاكتناز  $\alpha$  نقوم بحساب حجم الركام الكلي  $V_G$  (بحص + رمل) اللازم للخلطة وفق العلاقة التالية:

$$V_G = \alpha - V_C$$

مع الانتباه إلى أن  $V_G$  يمثل حجم الركام الكلي أي مجموع حجي البحص والرمل.

$$\text{معامل الاكتناز} = \frac{\text{وزن الاسمنت}}{\text{كثافة الاسمنت} \times \text{حجم الركام الكلي}}$$

حيث كثافة الاسمنت الوسطية  $3100 \text{ kg/m}^3$ .

يمكننا بعد ذلك بسهولة حساب وزن الرمل والبحص بسهولة وفق العلاقات التالية:

وزن الرمل = نسبة الرمل في الركام (S % Y) × حجم الركام الكلي × الكتلة الحجمية للرمل (Masse volumique absolue)  
وزن البحص = نسبة البحص في الركام (g % Y) × حجم الركام الكلي × الكتلة الحجمية للبحص

## أسئلة عامة عن المحاضرة





هناك شروط يجب الالتزام بها في حالة استخدام الإضافات الخرسانية وهي:

- 1- ألا يكون لها تأثيراً ضاراً على الخرسانة أو حديد التسليح.
- 2- ضرورة التأكد من مدى ملائمة وفعالية الإضافات المستخدمة بواسطة خلطات تجريبية.
- 3- في حالة استخدام نوعين أو أكثر من الإضافات في نفس الخلطة الخرسانية يجب أن تتوفر معلومات مفصلة عن مدى تداخلهما والتوافق.
- 4- يجب عدم إضافة كلوريد الكالسيوم أو الإضافات التي أساسها من الكلوريدات إطلاقاً إلى الخرسانة المسلحة أو الخرسانة مسبقة الإجهاد.
- 5- من الضروري أن يكون هناك تناسب بين الفوائد الناتجة من استخدام الإضافات مع الزيادة في التكاليف.
- 6- يجب أن يتم توريد الإضافات الخرسانية على شكل عبوات داخل براميل أو اوعية مغلقة بأحكام وأن يكون مكتوب عليها بالتفصيل نوع المادة واسمها التجاري وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بالإضافة إلى خواص المادة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها، وضرورة تخزين المادة بطريقة تحميها من أشعة الشمس والحرارة والرطوبة.

بعد الحصول على قيمة معامل الاكتناز  $\alpha$  نقوم بحساب حجم الركام الكلي  $V_G$  (بحص + رمل) اللازم للخلطة وفق العلاقة التالية:

$$\alpha = \frac{V_{solid}}{V_{beton}} = \frac{V_{cement} + V_{aggr}}{1} \rightarrow V_G = \alpha - V_c$$

مع الانتباه إلى أن  $V_G$  يمثل حجم الركام الكلي أي مجموع حجي البحص والرمل.

$$\text{حجم الركام الكلي} = \frac{\text{وزن الاسمنت}}{\text{كثافة الاسمنت}} - \text{معامل الاكتناز}$$

حيث كثافة الاسمنت الوسطية  $3100 \text{ kg/m}^3$ .

يمكننا بعد ذلك بسهولة حساب وزن الرمل والبحص بسهولة وفق العلاقات التالية:

وزن الرمل = نسبة الرمل في الركام (Y%<sub>s</sub>) × حجم الركام الكلي × الكتلة الحجمية للرمل (Masse volumique absolue)

وزن البحص = نسبة البحص في الركام (Y%<sub>g</sub>) × حجم الركام الكلي × الكتلة الحجمية للبحص