

الخشف السني Dental Porcelain



جامعة
المنارة

HAMMA UNIVERSITY

المواد السنية التعويضية

2020 - 2021

D. ModarAhmad

D.D.S, M.Sc, Ph.D



لمحة تاريخية:

- يعود استخدام الخزف السني إلى العام 1774 حين استخدمه Duchateau لصنع جهاز كامل خزفي.
- عام 1820 طور دولابار عجينة الخزف لصنع اللثة الصناعية
- في عام 1903 قام Charles Land بخبز الخزف على رقاقة بلاستيكية، وسيئته الأساسية تعرضه للكسر، ولتفادي ذلك تم في العشرينيات تطوير طريقة خبز الخزف على المعدن.

تركيب الخزف السني:

- يشبه في تركيبه الخزف المستخدم في الأواني المنزلية ولكن مع إختلاف في نسب المكونات الأساسية (في الأواني نسبة الصلصال أعلى- في الخزف السني نسبة الفلدسبار أعلى).
- ينتج على شكل مسحوق وسائل:
يتكون المسحوق من:

- مادة الكاؤولين (الصلصال أو الطفالين): هي عبارة عن سيليكات الألومنيوم المائية $Al_2O_3 \cdot SiO_2 \cdot 2H_2O$ لونه بني خاص، يعطي الخزف ظلالته. عند مزجه بالماء يصبح قابلاً للتشكيل. يتكثف ويصبح صلباً عند 1600 °. يستخدم بنسبة بين 4%، وهو الذي يقوم بربط ذرات الخزف قبل الخزف يزيد متانة الخزف عن طريق التصاقه بحجر الصوان عند تعرضه للحرارة ويحسن قابلية التشكيل.

تركيب الخزف السني:

- الفلدسبار (بلق الصحراء) $K_2O \cdot Al_2O_3 \cdot 6SiO_2$:

وهو سيليكات الألمنيوم و البوتاسيوم الثنائية المكون الأساسي للخزف السني 70-80% أبيض مائل للرمادي أو الأحمر .
يبدأ بالانصهار عند 1150 ° متحولاً إلى بلورات اللوسيت التي تنصهر عند 1520 °
وظيفته ثبات الخزف و امتلاء الهيكل وإضفاء الشفافية و إعطاء البريق و اللمعان اللازمين كمادة مسيلة.

تركيب الخزف السني:

-الكوارتز أو السيلكا أو حجر الصوان (SiO_2 أوكسيد السيليسيوم):

مادة عديمة اللون درجة انصهارها عالية بين 1400 °C - 1600 °C وتشكل بين 10-20% من المسحوق. وظيفتها زيادة القساوة و الصلابة و تشكيل الهيكل الأساسي الذي يجتمع حوله الفلدسبار و الصلصال تبقى ثابتةً خلال الخبز و تعطي الخزف خواصه البصرية.

تركيب الخزف السني:

- **مسيلات:** تعمل على خفض درجة انصهار المواد (فوسفات البوتاسيوم، كربونات البوتاسيوم، كربونات الصوديوم، البوراكس).
تتراوح نسبتها بين 10-20%.

يتم مزج هذه المكونات مع بعضها وصهرها ثم تبرد فجأة للإقلال ما أمكن من بلورات الفلدسبار وتصبح الكتلة ذات بنية زجاجية غير منتظمة عالية الشفافية تدعى **Frit** تسحق بعد ذلك للحصول على حبيبات ناعمة (مسحوق الخزف)

تركيب الخزف السني:

-**الملونات:** وهي غالباً أنواع مختلفة من الأكاسيد يعطي كل واحد منها لوناً خاصاً:



برتقالي

0أكسيد الفضة

أخضر

0أكسيد الكروم

أزرق

0أكسيد الكوبالت

0أكسيد النيكل رمادي

أحمر

0أكسيد الحديد


أصفر

0أكسيد التيتانيوم

- تحوي كل مجموعة خزف على 12 لون وكل لون مؤلف من ثلاث مستويات شفوفية: الطبقة الظليلة, الطبقة العاجية, الطبقة المينائية.
- تحوي المادة الظليلة على 15% من أكسيد التوتياء أو أكسيد الزركونيوم أو أكسيد التيتانيوم.

تركيب الخزف السني:

• أما **السائل** فهو الماء المقطر، ويضاف اليه بعض المواد العضوية مثل النشاء أو الغليسرين لتسهيل تكوينه وتشكيله، وتحترق هذه المواد العضوية عند الخبز ولا تترك أي بقايا



الخواص الفيزيائية:

البنية:

- يملك الخزف السني بنية غير منتظمة الشكل تشبه بنية الزجاج (شبكة غير منتظمة من السيليكات مع شوارد معدنية فيما بينها مثل شوارد الصوديوم أو البوتاسيوم).
- يملك الزجاج القدرة عند التسخين و التبريد للانتقال من الحالة الصلبة إلى السائلة أو العكس دون تشكل طور جديد.
- هذه البنية غير المنتظمة للخزف تكسبه الخواص الفيزيائية نفسها للزجاج من شفافية عالية وقساوة وقصافة.

الخواص الفيزيائية:

المدى الحراري للانصهار:

- لا يملك الخزف درجة انصهار محددة بل مدى حراري للانصهار.
- بازدياد درجة الحرارة تتناقص لزوجة وتماسك الخزف, ويحدث انخفاض حاد في اللزوجة قرب المدى الحراري للانصهار.
- يعزا الانصهار التدريجي للخزف الى ضعف ناقليته الحرارية, ويتطلب حدوث التوازن الحراري بين كل أجزاء كتلة الخزف بعض الوقت وارتفاعاً في درجة حرارة التسخين.



الخواص الفيزيائية:

- يصنف الخزف السني حسب مدى انصهاره الى:
 1. عالي الانصهار High fusing: يتراوح مدى انصهاره بين 1288 ° - 1371 ° ويستخدم في صناعة الأسنان الخزفية الجاهزة>
 2. متوسط الانصهار Medium fusing: مدى انصهاره 1093 ° - 1260 °, يستخدم في صناعة التيجان الخزفية الكاملة.
 3. منخفض الانصهار Low fusing: 871 ° - 1066 ° , يستخدم لصناعة التيجان والجسور الخزفية.
 4. الأكثر انخفاضاً: 650 ° - 850 ° يستخدم مع الترميمات المعدنية الخزفية وخاصةً عند استخدام معدن التيتانيوم.

الخواص الفيزيائية:

٥ معدل التمدد الحراري:

- في درجات الحرارة مادون درجة التحول الزجاجي يأخذ منحني التمدد الشكل المستقيم.
- فوق درجة التحول الحراري تحدث زيادة كبيرة وحادة في معدل التمدد(عندما يكون الخزف له بنية سيالة أكثر).
- عند تسخينه للحد الأعلى للانصهار ينهار الخزف ويصبح سيالاً بشكل تام عند درجة حرارة الطراوة.
- هذا عند قياس التمدد على قطعة خزف ولكن يبني التاج الخزفي بعدة طبقات تختلف هذه الطبقات عن بعضها بتركيبها، وتتطلب هذه الاختلافات توافقاً في معامل التمدد الحراري لكل الطبقات.

الخواص الفيزيائية:

- يمكن للطبقة الخارجية أن تملك معامل تمدد أعلى يمكنها من التوضع فوق الطبقات الأخرى عند تبريدها . ويؤدي ذلك إلى زيادة مقاومة السطح الخارجي للتآكل الخزفي.
- إن إضافة بعض الأكاسيد المعدنية مثل أكسيد الصوديوم أو الليثيوم تزيد من عامل التمدد نتيجة أحداث هذه الأكاسيد تخلصاً في بنية السيليكا.
- يجب أن يتوافق معامل التمدد الحراري للمادة الظليلة مع معامل التمدد الحراري للمعدن، ويؤدي إلى تشكل جهود عند التبريد أو التسخين ثم انكسار الخزف وانفصاله عن المعدن لأن الخزف المادة الأضعف.

الخواص الفيزيائية:

o المقاومة:

يملك الخزف السني مقاومة عالية للضغط ومنخفضة للكسر، ويعود ذلك الى عدم انتظام تركيبه وغياب ظاهرة الانزلاق للمستويات المختلفة و التي تكون موجودة في المواد المتبلورة (مثل الخلائط المعدنية).
تبلغ مقاومة الضغط للخزف السني 517 Mpa، ومقاومته للكسر 35 Mpa، ويبلغ معامل التمزق 90 Mpa، ويبلغ معامل المرونة لديه من 69-70 Gpa، في حين تبلغ في ميناء الأسنان 40 Gpa.

الخواص الفيزيائية:

• تتعلق مقاومة الكسر للخزف بالأمر التالفة:

- ✓ التركيب الكفمفائ للكتلة الخزف , فكلما كانت نسبة الشوارد المعدنفة أكثر انخفضت أكثر درجة التحول الزجاجف ومقاومته للكسر, بسبب مساهمتها فف خللفة بلفة السلففكا.
- ✓ درجة تكثف مسحوق الخزف, فكلما كانت درجة التكثف أعلى كلما زاد عدم انتظام شبكة أوكسفف السلففسفوم وبالفابف زفافة الشفوففة ومقاومة الضغط و الاقلال من مقاومة الكسر.
- ✓ حرارة الخزف, فزفد درجة حرارة الخزف من قصفافة الخزف.
- ✓ مدة الخزف, فضعف زفافة مدة الخزف وعدد مرات الخزف من مقاومته للكسر.

الخواص الفيزيائية:

- ✓ سرعة التبريد, يضعف التبريد السريع للخزف من مقاومته للكسر التي تتجلى بظهور شقوق على سطحه.
- ✓ محتواه من المسام وعدم انتظام سطحه ووجود الشقوق عليه يضعف مقاومته للكسر.
- ✓ محتواه من البلورات, تزداد مقاومة الخزف للكسر بازدياد محتواه من بلورات الأكاسيد المعدنية مثل أكسيد السيليسيوم و أكسيد الألومنيوم . وفي الجدول التالي مقارنة بين الكوارتز و الألومينا..

الخواص الفيزيائية:

المواد المقوية للخزف:

الكوارتز	الألومينا
● زيادته تنقص الشفافية.	● زيادته تنقص الشفافية بشكل أكبر.
● يمكن اضافته الى خزف المينائي والشفاف لمقاومة الكسر.	● بكمية قليلة للعاجي وأكثر للطبقة الظليلة لمقاومة الكسر والظلالية.
● معامل تمدده الحراري مختلف عن الفلدسبار الزجاجي.	● يتوافق معامل تمدده مع الفلدسبار الزجاجي الى حد كبير.

• مقاومة الخزف للضغط أكبر من الشد بسبب أن قوى الضغط تميل لإغلاق الشقوق على سطحه عكس الشد.

الخواص الفيزيائية:

٥ القساوة:

- يملك قساوة عالية تبلغ KHN460 , أعلى من قساوة الميناء التي تبلغ KHN340 , فالخزف من أكثر المواد مقاومة للسحل.

٥ حجم حبيبات المسحوق الخزفي:

- عند استخدام حبيبات مختلفة الأحجام تكون كثافة الخزف أفضل و المسام أقل.




الخواص الفيزيائية:

تبدل الأبعاد:

يتعرض الخزف الى تقلص واضح حوالي 20-35% من حجمه, ويعود سبب هذا التقلص الى:

- ✓ تقلص جاف, يتم عند تكثيف مزيج الخزف وخسارته لجزء من ماء المزج. (محدود يمكن اهماله).
- ✓ تقلص لدى تسخينه, بسبب احتراق المواد العضوية المضافة الى الماء (غليسرين, نشاء). (محدود يمكن اهماله).
- ✓ تقلص لدى خبز الخزف, عند انصهار حبيبات المسحوق وإغلاقها للمسافات بينها, ويكون التكثيف أفضل في الأفران المفرغ منها الهواء وبالتالي التقلص أكبر. (هو المسؤول عن تقلص الخزف).



الخواص الفيزيائية:

- يتم التقلص باتجاه المنطقة الأكثر ثخانة في كتلة الخزف بسبب التماسك الداخلي بين حبيباته وبسبب التوتر السطحي الذي ينشأ بينها، فتميل لتأخذ شكلاً دائرياً، إذاً يتم التقلص باتجاه المعدن وهذا يفسر الإندخال الجيد للخزف في التخريشات المجهرية لسطح المعدن.
- أما في حال تاج جاكيت خزفي فيكون التقلص من حواف التاج الأقل سماكة الى الحد القاطع أو السطح الطاحن، لذا يجب تحضير كتف عند حواف التاج لإعطاء سماكة كافية لكتلة الخزف عند العنق.

الخواص الفيزيائية:

٥ الشفافية:

- أن الفلدسبار يصبح بعد خبزه مادة شفافة, ويعكس شفوفيته بلورات الكوارتز و الكاؤولين بالإضافة الى المسام المجهرية, وأسباب تشكل هذه المسام:

- 1-تبخر سائل المزج.
- 2-احتراق المواد العضوية المضافة للسائل.
- 3-تكتيف غير كافي للطبقات.
- 4-انطلاق غازات أو أبخرة الماء لدى سيلان السيليكا.
- 5-فراغات بين حبيبات المزيج عند تكتيفها الحراري.
- 6-انطلاق غاز من احتراق مواد مندخلة عندما يكون مكان العمل غير نظيف.

الرخف المعدني



جامعة
المنارة

HAMARA UNIVERSITY

Porcelain Fused to Metal

تركيب الخزف المعدني:

- يشبه ما ذكر سابقاً عن تركيب الخزف الفلديسباري، وتم تطوير معامل تمدده الى 10×13 ليحاري الخلائط المعدنية.
- يمكن الحصول على المسحوق بتسخين الفلديسبار البوتاسي مع كربونات البوتاسيوم والليتيوم لدرجة 1093° ، ثم تبريده بشكل مفاجئ ليتكون زجاج خزفي بحالة غير منتظمة يعرف بأنه في طور اللوسيت.
- الخزف المعدني هو خزف منخفض درجة الانصهار ويتكون من خزف ظليل وعاجي ومينائي.

تركيب الخزف المعدني:

- للخزف الظليل دور هام في الخزف المعدني,فهو المسؤول عن ارتباط الخزف بالمعدن المصبوب بالإضافة الى اخفاء لون المعدن المصبوب,لهذا يختلف تركيبه عن باقي الطبقات الأخرى اذ يضاف اليه:
 - 1-أكاسيد معدنية لزيادة مقاومة الكسر(أكسيد الألمنيوم).
 - 2-أكاسيد معدنية لإكسابه ظلالية جيدة(أكسيد القصدير و التوتياء و التيتانيوم والزرقونيوم).
 - 3-مواد تزيد من سيولة الخزف لتحسين ترطيبه للخليطة(أكسيد الكالسيوم و البوراكس).

مزايا ومساوئ الخزف المعدني:

٥ المزايا:

- 1- مقاومة عالية للضغوط.
- 2- امكانية عمل جسور تجميلية طويلة المدى.
- 3- انطباق حفا في جيد.

٥ المساوئ:

- 1- ظهور حواف المعدن.
- 2- صعوبة تأمين الشفوفية.
- 3- احتمال استخدام خلائط تسيء للمظهر التجميلي للخزف.
- 4- أخطاء في الارتباط الخزفي المعدني.





الكزف الحامل

جامعة



الخرزف الكامل

- دعت الحاجة الى خواص تجميلية أفضل و تقبل حيوي أعلى الى تطوير أنظمة الخزف الكامل.
- تمت تقوية الخزف بإضافة بعض الأكاسيد اليه (أكسيد الألومنيوم و المغنيزيوم)، أو ببعثرة بعض البلورات فيه (اللويسيت، الميكا، الليتيوم).
- كما جرى تطوير طرق خبز الخزف فمنها يعتمد الطريقة التقليدية ومنها صب الخزف بطريقة الشمع الضائع.
- رغم التطور فما تزال استخداماتها مقتصرة على الوجوه و الحشوات والتيجان المفردة وأنظمة قليلة يمكن فيها صنع جسور صغيرة.

يصنف الخزف الكامل حسب تركيبه الكيميائي الى:

• 1- الخزف الفلدسباري:- خزف عالي المحتوى من اللوسيت (optec).

-خزف منخفض المحتوى من اللوسيت (pj).
• 2- القلب المقوى:- الومينا (Hi-ceram).

-الالومينا المنزلق (In-ceram slipcast).

-الومينا المغنيزيوم (In-ceram-spinell).

-صب بالحقن ألو مينا المغنيزيا (cerestore).

-مغنيزيا.

• 3- الخزف الزجاجي المصبوب:- بلورات اللوسيت (Empress1)

-بلورات الليتيوم (Empress2)

-بلورات الميكا (dicor)

-بلورات فوسفات الكالسيوم (Cerapeak)



الخزف الفلدسباري:

• 1-تاج جاكيت خزفي تقليدي:

طور Land عام 1903 طريقة خبز الخزف على الرقاقة البلاتينية على شكل طبقات مختلفة الشفوفية,وبعد الانتهاء من الخبز تزال الرقاقة ويوضع التاج على الدعامة.

(leucite is 45-50%)

تم استخدام التيتانيوم لأنه ذو معامل تمدد قريب من معامل الخزف و لعدم تعرضه للأكسدة ولدرجة انصهاره العالية وسهولة إزالة الرقاقة بعد الخبز

الخرزف الفلدسباري:

• 2- الخرزف الفلدسباري عالي المحتوى من اللوسيت (Optec):

يتكون القلب من الخرزف الفلدسباري عالي المحتوى من اللوسيت، وبلورات اللوسيت هي الشكل البلوري للفلدسبار البوتاسي في درجات الحرارة العالية. يتم وضع هذا الخرزف على نموذج السن المحضرة المصنوع من مواد تتحمل درجات حرارة عالية ليتم بعدها خبز الهيكل الخزفي بدرجة 1035°.

أنظمة القلب المقوى:

• 1-القلب المقوى بأوكسيد الألومنيوم(Hi-ceram):

تم تطويره عام 1965 ,وتحسين الخواص الميكانيكية وزيادة مقاومة الكسر بإضافة أوكسيد الألومنيوم 40-50% من الكتلة الخزفية.

يتم خبز الكتلة المقواة على مثال السن ثم يتم خبز الطبقات الأخرى بالطريقة التقليدية.

يقوم القلب المقوى بزيادة الصلابة و القساوة ويعمل كمادة ظليلة.

بلغت مقاومته للالتواء 131Mpa(ضعف الفلدسباري)

معدل الفشل في الأسنان الأمامية 2% وهو مقبول.

معدل الفشل في الأسنان الخلفية 15,2% وهذا غير مقبول.

أنظمة القلب المقوى:

• 1- قلب الألومينا المنزلق (In-ceram):

تتكون المادة المكونة للقلب من مسحوق أوكسيد الألومنيوم ذي الحبيبات الناعمة 2-5 ميكرون يمكن فيه صناعة تيجان وحشوات وجسور.

تمزج الحبيبات مع سائل خاص لتشكيل معلق بكثافة الكريم ينقل الى المثال الجبسي ليتم تشكيله، ثم يكثف بشكل جاف بامتصاص الجبس ماء الأمثلة، ثم يكثف حراريا 1120° لساعتين فيتم التحام الذرات دون أن تنصهر فنحصل على هيكل ألوميني نفوذ ذي مسام، نطلي الهيكل بمزيج زجاج **اللانثانيوم** ألومينوسيليكات ثم في فرن 1100° ل4 ساعات، فيتم اندخال الزجاج في الهيكل الألوميني فنحصل على هيكل يملك قوة التواء 600 Mpa ومقاومة كسر عالية، بعدها يتم بناء الطبقات الأخرى بالطريقة التقليدية.

مساوئ النظام التكلفة ومدة العمل وعدم امكانية تخريش الهيكل للالصاق.

أنظمة القلب المقوى:

• 3-قلب الومينا مغنيزيوم(In-ceram spinell):

يعتمد مبدأ القلب الألوميني المنزلق مع تعديل يهدف الى قلب أكثر شفافية. يتكون المسحوق من الومينا المغنيزيوم البلوري (spinell).

يمزج المسحوق مع سائل خاص و يسخن وبدوره سيرتشح بالزجاج, ويتابع العمل بطريقة الHi-ceram نفسها.

تبلغ مقاومة التواء هذا النظام 350 Mpa لذلك يقتصر استعماله على الحشوات و التيجان.

وقد تم تطوير شكل ثالث لهذا النظام بإضافة أوكسيد الزرconiوم 33% فتحسنت مقاومته للكسر مع خواص بصرية ضعيفة (جسور خلفية فقط).


(In-ceram spinell)



القالب المقوى بواسطة أوكسيد الزركونيوم:

- inVizion نظام للترميمات الخزفية الكاملة يعتمد الايتريوم الموازن و أوكسيد الزركونيوم.
- تصل مة اومة الالتواء فيه أكثر من 900 Mpa, مع خصائص جمالية عالية.
- مقاومة عالية جداً تسمح بعمل جسور من 3-4 وحدات والتي تمتد الى 40مم,بالاضافة الى جمالية عالية.
- يستخدم لجميع استطبابات التيجان والحشوات والجسور.





القالب المقوى بواسطة أوكسيد الزركونيوم:

• نظام Procera® - Zirconia

يستخدم أوكسيد الزركونيوم، وتصل مقاومة الالتواء فيه من 900-1400 Mpa .
وممكن أن يعوض أي فقد في أي منطقة في الفم ويمكن أن يشكل جسور بـ 3-4 وحدات.
يمكن الصاقه بالاسمنتات التقليدية دون الحاجة للصاقه بالراتنج.

جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY



أنظمة القلب المقوى:

• 4- قلب الألومينا والمغنيزيا القابل للصب (Cerestore):

يعتمد هذا النظام طريقة الصب بالحقن للقلب المكون من 65-70% من أوكسيد الألومنيوم و 8-10% من أوكسيد المغنيزيوم ومن زجاج $BaO.SiO_2.Al_2O_3$ بالإضافة الى راتنج سيليكوني.

يتم ادخال مادة القلب تحت الضغط الى البوتقة بعد تسخينه الى 180° وبعد تنظيف القلب من المسحوق الكاسي يسخن في أفران خاصة الى 1300° بشكل تدريجي.

تبلغ مقاومة الالتواء 118Mpa , ميزات القلب أنه لا يتقلص لذا فيتمتع بانطباق حفا في جيد, سيئاته الكلفة و التجهيزات الخاصة.

أنظمة القلب المقوى:

• 5-قلب المغنيزيا:

تستخدم فيه المغنيزيا أكثر من الألومينا كأساس بسبب عامل تمددها الحراري العالي، والتقوية تتم ببعثرة بلورات المغنيزيا في قالب زجاجي وتبلورها ضمنه. قلب المغنيزيا له مقاومة تمزق 131 Mpa بعد الخبز ويمكن مضاعفة متانته عن طريق التزجيج الى 269 Mpa بآليتين: اندخال الزجاج في مسام القلب وتوضع زجاج التزجيج على سطح القلب بضغط لاختلاف عامل التمدد لدى عن القلب.

الخزف الزجاجي المصبوب:

• 1-القلب الخزفي الزجاجي المقوى ببلورات اللوسيت المضغوطة (Empress 1):

بعد كسي النموذج الشمعي وتبخير الشمع توضع قطع الخزف الغني باللوسيت الأسطوانية الشكل عند قمع الصب وتعرض لحرارة 1050° تحقن بعدها بالضغط الى داخل البوتقة (5 بار) فنحصل على القلب الخزفي.

يتكون هذا القلب من قالب خزفي زجاجي محاط ببلورات اللوسيت، ونتيجة لاختلاف عامل التمدد الحراري للقالب والبلورات تنشأ قوى توتر تزيد من متانة الخزف، واختلاف عامل التمدد بين القلب والخزف الشفاف أيضاً تزيد من مقاومة التاج النهائي.

تبلغ قوة الالتواء لهذا النوع Mpa200، يتميز بانطباق جيد ومقاومة عالية للتعويض الخزفي.

يستخدم هذا النظام لصنع حشوات وتيجان ووجوه خزفية.

الخرزف الزجاجي المصبوب:

2- 1- القلب الخزفي الزجاجي المقوى ببلورات الليتيوم (Empress 2):

تم تطوير هذا النظام بهدف زيادة مقاومة الالتواء 350 Mpa تقريباً، لصنع جسور خزفية بثلاث وحدات.

يحتوي القلب الخزفي الزجاجي في هذا النظام ببلورات تنائي سيليكات الليتيوم، ويتم الصب بالطريقة السابقة.

يغطي القالب بالخرزف الزجاجي الغني ببلورات فلور الأباتيت، وعند التسخين إلى 800° ترتبط بلورات الأباتيت بالقالب الخزفي، وهذا يزيد التقبل الحيوي ويحسن الخواص التجميلية.

IPS Empress® Esthetic Line



الخرزف الزجاجي المصبوب:

• 3- القلب الخزفي المقوى ببلورات الميكا(dicor):

نظام قابل للصب تم تطويره عام 1973، يتكون القلب الخزفي الزجاجي من نظام رباعي أوكسيد السيليسيوم، وأوكسيد البوتاسيوم، وأوكسيد المغنيزيوم، بالإضافة إلى فلور المغنيزيوم الذي يعمل كعامل مشجع للتبلور وزيادة انسيابية الخرزف.

بعد تبخر الشمع تصهر قطعة من الخرزف الزجاجي بدرجة 1380° ثم تدخل إلى القالب الكاسي بواسطة القوة النابذة.

ثم يعالج التاج المصبوب بالحرارة ليتحول من الحالة الزجاجية إلى خزف بلوري (التخزيف)، وذلك بتسخينه إلى 1075° لحوالي 6-10 ساعات، تنمو البلورات ويفقد الزجاج شفوفيته وتزداد قساوته ويتكون من بلورات فلورين ميكاسيليكات.

بسبب تبادل الشوارد بين الكاسي (رابطة فوسفاتية) والخرزف يحوي القالب على بنية طرية من الداخل ومن الخارج أكثر كثافة حيث تتوضع بلورات سيليكات المغنيزيوم، وتكسب هذه الطبقة الظلالية ومقاومة الالتواء (152 Mpa).

ثم تبني الطبقات الأخرى، ويجب اختيار لون المادة اللاصقة لأن اللاصق يساعد في إعطاء اللون النهائي.

الخرزف الزجاجي المصبوب:

• 4- قلب خزفي زجاجي مقوى ببلورات فوسفات الكالسيوم (Cerapeal):

هو تطوير لنظام الخزف المصبوب ويستند الى نظام Dicor في الصب، إلا أن البلورات المتشكلة من المعالجة الحرارية هي هيدروكسيل اباتيت.

يستخدم بشكل خاص للوجوه الخزفية.



جامعة
المنارة

HAMARA UNIVERSITY

الخرزف منخفض الانصهار(LFC):

طور هذا النوع ليستخدم مع معدن التيتانيوم ليتناسب مع عامل تمدده الحراري. تتراوح درجة انصهاره بين 650 ٬-850 ٬، ويحافظ على التركيب المجهري أكثر من عالي درجة الانصهار. يعطي مظهر أكثر طبيعية وأكثر شفافية، مقاومته لالتواء مشابهة للخرزف الفلديسباري. طورت شركة Ducera خرزف ينصهر في 660 ٬ ويستخدم لصنع حشوات خزفية وحشوات مغطية ووجوه، ويمكن فيه اصلاح الترميمات الخزفية الأخرى.

الترميزات الخزفية بواسطة الكمبيوتر:

• تدعى هذه الأنظمة Computer Aided Design\Computer Aided CAD\CAM Manufacturing.

أي التصميم و التصنيع بواسطة الكمبيوتر, وتتضمن المراحل التالية:
1- تحضير السن.

2- وضع مسحوق على السن لإعطائه تضاداً على الماسح الضوئي.

3- مسح السن بالقبضة الضوئية لتخزين صورة السن (الطبعة).

4- تصميم الحشوة أو التاج على الشاشة.

5- بعد التصميم يتم اختيار قطعة الخزف ذات اللون المناسب, ثم يتم نحتها في حجرة داخل الكمبيوتر.

6- يلصق التعويض ويتم تشكيل السطح الطاحن و النهاية والتلميع داخل الفم.

مساوى النظام هي التكلفة وتأمين علاقة إطباقية و تلميع التعويض و الانطباق الحفافي.

Company	Product
Sirona Dental Systems GmbH	CEREC modular CAD/CAM system
KaVo Elektrotechnisches Werk GmbH	Everest CAD/CAM System
Amann Girrbach GmbH	digiDENT® CAD/CAM System
DCS Dentalsysteme GmbH	DCS PRECIDENT System
Nobel Biocare	Procera Forte and Piccolo
3M ESPE AG	The Lava(TM) All Ceramic System
WDT-Wotz-Dental-Technik GmbH	WOL-CERAM-EPC-CAM
DeguDent GmbH (Dentsply Corp)	Cercon Smart Ceramic CAD/CAM system
Mikrona Technologie AG	Celay CAD/CAM System
CICERO Dental Systems B.V.	CICERO® (Computer Integrated Ceramic Reconstruction)




INSTANT OPTICAL IMPRESSION




DESIGN



PERFECT FIT




OCCLUSAL CONTROL



EASE OF USE



COMPLETE CONFIDENCE





جامعة
المنصورة
A UNIVERSITY



الخشف المقوى بالألياف:

• Sculpture / FibreKor

- آخر ما في أنواع السيراميك البوليميري وتقنية الألياف هو Sculpture / FibreKor خشف بوليميري (polyceram) ، يتحد مع تركيب ثانوي ليفي قوي ويعطي مظهر جمالي مع انسحال منخفض ومقاومة للتصبغ. يعطي قوة المعدن وجمال الخشف.

Manufacturer: Jeneric/Pentron



الخزف المقوى بالألياف:

• قوة عالية

مقاومة FiberKor تصل الى حوالي 1000 Mpa تجعل
FiberKor موثوق لجسور onlay و هياكل ومثبتات
ملصقة.


مقاومة السحل قريبة من نظيرتها في الأسنان، ومثانة
وصلابة عالية بسبب راتنج PCDMA والمكونات المألئة
التي تؤمن ترميمات متينة.

تقبل حيوي ممتاز حيث وجد أن هذا النظام غير سام
خلوياً.

يمكن اصلاحه ويمكن أن يتم ذلك داخل الفم.



رسم بياني يعرض مقاومة (قوة) أنظمة الخزف على المدى البعيد و القريب:



	FLEXURAL STRENGTH (MPa)	TRANSLUCENCY (#1 - best, etc.)
In-Ceram Zirconia	800	
Procera	687	6
In-Ceram	450	5
In-Ceram Spinell	350	4
OPC	150	3
IPS Empress	140-180	2
Vitablocs	120	
Dicor	120	1
Aluminous	100	
Feldspathic	60-90	



HANARA UNIVERSITY





جامعة
الملك
FACULTY OF
DENTISTRY
UNIVERSITY

A close-up photograph of a woman's mouth, showing her teeth and bright red lipstick. She is smiling. A dashed grey speech bubble originates from the left side of her mouth and contains the text "Thanx 4 ur listening".

*Thanx 4 ur
listening*