

مسألة 1:

لتعيين قيمة المكافئ الرملي لتربة رملية معدة للاستخدام في خلطة بيتونية تم اجراء تجربة التحليل الحبي على عينة الرمل فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي:

رقم المنخل	فتحة المنخل (mm)	الباقي الجزئي gr
1"	25.4	0.0
¾"	19.1	0.0
½"	12.7	0.0
3/8"	9.52	0.0
4	4.75	28.2
8	2.36	56.9
16	1.18	58.1
30	0.6	406.9
50	0.3	526.8
100	0.15	537.8
200	0.075	10.9
	pass200	9.2

المطلوب حساب قيمة المكافئ الرملي بعد حساب النسب المئوية المارة على كل منخل علماً أن وزن العينة الجاف قيل النخل يساوي 1634.8 غرام.

الحل:

نقوم بداية بتشكيل جدول التركيب الحبي لحساب النسبة المئوية المارة على كل منخل كما هو موضح بالجدول التالي:

رقم المنخل	فتحة المنخل (mm)	الكتلة المحجوزة الجزئية gr	النسبة المئوية المحجوزة على المنخل %	النسبة المحجوزة التراكمية %	النسبة المئوية المارة %
1"	25.4	0	0.00	0	100.00
¾"	19.1	0	0.00	0.00	100.00
½"	12.7	0	0.00	0.00	100.00
3/8"	9.52	0	0.00	0.00	100.00
4	4.75	28.2	1.72	1.72	98.28
8	2.36	56.9	3.48	5.20	94.80
16	1.18	58.1	3.55	8.76	91.24
30	0.6	406.9	24.89	33.65	66.35
50	0.3	526.8	32.22	65.87	34.13
100	0.15	537.8	32.89	98.76	1.24
200	0.075	10.9	0.67	99.43	0.57
	pass200	9.4			

بعد حساب النسبة المئوية المارة على كل منخل من المناخل تكون قيمة المكافئ الرملي معطاة بالعلاقة:

معامل النعومة = مجموع النسب المئوية المحجوزة على المناخل الموافق للرمل (4.75 > size > 0.075mm) / 100

$$FM = \frac{1.72 + 5.2 + 8.76 + 33.65 + 65.87 + 98.76}{100} = 2.139$$

لضمان جودة الخلطة البيتونية يشترط في الرمل المستخدم أن يحقق معامل نعومة لا يقل عن 2.4 ولا يزيد عن 3.1 وبالتالي فالرمل المستخدم في حالتنا لا يحقق الاشتراطات المطلوبة.

Fineness Modulus(FM Test) of Sand



Sand Sample



Apparatus



Hot Plate



Balance



Tray



Sieve Shaker

مسألة 2:

يتوافر في أحد المقالع نوعين من الرمل:

النوع الأول رمل ناعم مكافئه الرملي $F_{m1}=1.4$

النوع الثاني رمل خشن مكافئه الرملي $F_{m2}=3.9$

يراد خلط النوعين السابقين المتوفرين بهدف الحصول على رمل معامل نعومته مقبولة $F_m=2.9$. ماهي نسب الخلط لكل من النوعين المتوفرين بالمقلع؟

الحل:

لحساب نسبة الخلط لكلا النوعين نطبق العلاقة التالية:

$$F_m = \alpha \times F_{m1} + \beta \times F_{m2}$$

حيث F_m معامل نعومة الرمل المرغوب تشكيله

α نسبة الرمل الناعم في الخليط

β نسبة الرمل الخشن في الخليط

$$2.9 = \alpha \times 1.4 + \beta \times 3.9$$

نعلم أن مجموع نسبة الرمل الناعم + نسبة الرمل الخشن تساوي 100% وبالتالي:


$$\alpha + \beta = 1 \rightarrow \alpha = (1 - \beta)$$

$$2.9 = (1 - \beta) \times 1.4 + \beta \times 3.9$$

$$2.9 = 1.4 + 2.5\beta$$

$$\beta = 0.6 \rightarrow \alpha = 0.4$$

أي نمزج 60% من الرمل الخشن مع 40% من الرمل الناعم لتشكيل مزيج رملي مكافئه الرملي 2.9



مدرس المقرر: د.م مهند سليم مهنا

قيم معامل الاهتراء النموذجية لبعض أنواع الحصويات (%)	
بازلت Basalt	10 – 17
دولوميت Dolomite	18 – 30
نايس Gneiss	33 – 57
غرانيت Granite	27 – 49
حجر كلسي Limestone	19 – 30
كوارتزيت Quartzite	20 – 35

تم اجراء تجربة لوس انجلوس لحساب الاهتراء لعينة من الحصويات المراد استخدامها في الرصف الطرقي لأحد المشاريع السكنية في محافظة اللاذقية. تم في التجربة استخدام 10kg من العينة الحصوية ضمن الأسطوانة الفولاذية لجهاز الاهتراء مع وضع 12 كرة معدنية. تم تطبيق 1000 دورة على العينة الحصوية ضمن الأسطوانة الخاصة بجهاز لوس انجلوس. نخلت العينة الحصوية بعد إيقاف الأسطوانة عن الدوران على المنخل رقم 12 (1.7mm) فكان الوزن المحجوز على المنخل رقم 12 يساوي إلى 7492.8 gr. احسب قيم معامل الاهتراء للعينة الحصوية.

عدد الكرات	عدد الدورات	التدرج Grading	الوزن الأولي الكلي للعينة	الوزن المتبقي بعد الاهتراء
12	1000	F	10000	7492.8

مدرس المقرر: د.م مهند سليم مهنا

معامل الاهتراء (التآكل): الفرق بين الوزن الأولي والوزن النهائي للعينة المختبرة منسوباً إلى الوزن الأصلي للعينة.

$$25.07\% = \frac{10000 - 7492.8}{10000} = \text{معامل الاهتراء}$$

تشتراط المواصفات العامة ألا يزيد معامل الاهتراء عن 35% لاستخدام الحصى في الرصف الطرقي وبالتالي فالعينة المختبرة مقبولة لتنفيذ الطريق.