

Manara University



جامعة المنارة

Faculty of Architectural engineering

كلية الهندسة المعمارية

## مقرر تكنولوجيا المواد


مدرس المقرر

د.م. مهند سليم مهنا

## الركام (Aggregates)

يمكن تقسيم الركام حسب أبعاد حبيباتها إلى:

- حصويات و حجارة (أكبر من 2 مم) وتقسّم بدورها إلى مجموعات فرعية: جلاميد ، حجارة ، حصي ، حصي ناعمة
- رمال (من 0.06 – 2 مم) وتقسّم بدورها إلى مجموعات فرعية: رمل خشن ، رمل متوسط ، رمل ناعم
- سيلت (طمي) (من 0.06 – 0.002 مم)
- غضار (أصغر من 0.002 مم)



يمكن تقسيم الركام الداخل في صناعة الخرسانة إلى نوعين:

الركام الناعم: (رمل خشن، رمل متوسط، رمل ناعم).

الركام الخشن: (حصى خشن، حصى متوسطة وناعمة).

Fine aggregate الركام الناعم	Size Variation المقاس
Coarse Sand (رمل خشن)	<b>2.0 mm</b> – 0.5 mm
Medium Sand (رمل متوسط)	0.5 mm – 0.25 mm
Fine Sand (رمل ناعم)	0.25 mm – <b>0.06 mm</b>
Silt (سيلت)	0.06 mm – 0.002 mm
Clay (غضار)	<b>&lt;0.002 mm</b>

Coarse aggregate الركام الخشن	Size المقاس
Fine gravel (حصى ناعمة)	<b>4 mm</b> – 8 mm
Medium gravel (حصى متوسطة)	8 mm – 16 mm
Coarse gravel (حصى خشنة)	16 mm – <b>64 mm</b>
Cobbles (حجارة)	64 mm – 256 mm
Boulders (جلاميد)	>256 mm

يجب أن تكون حبيبات الركام صلبة وقوية ونظيفة، وذات تركيب حبي مناسب، وخالية من المواد الغريبة كأوراق الشجر أو نفايات الأخشاب أو قطع الجبس والمونة... الخ. كما يجب أن تكون خالية تقريباً من المعلقات الملتصقة والمواد الضارة، كالأتربة والأملاح والشوائب والمواد العضوية، التي تؤثر تأثيراً ضاراً على زمن الأخذ (الشك) أو زمن التصلب، أو على قوة الخرسانة أو على مدى تحملها مع الزمن، أو تضر بفولاذ التسليح. كما يجب ألا تزيد نسبة المواد الناعمة، والمواد الأخرى، على القيم التي يحددها للخرسانة دفتر الشروط الخاص بالمشروع.

لا يجب أن تتجاوز كمية الطين والمواد الناعمة 7% من وزن الرمل أو 1% من وزن البحص وبشكل وسطي لا تتجاوز نسبة النواعم وسطياً في الركام 3% كحد أقصى.



يتم إحضار الركام من مقالع الحجارة، تكون هذه المقالع على شكل طبقات صخرية تتخللها أحياناً طبقات رقيقة من الأتربة والصوان. تُفحص حجارة المقلع بداية لمعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام المطلوب. يتم بعدها عمل ثقوب في طبقات الصخر وتُعبأ بالمتفجرات أو تُكسّر بالمطارق والنقارات إلى حجارة أقل حجماً، تلقى بعد ذلك داخل الكسارة ثم تفرز الأحجام عن بعضها البعض بواسطة مناخل خاصة.

مناخل




كسارات



نقارات










## تصنيف الحصىات وفقاً للشكل إلى الأنواع التالية:

1. الحصىات المدورة (Rounded)
2. الحصىات غير المنتظمة (المدورة جزئياً)
3. الحصىات المزوّاة (حادة الأطراف Angular)
4. الحصىات المسطحة (Flaky): عندما تكون (السماكة) أقل من 60% من العرض المتوسط للحصاة.
5. الحصىات المتطاولة الإبرية (Elongated): عندما يكون طول الحصاة أكبر من 180% من العرض المتوسط للحصاة.



أ- بالنسبة للشكل:

لا يوصى باستخدام الحصىيات المدورة أو المتطاولة للخرسانة بسبب ضعف التراكب والتعشيق بين الحصىيات المدورة وضعف مقاومة الالتصاق. أما الحصىيات المزوّاة (حادة الأطراف Angular) فإنها تعطي للخلطة مقاومة على الضغط أكبر بحدود 20% بسبب الترابط والالتصاق بين الحصىيات والملاط ويوصى باستخدامها في الخلطات الخرسانية. كما يجب التركيز على خلو الحصىيات من الأتربة والمواد الناعمة .





## ب- بالنسبة للمقاس:


عند استخدام كمية كبيرة من الركام الصغير الناعم سنحتاج إلى كمية أكبر من عجينة الاسمنت لتغليف الحبيبات الناعمة ذات المساحة السطحية الكبيرة. وبالتالي سنحتاج كمية كبيرة من المياه حتى يمكن الوصول لدرجة خلط وتشغيل مناسبة للخرسانة ويترتب على ذلك نقص في مقاومة الخرسانة.

الخرسانة الأكثر اقتصادية يمكن الحصول عليها باستخدام ركام خشن وركام ناعم وفق تدرج حبيبي جيد، حيث أن هذا التدرج يحتاج إلى أقل كمية من عجينة الاسمنت البورتلاندي لتحيط بالركام وتملاً جميع الفراغات بين أجزائه ونحصل على اكتناز مثالي.



## الركام الناعم

- يتكون من الرمل (الناعم، المتوسط والخشن) إضافة لنسبة قليلة من النواعم.
- تتطلب جودة الخرسانة استخدام رمال مختلفة القياس لأبعاد الحبيبات وأن تكون متدرجة من المقاس الناعم إلى الخشن.
- في الرمل المتدرج تدرجاً حبيباً جيداً، تساعد الحبيبات الأكثر نعومة في ملء الفراغات بين الحبيبات الأكبر وتأمين تراص ومقاومة أكبر.





وجود كمية مناسبة من الرمل ضروري جداً للحصول على قابلية تشغيل جيدة للخرسانة

- يؤدي استخدام كمية قليلة من الرمل للحصول على قابلية تشغيل منخفضة و سطح خشن للخرسانة
- يؤدي استخدام كمية كبيرة من الرمل لاستهلاك كمية كبيرة من الاسمنت لتشكيل العجينة الاسمنتية وبالتالي زيادة الكلفة، وفي حال عدم زيادة كمية الاسمنت مع زيادة كمية الرمل سينتج خرسانة ضعيفة المقاومة.





## اشتراطات خاصة في الركام

- يجب أن تكون مقاومة مادة الركام المستعمل، أكبر من ضعف مقاومة الخرسانة المطلوبة.
- يشترط في المقاس الإسمي (الافتراضي) الأكبر، للركام الكبير، أن يكون أقل من ربع المقاس الأصغر للجزء المطلوب صبه، وكذلك أقل من أصغر مسافة بين قضبان التسليح، وأن يكون شكله مناسباً، وبعيداً عن الأشكال المفلطحة والإبرية.
- يجب أن يكون الركام مندرجاً، بحيث تكون الخرسانة المصنوعة منه سهلة التشغيل، وألا يتكون بداخلها فراغات، وتحتاج إلى أقل كمية لازمة من ماء الخلط.



- في الحوائط، أكبر مقاس من أي نوع من أنواع الركام الخشن يجب ألا يتعدى قطره 1/5 السمك الكلي للحائط.



- أكبر مقاس للركام الخشن المستخدم في بلاطات الأسقف يجب أن يكون  $1/3$  سمك البلاطة تقريباً.
- أكبر مقاس للركام الخشن يجب أن لا يكون أكبر من  $3/4$  عرض أضييق فراغ من المفترض أن تمر خلاله الخرسانة أثناء الصب. وهذا الفراغ عادة يكون بين حديد التسليح أو بين حديد التسليح وقالب الصب.



يشكل الركام حوالي 70-80% من حجم الخرسانة، لذلك فإن كلفة وجودة الخرسانة يعتمد على نوع الركام المستخدم بها، وبالتالي لا بد من التأكد من جودة مورد الركام وموثوقيته عن طريق التجارب المخبرية.

## Sieve analysis التحليل الحبي المنخلي

الغرض من الاختبار: scope

الغرض من الاختبار هو تعيين تدرج حبيبات التربة ومقاس الحبيبات المختلفة (مواد ناعمة، رمل ، حصويات)، ويتم إجراء الاختبار بواسطة سلسلة من المناخل القياسية النظامية ذات الفتحات المختلفة.

طريقة الغسيل على المناخل: Sieves Washing

تغسل العينة على المنخل رقم 200 (0.075mm) ثم يجفف القسم المتبقي بالفرن. ينخل القسم المتبقي الجاف بالتتالي على المناخل (من الفتحات الأكبر إلى الأصغر) وتسجل أوزان التربة المتبقية على كل منخل من المناخل.




No. 10 (2.00 mm)	3 in = (75 mm)
No. 20 (850 μm)	2 in =(50 mm)
No. 40 (425 μm)	1 ½-in = 37.5 mm
No. 60(250 μm)	1 in = (25.0 mm)
No.140 (106 μm)	3 / 4 in (19 mm) ¾
No. 200 (75 μm)	3 / 8 in (9.5 mm)
	No.4 (4.75 mm)






الوزن الجاف الكلي  
المنخول = 1200 غرام

النسبة المارة (%)	النسبة المحجوزة (%)	الباقي التراكمي (gr)	الباقي الجزئي (gr)	فتحة المنخل (mm)
100.00	0.00	0	0	25.4
96.58	3.43	41.1	41.1	19.1
94.01	5.99	71.9	30.8	12.7
91.93	8.07	96.8	24.9	9.52
86.68	13.33	159.9	63.1	4.75
78.82	21.18	254.2	94.3	2
74.59	25.41	304.9	50.7	0.85
70.98	29.03	348.3	43.4	0.425
69.00	31.00	372	23.7	0.25
64.83	35.18	422.1	50.1	0.15
62.15	37.85	454.2	32.1	0.075



منحني التركيب الحبي : مخطط نصف لوغاريتمي تسجل عليه النتائج التي تم الحصول عليها في تجربة التحليل الحبي.

المحور الأفقي يمثل لوغاريتم فتحات المناخل والمحور الشاقولي يمثل النسبة المئوية المارة على كل منخل.



هل تدل الحزمة العريضة على تدرج حبيبي  
جيد أم فقير؟

ماذا بخصوص الحزم الضيقة؟



## أنواع الركام من جهة التدرج الحبي

### 1. الركام جيد التدرج (Well graded aggregates):

هو الركام الذي يحتوي على كميات مناسبة من جميع المقاسات المختلفة للمناخل، يؤمن الركام جيد التدرج قابلية تشغيل مناسبة وتوفير في كمية الاسمنت ويكون منحني التركيب الحبي عريضاً.

### 2. الركام المتدرج (Graded aggregates):


هو الركام الذي يحتوي معظم مقاسات المناخل القياسية لكن بنسب أقل انتظاماً من الركام جيد التدرج.


### 3. الركام الناقص (Gap graded aggregates):

هو الركام الذي لا يوجد فيه مقاس أو أكثر من مقاسات الركام المختلفة.

### 4. الركام الفقير (Poor graded aggregates):

هو الركام الذي يحتوي على عدد محدود من مقاسات الركام المختلفة (مقاسين مثلاً)، ويكون منحني التركيب الحبي ضيقاً.








## عامل نعومة الرمل (FINENESS MODULUS)

يحدد هذا الاختبار القياس الوسطي لحبيبات الرمل المستخدم في الأعمال المدنية، شائع الاستعمال في تقييم إحضارات الرمل المستخدمة في تحضير الخلطة الخرسانية وذلك باستخدام سلسلة المناخل القياسية الأمريكية ذات القياسات الآتية:



معامل النعومة = مجموع النسب المئوية المحجوزة على المناخل المذكورة / 100



النسبة المارة %	النسبة المحجوزة %	الباقى التراكمي gr	الباقى الجزئي gr	فتحة المنخل	وزن العينة gr
					1634.8
100.00	0.00	0	0	25.4	
100.00	0.00	0	0	19.1	
100.00	0.00	0	0	12.7	
100.00	0.00	0	0.0	9.52	
98.28	1.72	28.2	28.2	4.75	
94.79	5.21	85.1	56.9	2.36	
91.24	8.76	143.2	58.1	1.18	
66.35	33.65	550.1	406.9	0.6	
34.13	65.87	1076.9	526.8	0.3	
1.23	98.77	1614.7	537.8	0.15	
0.56	99.44	1625.6	10.9	0.075	
			9.2	pass200	

- 4.75 mm (No. 4)
- 2.36 mm (No. 8)
- 1.18 mm (No. 16)
- 600 µm (No. 30)
- 300 µm (No. 50)
- 150 µm (No.100).


$$FM = \frac{1.72 + 5.21 + 8.76 + 33.65 + 65.87 + 98.77}{100} = 2.139$$

بحسب المواصفات القياسية السورية فإن  
 $3.1 > FM > 2.4$



## المكافئ الرملية (sand equivalent)

المكافئ الرملية هو نسبة ارتفاع الرمل إلى ارتفاع الغضار في أنبوب اختبار مجهزة للتجربة



تجربة المكافئ الرملية			
3	2	1	أرقام أنابيب الاختبار
4.20	4.20	4.30	قراءة المستوى الأعلى للغضار
4.00	3.95	4.00	قراءة المستوى الأعلى للرمل
95.24	94.05	93.02	المكافئ الرملية %
94.10			المكافئ الرملية الوسطي %

## تجربة لوس أنجلوس (الاهتراء)


تختبر مقاومة الحصىيات الخشنة التي قياسها أكبر من 19 مم ضد الاهتراء باستخدام جهاز لوس أنجلوس.

يتألف الجهاز من اسطوانة فولاذية مجوفة مغلقة من طرفيها، تعلق الأسطوانة على محور دوران متصل بمحرك.

تزود الاسطوانة بفتحة لإدخال العينات وتزود الفتحة بغطاء يمنع خروج الغبار خارج الاسطوانة

توضع داخل الأسطوانة 12 كرة فولاذية قياس قطرها التقريبي 47 مم . تزن الكرة الواحدة ما بين 390-445gr بحيث يكون اجمالي وزن الكرات  $25 \pm 5000$  غرام.

Los Angeles machine







الكمية المطلوب تحقيقها لتنفيذ التجربة حسب التدرج الحبي للعينة.

وزن الحجوم المعينة (غ)			فتحة المهزة (فتحات مربعة)			
التدرج وفقاً لدرجة خشونة العينة			المحجوز		المار	
G	F	E	مم	إنش	مم	إنش
		50 ± 2500	(63)	2 ½	(75)	3
		50 ± 2500	(50)	2	(63)	2 ½
	50 ± 5000	50 ± 5000	(37.5)	1 ½	(50)	2
25 ± 5000	25 ± 5000		(25.0)	1	(37.5)	1 ½
25 ± 5000			(19.0)	3 / 4	(25.0)	1
50 ± 10000	75 ± 10000	100 ± 10000	المجموع			


توضع العينة المختبرة (10kg) والكرات المعدنية في جهاز لوس أنجلوس

يتم إجراء العدد المطلوب من الدورات (1000 دورة) بمعدل 33 دورة بالدقيقة

تفرغ المواد من الآلة وتغسل العينة على المنخل رقم 12 (1.7mm)، ثم تدخل إلى الفرن وتجفف، ثم توزن بعد ذلك.

يعبر عن الفرق بين الوزن الأولي والوزن النهائي للعينة المختبرة بنسبة من الوزن الأصلي للعينة، تسجل القيمة كنسبة مئوية للاهتراء أو التآكل

ازدياد نسبة الاهتراء ماذا تعني بالنسبة  
لجودة الحصويات؟  
LA<40%



### تجربة لوس أنجلوس

نسبة الاهتراء	الوزن المتبقي بعد الاهتراء	الوزن الأولي الكلي للعينة	التدرج Grading	عدد الدورات	عدد الكرات
<u>25.0</u>	7492.8	10000	F	1000	12

نسبة الاهتراء (التآكل): الفرق بين الوزن الأولي والوزن النهائي للعينة المختبرة منسوباً إلى الوزن الأصلي للعينة.

$$\text{نسبة الاهتراء} = ((10000 - 7492.8) / 10000) * 100$$



## أسئلة عامة عن المحاضرة



الركام الذي تتراوح أبعاده حبيباته بين (0.06-2mm) يسمى:

سيلت	غضار	حصى	رمل
مادة تشكل أكثر من 70% من حجم الخرسانة:			
ملدن	اسمنت	الماء	الركام
لا يجب أن تتجاوز كمية الطين والمواد الناعمة في الركام:			
45%	30%	15%	3%
حدد الإجابة الخاطئة:			
تجاوز الكمية المطلوبة من حبيبات الرمل في الخرسانة يسبب:			
خرسانة ضعيفة	زيادة الكلفة	زيادة في كمية الاسمنت	أسطح صب خشنة



يمثل المحور الأفقي لمنحني التركيب الحبي:

قطر المنخل المستخدم	النسبة المئوية المارة	لوغاريتم قطر فتحات المناخل	قطر فتحات المناخل
---------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------

يمثل المحور الشاقولي لمنحني التركيب الحبي:

النسبة المئوية للحصويات	قطر الحبيبات الأعظمي	كتلة المادة المحجوزة	النسبة المئوية المارة
-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

اختر المصطلح الهندسي المناسب:

بارامتر يستخدم لتقييم احضارات الرمل المستخدمة في تحضير الخرسانة:

عامل النفاذية	عامل التجانس	معامل الاهتراء	عامل نعومة الرمل
---------------	--------------	----------------	------------------

تجربة تستخدم لاختبار اهتراء الحصويات الخشنة

لوس أنجلوس	مقاومة الضغط	المكافئ الرملي	التركيب الحبي
------------	--------------	----------------	---------------