

Manara University

Faculty of Architectural engineering



جامعة المنارة

كلية الهندسة المعمارية

## مقرر تكنولوجيا المواد لطلاب الهندسة المعمارية

مدرس المقرر

د.م. مهند سليم مهنا

## الخرسانة المتصلدة

بعد التعرف على صفات الخرسانة في مرحلتها الأولى (الخرسانة الطازجة) نستعرض في هذه المحاضرة المرحلة النهائية للخرسانة وهي مرحلة التصلد ومقاومة أحمال المنشأ المختلفة.

للحكم على جودة الخرسانة تنفذ على عينات منها اختبارات للتأكد من أن الخرسانة قادرة على تحمل الاحمال المختلفة بصورة آمنة. باعتبار الوظيفة الأساسية للخرسانة في المنشأ هي مقاومة الضغط لذا يجري عليها عدد من الاختبارات لدراسة سلوك العينات البيتونية تحت تأثير قوى الضغط.



تتأثر مقاومة الضغط للعينات البيتونية بالعوامل الآتية:

1. جودة المواد الأولية المستخدمة في صناعتها (رمل، حصويات، اسمنت، الماء)

2. كمية الماء المضاف للخلطة

3. عملية الدمك (نوع الدمك يدوي أو ميكانيكي، مدة الدمك)

4. المعالجة إما بالرش بالماء أو أحد الطرق الأخرى مثل

(التغطية بالخيش المبلل، الإضافات)

5. الحرارة




تتدرج الخرسانة في مقاومتها للأحمال بحيث تكتسب جزءاً كبيراً من مقاومتها الفعلية في الأيام الأولى من الصب ثم تزيد تدريجياً ببطء إلى أقصى مقاومة لها، لذلك تنص المواصفات على اختبار عينات الخرسانة في فترات معينة وهي (7 أيام، 28 يوم) لتقدير مدى جودتها.

يجري على عينات الخرسانة نوعين من الاختبارات وهي:  
الاختبارات المتلفة ( اختبار الضغط، اختبار الانحناء)  
الاختبارات غير المتلفة ( مطرقة شميدت )



اختبار الضغط



اختبار الانحناء



مطرقة شميدت



## اختبار مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة

### الغرض من الاختبار:

تعيين مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة ، وتعتبر مقاومة الضغط أهم خاصية للخرسانة المتصلدة ويعطي الاختبار فكرة عن جودة الخرسانة للاطمئنان بأن الخرسانة وصلت إلى المقاومة المطلوبة منها ويجرى هذا الاختبار بعد مرور 7 أيام ، وبعد مرور 28 يوم من تاريخ الصب لأن الخرسانة في هذه المرحلة تكتسب قدراً كبيراً من مقاومتها الفعلية .



ماكينة الضغط وعينات الاختبار

### الأجهزة والأدوات المستخدمة :

1. آلة الضغط .
2. قوالب من الحديد المقاوم للصدأ وهي نوعين :
  - قوالب مكعبة (15×15×15سم)
  - قوالب اسطوانية (15×30سم)
3. أدوات خلط.
4. جهاز دمك ( هزاز )



## خطوات الاختبار :

1. تجميع أجزاء القالب ( مكعب ، أسطوانة ) وربطها بشكل محكم وتنظيف أسطحها الداخلية من الشوائب ثم تدهن بطبقة رقيقة من الزيت .
2. تجهيز كمية من الخرسانة تكفي لعمل ثلاث عينات على الأقل .
3. صب الخرسانة في القالب على ثلاث طبقات تدمك كل طبقة دمكاً جيداً ( يدوياً 25 ضربة بقضيب الدمك القياسي ، ميكانيكاً بالهزاز ) دون حدوث انفصال حبيبي للعينة .
4. تحفظ العينات في جو رطب خالٍ من الاهتزازات مع تغطيتها إن أمكن لتقليل عملية تبخر الماء من العينة لمدة 24 ساعة.
5. بعد مضي 24 ساعة تفك القوالب وتستخرج العينات وتوضع في حوض المعالجة لحين إجراء الاختبار عليها ( 3 - 7 - 28 ) أيام.
6. تخرج العينات من الحوض ثم تنشف من قطرات الماء العالقة وتوضع في آلة الاختبار لإجراء الاختبار عليها .





7. عند الاختبار يراعى أن يكون محور العينة منطبقاً على المحور الرأسي للآلة وأن يكون سطحها العينة المعرضين للضغط أملسين وناعمين وان لا ينعم ويبرد بمكيئة التتعيم .

8. يتم التحميل على العينة تدريجياً حتى الكسر .

### النتائج :

بعد الانتهاء من الاختبار يتم تحديد مقاومة العينة للضغط كما يلي :

$$\text{مقاومة الخرسانة للضغط} = \frac{\text{حمل الكسر}}{\text{مساحة مقطع العينة}} \text{ كجم / سم}^2$$

### ملاحظة :

إذا كانت العينة مكعبة الشكل تكون مساحة مقطع العينة = الطول × العرض



إذا كانت العينة اسطوانية الشكل تكون مساحة مقطع العينة =  $3.14 \times (\text{نصف}$

القطر)<sup>2</sup>

**C 30 / 37**

cylinder's strength  
 $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$

cube's strength  
 $f_{ck} = 37 \text{ MPa}$



- أبعاد العينات المكعبة هي  $15 \times 15 \times 15$  سم أما العينات الاسطوانية النظامية فتكون بقطر 15 سم وارتفاع 30 سم
- مقاومة العينات المكعبة أكبر من مقاومة العينات الاسطوانية وللحصول على مقاومة العينات الاسطوانية من المقاومة المكعبية نضرب بعامل تصحيح 0.8 تقريباً

## مثال 1 :

عند إجراء اختبار مقاومة الضغط على مكعب خرسانة متصلدة أبعادها  $15 \times 15 \times 15$  كان حمل الكسر = 500 كيلو نيوتن . احسب مقاومة الضغط للخرسانة .

الحل :

$$\text{مساحة مقطع العينة} = 15 \times 15 = 225 \text{ سم}^2$$

$$\text{حمل الكسر} = 500 \text{ كيلو نيوتن}$$

$$\text{حمل الكسر بالكيلو نيوتن} = 100 \times$$

$$\text{مقاومة الخرسانة للضغط} = \frac{\text{حمل الكسر بالكيلو نيوتن}}{\text{مساحة مقطع العينة عند الكسر}}$$

$$= \frac{100 \times 500}{225}$$

$$\text{مقاومة الخرسانة للضغط} = \frac{100 \times 500}{225} = 222.22 \text{ كجم / سم}^2$$



## مثال 2 :

احسب مقاومة الضغط لمكعب خرسانة عادية بأبعاد (15 × 15 × 15) سم ، إذا علمت أن حمل الكسر = 55 طن .

الحل :

$$\text{مساحة مقطع العينة} = 15 \times 15 = 225 \text{ سم}^2$$
$$\text{حمل الكسر} = 55 \times 1000 = 55000 \text{ كج}$$

حمل الكسر بالكيلو جرام 55000

مقاومة الخرسانة للضغط = \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_

مساحة مقطع العينة عند الكسر 225

$$= 244.4 \text{ كجم / سم}^2$$



## اختبار مطرقة شميدت

الغرض من الاختبار :

تعيين مقاومة الخرسانة المتصلدة لأحمال الضغط بطريقة غير متلفة . ويتم هذا الاختبار في المنشآت المكتملة الإنشاء لتحديد جودة الخرسانة بطريقة سريعة وفورية.

الأجهزة والأدوات :

1. جهاز مطرقة شميدت .
2. أداة تنظيف وتنعيم .



مطرقة شميدت العادية



مطرقة شميدت الرقمية

## خطوات الاختبار :

1- تنظيف السطح المراد اختباره من طبقات الدهان واللياسة وتنعيمه بأداة التنعيم (حجر الصنفرة) حتى الوصول إلى سطح الخرسانة.

2- تحديد مساحة من سطح الخرسانة لإجراء الاختبار عليها بمساحة لا تقل عن 200سم<sup>2</sup>.


3- تحديد زاوية المطرقة والتي يجب أن تكون رأسية على سطح الخرسانة المحدد لإجراء الاختبار .

4- الضغط تدريجياً على المطرقة حتى يتم سماع صوت الصدمة ثم يؤخذ رقم الارتداد على شاشة المطرقة .


5- تكرار الخطوة السابقة حتى نحصل على 10قراءات في مساحة 200سم<sup>2</sup> .

6- يؤخذ متوسط القراءات العشر ويسمى رقم الارتداد ( R ) .

7- من منحنيات شميدت يتم تحديد مقاومة الخرسانة للضغط بمعرفة رقم الارتداد وأيضاً زاوية المطرقة .







## النتائج :

يتم إيجاد المقاومة المتوسطة (  $W_m$  ) من منحني شميدت للمكعب أو الاسطوانة ثم  
تحدد نتائج العينة كما يلي :

$$\begin{aligned} \text{المقاومة القصوى ( } W_{\max} \text{ )} &= \text{المقاومة المتوسطة} + \text{معامل التصحيح} \\ \text{المقاومة الصغرى ( } W_{\min} \text{ )} &= \text{المقاومة المتوسطة} - \text{معامل التصحيح} \\ \Delta &= \text{معامل التصحيح} \end{aligned}$$


ويتم تسجيل النتائج العملية في الجدول التالي :

اسم التجربة	اختبار مطرقة شميدت للخرسانة المتصلدة
زوايا المطرقة	
رقم الارتداد ( R )	
المقاومة المتوسطة ( $W_m$ )	
معامل التصحيح ( $\Delta$ )	
المقاومة الصغرى ( $W_{\min}$ )	
المقاومة القصوى ( $W_{\max}$ )	



أجري على عمود خرساني اختبار مطرقة شميدت وكانت المطرقة أفقية، بعد الاختبار وجد أن رقم الارتداد  $R=30$

احسب المقاومة المتوسطة والعظمى والصغرى لمكعب مصنوع من الخرسانة



الحل:

لدينا رقم الارتداد  $R=30$

المطرقة أفقية فتكون الزاوية  $\alpha=0$

المقاومة المتوسطة من المخطط  $W_m = 23 \text{ N/mm}^2$

معامل التصحيح  $\Delta = 6.2 \text{ N/mm}^2$

المقاومة القصوى  $W_{max} = 23 + 6.2 = 29.2 \text{ N/mm}^2$

المقاومة الصغرى  $W_{min} = 23 - 6.2 = 16.8 \text{ N/mm}^2$



## اختبار مقاومة الانحناء للخرسانة المتصلدة

### الغرض من الاختبار :


تعيين مقاومة الخرسانة المتصلدة للانحناء الناتج من أحمال الضغط. ولأن الخرسانة مادة لا تقبل التغيير في الشكل فإن أي قوة سواءً كانت أفقية أو رأسية تؤثر على الخرسانة مما يستوجب مقاومتها.

### الأدوات والأجهزة :


1. آلة الانحناء .
2. قالب الانحناء بأبعاد :
  - 10 × 10 × 40 سم .
  - 10 × 10 × 50 سم .
  - 15 × 15 × 75 سم .
3. أدوات خلط .



ماكينة الانحناء



## خطوات الاختبار :



Beam Mould

1. تجهيز القوالب ( كمرات ) بتجميع أجزائها بإحكام ثم تدهن بطبقة رقيقة من الزيت لتفادي التصاق الخرسانة بالقالب أثناء الصب .

2. تجهيز عينة من الخرسانة بالنسب المطلوبة وتخلط جيداً على الناشف حتى تتجانس ثم تضاف إليها نسبة الماء المطلوبة وتخلط إما يدوياً أو آلياً حتى نحصل على خلطة متجانسة .

3. ملء القوالب ( الكمرات ) بالخرسانة على طبقات متساوية بسمك بوصتين تدمك كل طبقة 25 مرة دمكاً تاماً ( يدوياً بقضيب الدمك، آلياً بالهزاز )

4. تسوية أسطح العينات ثم حفظها في جو لا تقل رطوبته عن 90% ودرجة حرارة بين 15 الى 20م° لمدة 24 ساعة ، مع مراعاة عدم تعرضها لاهتزازات .

5. تفك القوالب بعد مرور 24 ساعة ثم تعلم العينات وتغمر في حوض المعالجة حتى وقت اختبارها



المنارة

MANARA UNIVERSITY




6. توضع العينة في آلة بحيث لا يتم التحميل على السطح العلوي المصبوب ( الذي تم تسويته عند صب العينات ) وتترك مسافة متساوية بين حافة العينة وبين الركائز التي توضع عليها العينة .

7. التحميل على العينة بحمل تدريجي منتظم يبدأ من الصفر وينتهي بكسر العينة إلى نصفين .

**النتائج :**

يجرى الاختبار على عدد ثلاث عينات بعد مرور 7 أيام ، وثلاث عينات بعد مرور 28 يوم من تاريخ الصب . ثم تحسب نتائجها كما يلي:

$$\text{مقاومة الخرسانة للانحناء} = \frac{\text{حمل الكسر} \times \text{المسافة بين الركائز}}{3 \text{ ( عرض الكمرة )}}$$



$$\sigma = \frac{F \times L}{bd^2}$$

$$\sigma = \frac{F \times L}{d^3} \quad \text{if } b=d$$



في اختبار مقاومة الانحناء للخرسانة المتصلدة تم اختبار عينة على شكل جائز او كمره أبعادها 10\*10\*50 cm وكانت حمولة الكسر للعينة تساوي 1250 kg. احسب اجهاد الانحناء للعينة بعد 7 أيام.  
الحل:



حمولة الكسر:  $F=1250 \text{ kg}$

الطول بين الركيبتين:  $L=40 \text{ cm}$

ارتفاع مقطع الجائز:  $d=10 \text{ cm}$

$$\sigma = \frac{F \times L}{d^3} \quad \text{اجهاد الانحناء}$$



$$\sigma = \frac{F \times L}{d^3} = \frac{40 \times 1250}{10^3} = 50 \text{ kg/cm}^2$$

MANARA UNIVERSITY

## تجربة الجزرات الخرسانية (القلوب)

### Core test

الغرض من الاختبار :

- 1 تعيين مقاومة الضغط لعينات من الخرسانة المتصلة المأخوذة من المنشآت ويعتبر من الاختبارات المتلفة .
- 2 معرفة حالة الخرسانة ومكوناتها وخواص المواد المستخدمة فيها .

الأدوات المستخدمة :

- 1 ماطور أسطوانة القطع .
- 2 جهاز لضغط الهواء لتثبيت جهاز القطع على الأرض .
- 3 وعاء مملوء بالماء .
- 4 حامل به قاعدة تثبت بالجهاز .



إسطوانة القطع



جهاز القلوب الخرسانية و ملحقاته

المَنارة

MANARA UNIVERSITY



## عينات الاختبار :


- 1- تحضر عينات الاختبار على هيئة اسطوانات من قلب الخرسانة بقطر حوالي 15 سم وتجهز بالثقب في الخرسانة بقاطع من الصلب اللين قطره الداخلي 15 سم يدور 180 دورة في الدقيقة ويبرد بالماء .
- 2- يراعى في الخرسانة المصنوعة من الاسمنت البورتلاندي ألا تؤخذ العينة بالثقب فيها قبل 7 أيام في فصل الصيف وقبل 14 يوماً على الأقل في فصل الشتاء .
- 3- في حالة خرسانة الاسمنت الألوميني تكون المدة أكبر من ذلك .
- 4- يجب أن يكون ثقب العينة عمودياً على السطح وألا يكون للضغط المصاحب لعملية الثقب أي أثر ضار على العينة .
- 5- يلاحظ بعد ثقب العينة أن تميز بعلامة وترسل للمعمل للاختبار .

## خطوات إجراء الاختبار :

- بعد أخذ العينات من المنشأ المراد اختباره يتم تعريض العينات لنوعين من الاختبار هما
- أ - اختبار الفحص البصري .
  - ب- اختبار مقاومة الضغط .







في اختبار أخذ الجزرات الخرسانية من المنشآت كانت النتائج كالتالي:

قطر العينة 15cm ارتفاع العينة 24cm

حمل الكسر 10 ton احسب المقاومة لعينة مكعبية من الخرسانة

المقاومة الحقيقية للعينة المأخوذة من قلب الخرسانة = الحمولة / مساحة مقطع العينة


$$\sigma_r = \frac{10 \times 1000}{\frac{\pi \times 15 \times 15}{4}} = 56.6 \text{ kg/cm}^2$$

المقاومة المصححة = المقاومة الحقيقية \* عامل التصحيح

(وذلك للتحويل بين المقاومة الاسطوانية الفعلية بالأبعاد غير النظامية إلى المقاومة النظامية)


$$53.2 \text{ kg/cm}^2 = 0.94 \times 56.6 = \text{المقاومة المصححة}$$

$$70.9 \text{ kg/cm}^2 = (4/3) \times 53.2 = \text{المقاومة لعينة المكعب}$$



عامل التصحيح

أسئلة عامة عن المحاضرة



جَامِعَة  
الْمَنَارَة

MANARA UNIVERSITY



الوظيفة الأساسية للخرسانة في المنشأ هي مقاومة قوى:

الضغط	الشد	الانحناء	الحرارة
-------	------	----------	---------

أكثر العوامل تأثيراً على مقاومة الضغط للعينات البيتونية :

كمية الماء المضاف للخلطة	الدمك	جودة المواد الأولية	كل ما سبق صحيح
--------------------------	-------	---------------------	----------------

تعين مقاومة الضغط للخرسانة بعد عدد محدد من الأيام هو:

14، 7	28، 14	28، 7	35، 14
-------	--------	-------	--------

للحصول تقريبياً على مقاومة العينات الاسطوانية نضرب مقاومة العينات المكعبة بمعامل تصحيح :

1.5	1.1	0.8	0.5
-----	-----	-----	-----

## اختر المصطلح الهندسي المناسب:

اختبار غير متلف ينفذ على الخرسانة المتصلدة لتعيين مقاومة الضغط هو اختبار:

مقاومة الانحناء	مخروط أبرامز	مطرقة شميدت	كسر المكعبات
-----------------	--------------	-------------	--------------

اختبار متلف ينفذ على الخرسانة المتصلدة لتعيين مقاومة الضغط هو اختبار:

مخروط أبرامز	لوس أنجلوس	الجزرات الخرسانية	مطرقة شميدت
--------------	------------	-------------------	-------------