

مقرر مواد بناء

لطلاب الهندسة المدنية

مدرس المقرر

د.م. مهند سليم مهنا

الركام (Aggregates)

وجدنا في مقرر الجيولوجيا الهندسية أن:

يمكن تقسيم الرسوبيات حسب أبعاد حبيباتها إلى :

- حصويات و حجارة (أكبر من 2 مم) وتقسم بدورها إلى مجموعات فرعية : جلاميد ، حجارة ، حصى ، حصى ناعمة
- رمل (من 0.06 - 2 مم) وتقسم بدورها إلى مجموعات فرعية: رمل خشن ، رمل متوسط ، رمل ناعم
- سيلت (طمي) (من 0.002 - 0.06 مم)
- غضار (أصغر من 0.002 مم)



في علم مواد البناء يمكن تقسيم الركام الداخل في صناعة الخرسانة وغيرها إلى نوعين:
الركام الناعم: (رمل خشن، رمل متوسط، رمل ناعم).
الركام الخشن: (حصى خشن، حصى متوسطة وناعمة).

Fine aggregate الركام الناعم	Size Variation المقياس
Coarse Sand (رمل خشن)	2.0mm – 0.5mm
Medium Sand (رمل متوسط)	0.5mm – 0.25mm
Fine Sand (رمل ناعم)	0.25mm – 0.06mm
Silt (سيلت)	0.06mm – 0.002mm
Clay (غضار)	<0.002

Coarse aggregate الركام الخشن	Size المقياس
Fine gravel (حصى ناعمة)	4mm – 8mm
Medium gravel (حصى متوسطة)	8mm – 16mm
Coarse gravel (حصى خشنة)	16mm – 64mm
Cobbles (حجارة)	64mm – 256mm
Boulders (جلاميد)	>256mm

يجب أن تكون حبيبات الركام صلبة وقوية ونظيفة، وذات تركيب جي مناسب، وخلالية من المواد الغيرية كأوراق الشجر أو نفايات الأخشاب أو قطع الجبس والمونه ... الخ. كما يجب أن تكون خالية تقريباً من المخلفات الملتصقة والمواد الضارة، كالأتربة والأملاح والشوائب والمواد العضوية، التي تؤثر تأثيراً ضاراً على زمن الأخذ (الشك) أو زمن التصلب، أو على قوة الخرسانة أو على مدى تحملها مع الزمن، أو تضر بفولاذ التسلیح. كما يجب ألا تزيد نسبة المواد الناعمة، والمواد الأخرى، على القيم التي يحددها للخرسانة دفتر الشروط الخاص بالمشروع.

لا يجب أن تتجاوز كمية الطين والمواد الناعمة 7% من وزن الرمل أو 1% من وزن البص و بشكل وسطي لا تتجاوز نسبة النواعم وسطياً في الركام 3% كحد أقصى.



يتم إحضار الركام من مقاول الحجارة، تكون هذه المقاول على شكل طبقات صخرية تخللها أحياناً طبقات رقيقة من الأتربة والصوان. تُفحص حجارة المقلع بدايةً لمعرفة مدى صلاحيتها للاستخدام المطلوب. يتم بعدها عمل ثقوب في طبقات الصخر وتُعبأ بالمتفجرات أو تُكسر بالمطارق والنقارات إلى حجارة أقل حجماً، تلقى بعد ذلك داخل الكسارة ثم تفرز الأحجام عن بعضها البعض بواسطة مناشر خاصة.

مناشر



كسارات



نقارات







تصنف الحصويات وفقاً للشكل إلى الأنواع التالية:

Rounded



Irregular



Angular



Flaky

Elongated



أ- بالنسبة للشكل:

لا يوصى باستخدام الحصويات المدوره أو المتطاولة للخرسانة بسبب ضعف التراكب والتعشيق بين الحصويات المدوره وضعف مقاومة الالتصاق. أما الحصويات المزواة (حادة الأطراف Angular) فإنها تعطي للخلطة مقاومة على الضغط أكبر بحدود 20% بسبب الترابط والالتصاق بين الحصويات والملاط ويوصى باستخدامها في الخلطات الخرسانية. كما يجب التركيز على خلو الحصويات من الأتربة والمواد الناعمة.



تأثير الركام الخشن

ب- بالنسبة للمقاس:

عند استخدام كمية كبيرة من الحصويات الناعمة ستحتاج إلى كمية أكبر من عجينة الاسمنت لتغليف الحبيبات الناعمة ذات المساحة السطحية الكبيرة. وبالتالي ستحتاج كمية كبيرة من المياه حتى يمكن الوصول لدرجة خلط وتشغيل مناسبة لخرسانة ويترب على ذلك نقص في مقاومة الخرسانة.


الخرسانة الأكثر اقتصادية يمكن الحصول عليها باستخدام ركام خشن متدرج أي حصويات وفق درج حبيبي جيد، حيث أن هذا التدرج يحتاج إلى أقل كمية من عجينة الاسمنت البورتلاندي لتحيط بالركام وتملأ جميع الفراغات بين أجزائه.





الركام الناعم

- يتكون من الرمل (الناعم، المتوسط والخشن) إضافة لنسبة قليلة من النواعم.
- تتطلب جودة الخرسانة استخدام رمال مختلفة القياس لأبعاد الحبيبات وأن تكون متدرجة من المقاس الناعم إلى الخشن.
- في الرمل المتدرج تدريجاً حبيباً جيداً، تساعد الحبيبات الأكثر نعومة في ملء الفراغات بين الحبيبات الأكبر وتأمين تراص ومقاومة أكبر.



وجود كمية مناسبة من الرمل ضروري جداً للحصول على قابلية تشغيل جيدة للخرسانة

- يؤدي استخدام كمية قليلة من الرمل للحصول على قابلية تشغيل منخفضة وسطح خشن للخرسانة
- يؤدي استخدام كمية كبيرة من الرمل لاستهلاك كمية كبيرة من الاسمنت لتشكيل العجينة الاسمنتية وبالتالي زيادة الكلفة، وفي حال عدم زيادة كمية الاسمنت مع زيادة كمية الرمل سينتج خرسانة ضعيفة المقاومة.





اشتراطات خاصة في الركام

- يجب أن تكون مقاومة الصخر الأم للركام أكبر من ضعفي مقاومة المطلوبة للخرسانة.
- أن يكون شكل الركام مناسباً بعيداً عن الأشكال الإبرية والمفلطحة وحال من المواد الناعمة.
- أن يكون الركام جيد التدرج بحيث تكون الخرسانة سهلة التشغيل، وألا يكون بداخلها فراغات، وتحتاج إلى أقل كمية لازمة من ماء الخلط





، وبالنسبة لمقاس الركام يجب ألا يزيد المقاس الأعظمي للركام عن:

- أقل مسافة بين قضيبين تسلیح متجاورین
- $\frac{1}{4}$ المقاس الأصغر للجزء المراد صبه
- $\frac{1}{5}$ السماكة الكلية للجدران
- $\frac{1}{3}$ سماكة البلاطات والأسقف
- $\frac{3}{4}$ عرض أضيق فراغ من المفترض أن تمر خلاله الخرسانة، عادة يكون هذا الفراغ بين حديد التسلیح و قالب الصب

يشكل الركام حوالي 70-80% من حجم الخرسانة، لذلك فإن كلاً من كلفة وجودة الخرسانة يعتمد على نوع الركام المستخدم بها، وبالتالي لابد من التأكد من جودة مورد الركام وموثوقيته عن طريق التجارب المخبرية.

الغرض من الاختبار: scope


الغرض من الاختبار هو تعين تدرج حبيبات التربة (مواد ناعمة، رمل ، حصويات)، ويتم ذلك باستخدام سلسلة من المناخل القياسية لكل منخل رقم يعبر عن عدد الفتحات بالانش الطولي وبالتالي كلما زاد رقم المنخل كان عدد الفتحات أكثر في الانش الطولي ، وبالتالي مع زيادة رقم المنخل تصبح شبكة المنخل أنعم . وستكمل أحياناً تجربة التحليل الحبيبي المناري باختبار التحليل بالترسيب (المتمم) الحصول على نسبة مكونات الحبيبات الناعمة (الغبار والسيلت معاً).



No. 10 (2.00 mm)	3 in = (75 mm)
No. 20 (850 μm)	2 in = (50 mm)
No. 40 (425 μm)	1 ½-in = 37.5 mm
No. 60(250 μm)	1 in = (25.0 mm)
No.140 (106 μm)	3 / 4 in (19 mm) ¾
No. 200 (75 μm)	3 / 8 in (9.5 mm)
	No.4 (4.75 mm)

طريقة الغسيل على المناخل: Sieves Washing

تغسل العينة على المنخل رقم 200 (0.075mm) ثم يجفف القسم المتبقى بالفرن. ينخل القسم المتبقى الجاف بالتتالي على المناخل (من الفتحات الأكبر إلى الأصغر) وتسجل أوزان التربة المتبقية على كل منخل من المناخل.



الوزن الجاف الكلي المنخول = 1200 غرام


رقم المنخل	فتحة المنخل (mm)	الباقي الجزي (gr)
1''	25.4	0
$\frac{3}{4}''$	19.1	41.1
$\frac{1}{2}''$	12.7	30.8
$\frac{3}{8}''$	9.52	24.9
No. 4	4.75	63.1
No. 10	2	94.3
No. 20	0.85	50.7
No. 40	0.425	43.4
No. 60	0.25	23.7
No. 100	0.15	50.1
No. 200	0.075	32.1



بقسمة الباقي التراكمي
على الوزن الجاف الكلي


الوزن الجاف الكلي
المنخول = 1200 غرام

النسبة المارة (%)	النسبة المحوزة (%)	الباقي الجزئي (gr)	الباقي التراكمي (gr)	فتحة المنخل (mm)
100.00	0.00	0	0	25.4
96.58	3.43	41.1	41.1	19.1
94.01	5.99	71.9	30.8	12.7
91.93	8.07	96.8	24.9	9.52
86.68	13.33	159.9	63.1	4.75
78.82	21.18	254.2	94.3	2
74.59	25.41	304.9	50.7	0.85
70.98	29.03	348.3	43.4	0.425
69.00	31.00	372	23.7	0.25
64.83	35.18	422.1	50.1	0.15
62.15	37.85	454.2	32.1	0.075



منحي التركيب الحبي : مخطط نصف لوغارتمي تسجل عليه النتائج التي تم الحصول عليها في تجربة التحليل الحبي.

المحور الأفقي يمثل لوغارتم فتحات المناخل والمحور الشاقولي يمثل النسبة المئوية المارة على كل منخل.




هل تدل الحزمة العريضة على تدرج حبيبي
جيد أم فقير؟

ماذا بخصوص الحزم الضيقة؟

القطر الاسمي D_{size} يمثل قطر الحبيبات الموافق لنسبة مئوية مارة مارة 10% أي أن 10% من حبيبات التربة هي أنعم من القطر D المذكور.

على سبيل المثال D_{30} على المنحني المجاور هو عبارة عن قطر الحبيبات الموافق لنسبة مئوية مارة 30% في العينة المنخلولة وهو حسب المخطط القطر 0.28mm. تمكنا القيم التالية D_{10}, D_{30}, D_{60} من حساب معاملات تساعدنا في توصيف التدرج الحبي للترية المختبرة:



معامل التجانس (uniformity coefficient)

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

معامل التدرج أو الانحناء (gradation coefficient) $C_c = \frac{D_{30}^2}{D_{60} \times D_{10}}$


حتى تعتبر عينة الركام جيدة التدرج الحبي:

$$C_u > 6$$

$$1 < C_c < 3$$

أنواع الركام من جهة التدرج الحبي


1. الركام جيد التدرج (Well graded aggregates) : هو الركام الذي يحتوي على كميات مناسبة من جميع مقاسات المخالن المختلفة لتشغيل قابلية توافر في كمية الاسمنت ويكون منحني التركيب الحبي عريضاً.



2. الركام المتدرج (Graded aggregates) : هو الركام الذي يحتوي معظم مقاسات المخالن القياسية لكن بنسب أقل انتظاماً من الركام جيد التدرج.


3. الركام الناقص (Gap graded aggregates) : الركام الذي لا يوجد فيه مقاس أو أكثر من مقاسات الركام المختلفة (استقامة شبه أفقية لجزء من المنحني)

4. الركام الفقير (Poor graded aggregates) : هو الركام الذي يحتوي على عدد محدود من مقاسات الركام المختلفة (مقاسين مثلاً)، ويكون منحني التركيب الحبي ضيقاً.



عامل نعومة الرمل (FINENESS MODULUS)

يحدد هذا الاختبار معامل النعومة للرمال المستخدمة في الخلطة الخرسانية، يستخدم لتقدير إحضارات الرمل المستخدمة في الخلطة الخرسانية وذلك باستخدام سلسلة المناخل القياسية الأمريكية ذات القياسات الآتية:



- 4.75 mm (No. 4)
- 2.36 mm (No. 8)
- 1.18 mm (No. 16)
- 600 μm (No. 30)
- 300 μm (No. 50)
- 150 μm (No. 100).

معامل النعومة = مجموع النسب المئوية المحوzaة على المناخل المذكورة / 100

النسبة المارة %	النسبة المحوزة %	الباقي التراكمي gr	الباقي الجزيئي gr	فتحة المنخل	وزن العينة gr
					1634.8
100.00	0.00	0	0	25.4	
100.00	0.00	0	0	19.1	
100.00	0.00	0	0	12.7	
100.00	0.00	0	0.0	9.52	
98.28	1.72	28.2	28.2	4.75	
94.79	5.21	85.1	56.9	2.36	
91.24	8.76	143.2	58.1	1.18	
66.35	33.65	550.1	406.9	0.6	
34.13	65.87	1076.9	526.8	0.3	
1.23	98.77	1614.7	537.8	0.15	
0.56	99.44	1625.6	10.9	0.075	
			9.2	pass200	

- 4.75 mm (No. 4)
- 2.36 mm (No. 8)
- 1.18 mm (No. 16)
- 600 μ m (No. 30)
- 300 μ m (No. 50)
- 150 μ m (No.100).

$$FM = \frac{1.72 + 5.21 + 8.76 + 33.65 + 65.87 + 98.77}{100} = 2.139$$

بحسب المعاصفات القياسية السورية فإن الرمل
يجب أن يحقق $3.1 > FM > 2.4$

المكافئ الرملي (sand equivalent)

المكافئ الرملي SE هو نسبة ارتفاع الغبار إلى ارتفاع الرمل إلى أنبوب اختبار مجهز للتجربة



بحسب ASTM يجب ألا يقل SE عن 75% لمعظم الأعمال البيتونية

تجربة المكافئ الرملي			
أرقام أنابيب الاختبار	3	2	1
قراءة المستوى الأعلى للغبار	4.20	4.20	4.30
قراءة المستوى الأعلى للرمل	4.00	3.95	4.00
المكافئ الرملي %	95.24	94.05	93.02
المكافئ الرملي الوسطي %	94.10		

تجربة لوس أنجلوس LA (الاهتراء)


تختبر مقاومة الحصويات الخشنة التي قياسها أكبر من 19 مم ضد الاهتراء باستخدام جهاز لوس أنجلوس.

يتكون الجهاز من اسطوانة فولاذية مغوفة مغلقة من طرفيها، تعلق الاسطوانة على محور دوران متصل بمحرك.

تزود الاسطوانة بفتحة لإدخال العينات وتزود الفتحة ببطاء يمنع خروج الغبار خارج الاسطوانة

توضع داخل الاسطوانة 12 كرة فولاذية قياس قطرها التقريري 47 مم . تزن الكرة الواحدة ما بين 390 و 445 غرام بحيث يكون اجمالي وزن الكرة 5000 ± 25 غرام.

Los Angeles machine





الكمية المطلوب تحقيقها لتنفيذ التجربة حسب التدرج الحبي للعينة.

فتحة المهزة (فتحات مربعة)			المار			
الوزن الحجمي المعيينة (غ)			المحجوز	إنش	مم	إنش
الدرج وفقاً لدرجة خشونة العينة			المار	إنش	مم	إنش
G	F	E	مم	إنش	مم	إنش
		50 ± 2500	(63)	2 1/2	(75)	3
		50 ± 2500	(50)	2	(63)	2 1/2
	50 ± 5000	50 ± 5000	(37.5)	1 1/2	(50)	2
25 ± 5000	25 ± 5000		(25.0)	1	(37.5)	1 1/2
25 ± 5000			(19.0)	3 / 4	(25.0)	1
50 ± 10000	75 ± 10000	100 ± 10000		المجموع		

وضع العينة المختبرة (10 kg) والكرات المعدنية في جهاز لوس أنجلوس



يتم إجراء العدد المطلوب من الدورات (1000 دورة) بمعدل 33 دورة بالدقيقة

تفرغ المواد من الآلة وتغسل العينة على المنخل رقم 12 (1.7mm)، ثم تدخل إلى الفرن وتجفف، ثم توزن بعد ذلك.

يعبر عن الفرق بين الوزن الأولي والوزن النهائي للعينة المختبرة بالنسبة من الوزن الأصلي للعينة، تسجل القيمة كنسبة مئوية للاهتراء أو التآكل

ازدياد نسبة الاهتراء ماذا تعني بالنسبة
لجودة الحصويات؟

According to ASTM, LA < 40%



تجربة لوس أنجلوس

نسبة الاهتراء	الوزن المتبقى بعد الاهتراء	الوزن الأولي الكلي للعينة	الدرج Grading	عدد الدورات	عدد الكرات
<u>25.0</u>	7492.8	10000	F	1000	12

نسبة الاهتراء (التاكل): الفرق بين الوزن الأولي والوزن النهائي للعينة المختبرة منسوباً إلى الوزن الأصلي للعينة.

$$\text{نسبة الاهتراء} = \frac{(10000 - 7492.8)}{10000} * 100$$

أسئلة عامة عن المحاضرة



الركام الذي تراوح أبعاد حبيباته بين (0.06-2mm) يسمى:

سيلت	غضار	حصى	رمل
------	------	-----	-----

مادة تشكل أكثر من 70% من حجم الخرسانة:

ملدن	اسمنت	الماء	الركام
------	-------	-------	--------

لا يجب أن تتجاوز كمية الطين والمواد الناعمة في الركام :

%45	%30	%15	%3
-----	-----	-----	----

حدد الإجابة الخاطئة:

تجاوز الكمية المطلوبة من حبيبات الرمل في الخرسانة يسبب:

خرسانة ضعيفة	زيادة الكلفة	زيادة في كمية الاسمنت	أسطح صب خشنة
--------------	--------------	-----------------------	--------------

يمثل المحور الأفقي لمنحي التركيب الحبي:

قطر المدخل المستخدم	النسبة المئوية المارة	لوغاريتم قطر فتحات المناخل	قطر فتحات المناخل
---------------------	-----------------------	----------------------------	-------------------

يمثل المحور الشاقولي لمنحي التركيب الحبي:

النسبة المئوية للحصويات	قطر الحبيبات الأعظمي	كتلة المادة المحجوزة	النسبة المئوية المارة
-------------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

اختر المصطلح الهندسي المناسب:

بارامتر يستخدم لتقدير احضرارات الرمل المستخدمة في تحضير الخرسانة:

عامل النفاذية	عامل التجانس	معامل الاهتراء	عامل نعومة الرمل
---------------	--------------	----------------	------------------


تجربة تستخدم لاختبار اهتراء الحصويات الخشنة

لوس أنجلوس	مقاومة الضغط	المكافئ الرملي	التركيب الحبي
------------	--------------	----------------	---------------

تجربة محتوى البحص من الحبيبات المسطحة



- L : البعد الأكبر للحصوية
- E: السماكة الأصغرية للحصاء
- G: السماكة الأعظمية للحصاء




يحسب المعامل الحجمي للحصويات من العلاقة الآتية:

$$C_v = \frac{v}{V}$$

$$C_v = \frac{\sum v}{\sum \frac{\pi d^3}{6}}$$

v حجم الحبيبة الواحدة الفعلية

v حجم الكرة المغلفة للحبيبة الواحدة



$C_v=1$ يعني أن الحصويات كروية

C_v كبير يعني أن الحصويات مكعبية الشكل

C_v صغير يعني أن الحصويات مسطحة أو أبالية الشكل

شرط لقبول الحصويات $CV > 0.2$