

## مقرر مواد بناء

لطلاب الهندسة المدنية - السنة الثانية

مدرس المقرر


د.م. مهند سليم مهنا

# الإسمنت



أحد المواد الأساسية المهيمنة في قطاع البناء والتشييد، حيث بلغ الإنتاج العالمي من الاسمنت عام 2022 حوالي 4.1 مليار طن.

تعود بداية الاسمنت إلى العصور الرومانية حيث كانت صناعة الإسمنت تتم عن طريق خلط الكلس المشوي مع الماء للحصول على مادة رابطة تستعمل في البناء كما أضافوا أحياناً الرماد البركاني التي كان يتم الحصول عليها من خليج نابولي، وقد أضاعت الحضارات المختلفة في العصور الوسطى سر تكوين الإسمنت والحصول عليه، حتى قام المهندس الإنجليزي جوزيف أسبدين في القرن التاسع عشر بوضع النسب الصحيحة من الحجر الكلسي والغضار لتكوين الإسمنت الجيد.



## الاسمنت البورتلاندي

مادة ناعمة جافة إذا أضيف لها الماء تتحول ببداية إلى عجينة إسمنتية طرية لاصقة، ثم تتحول بعد فترة من الزمن إلى مادة صلدة، وتكتسب مع الوقت مقاومة خصوصاً إذا وضعت في الماء. تم اكتشافه في العام 1824م، وسمى بذلك نسبةً إلى حجر بورتلاند، ويتم استخدامه في البناء على نطاقٍ واسعٍ. ويكون بشكل رئيسي من:

- أكسيد الكالسيوم ( $\text{CaO}$ ) : يستخرج من الأحجار الكلسية الجيرية ويشكل حوالي ثلثي كتلة الاسمنت.
- ثاني أكسيد السيليكون ( $\text{SiO}_2$ ) : تسمى بالسيليكا وتشكل حوالي خمس كتلة الاسمنت
- أكسيد الألミニوم ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) : من مصادره خام البوكسيت والمارل الحاوي على سيليكات الألミニوم
- أكسيد الحديد ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ) : يسبب اللون الرمادي للإسمنت ويجب ألا تقل نسبة الألومينا إلى أكسيد الحديد عن 0.66%
- كبريت الكالسيوم (الجبص) : يضاف بعد الحرق، يحدد عادةً بنسبة حوالي 2.75%



خام الألمنيوم  
**Bauxite**



خام الحديد  
**Magnetite**



خام السيليكا  
**Quartz ore**

## الصيغ الكيميائية والرموز المعتمدة لمكونات الاسمنت

المادة الخام	الصيغة	الاختصار	المكون
الأحجار الكلسية	CaO	C	أكسيد الكالسيوم (الجين)
خامات السيليكا / الكوارتز	SiO <sub>2</sub>	S	ثاني أكسيد السيليكون (السيليكا)
البوكسيت	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	A	أكسيد الألومنيوم (الألومينا)
الماغنيتيت	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	F	أكسيد الحديد
	H <sub>2</sub> O	H	الماء
الجص	SO <sub>3</sub>	S	كبريتات

## مواد يدخل الإسمنت في تركيبها

لا يُستخدم الإسمنت وحده في الإنشاءات والبناء، وإنما يُستخدم كمكونٍ للمادة الأساسية والمهمة للبناء، ومن أهم المنتجات التي يدخل في تكوينها الإسمنت ما يأتي:

- **الخرسانة:** (Concrete) هي مادة البناء الأساسية، وتستخدم في أساسات البناء والجدران والأسقف الخرسانية، والخرسانة هي عبارة عن خليط من الإسمنت والرمل والحصى أو من الركام بنوعيه الناعم والخشن، مضافاً إليه الماء الذي يعمل على تنشيط الإسمنت ويساهم في بناء الروابط بين المكونات لتكوين مادة صلبة في النهاية.
- **المونة الإسمنتية:** (Mortar) وهي أحد مواد البناء، تكون من الإسمنت والرمل الناعم والماء، مضافاً إليه الجير لتحسين متنانة المنتج النهائي.
- **الروبة الإسمنتية:** (Grout) وهي أحد مواد البناء التي يمكن اعتبارها كنوع من أنواع المونة الإسمنتية، مضافاً إليها نسبة من الماء أكبر من المونة الإسمنتية.

# مراحل صناعة الاسمنت



## 1- مرحلة استخراج المواد الخام والطحن لتصنيع الإسمنت:

يتم استخراج المواد الخام من المقالع ونقلها إلى مصنع الإسمنت. تبدأ بعدها مرحلة المزج والطحن لتصنيع الإسمنت حيث تطحن المواد بواسطة عجلة طحن ضخمة دوارة. تقوم هذه العجلة بتحويل هذه المواد إلى مسحوق ناعم.



## 2- مرحلة التسخين المسبق للمواد لتصنيع الإسمنت:

تمر المواد عبر غرفة التسخين المسبق قبل الوصول إلى الفرن. هذه العملية توفر الانبعاثات وتجعل عملية الإنتاج صديقة للبيئة.

## 3- مرحلة الفرن :


لتصنيع الإسمنت يتم تسخين المواد حتى 1450 درجة مئوية. يؤدي هذا إلى حدوث تفاعل كيميائي يسمى "إزالة الكربون/التكليس". ترسب المواد إلى قاع الفرن مشكلة مادة الـ "كلنكر".

#### 4- مرحلة التبريد والطحن النهائي لتصنيع الإسمنت:

يتم تبريد الكلنكر، وبهذا فإنه يطلق حرارة يعاد استخدامها عن طريق توجيهها إلى الفرن. يتم بعدها طحن وسحق الكلنكر بواسطة كرات فولاذية ليتحول إلى مسحوق ناعم، يضاف الجبس بنسبة صغيرة إلى المسحوق أثناء عملية الطحن. ليخرج لنا المنتج الاسمي النهائي.

#### 5- مرحلة التعبئة والشحن لإنتاج الإسمنت:

يعبا الإسمنت في أكياس ويرسل بواسطة الشاحنات أو السفن إلى مختلف الأماكن.



## تعريف هامة

**كلنكر الاسمنت:** مادة صلبة تنتج في صناعة الأسمنت البورتلاندي كمنتج وسيط خلال المعالجة الحرارية لعناصر الاسمنت في الفرن. يأخذ الكلنكر شكل كتل أو عقد، يبلغ قطرها عادة بين 3-25mm. يتم تسخين الحجر الجيري والطين والبوكسيت (الألمونيوم) وخام الحديد بنسب محددة في فرن دوار عند (1,400 درجة مئوية) إلى أن تبدأ في تشكيل مواد كتليلية، والتي تعرف أيضاً باسم كلنكر الاسمنت والتي هي المرحلة الأولى في صناعة الاسمنت.




عند خلط مكونات الأسمنت الأساسية: الجير والسليلكات والألومنينا وأكسيد الحديد فإن الكلنكر الناتج بعد عملية الحرق يحتوي على أربعة مركبات رئيسية تختلط مع بعضها البعض بنسب مختلفة كما موضح بشكل (١-٢) وهي كالتالي:

سليلكات ثلاثي الكالسيوم (C3S)	(%40 - %50)
سليلكات ثانوي الكالسيوم (C2S)	(%20 - %30)
ألومنيات ثلاثي الكالسيوم (C3A)	(%11 - %11)
ألومنينا حديد رباعي الكالسيوم (C4AF)	(%9 - %11)

**زمن الشك الابتدائي** : الزمن الذي تبدأ عنده العجينة الاسمنتية بفقدان لزوجتها النسبية و لدونها ويجب أن لا تقل مدتة عموماً عن 45 دقيقة ولا تزيد عن ساعتين.


**زمن الشك النهائي** : الزمن اللازم لوصول الخلطة الاسمنتية لدرجة من التصلب لا تستطيع إبرة اختراقها أثناء سقوطها من ارتفاع محدد تحت وزنها الذاتي، زمن الشك النهائي حوالي 10 ساعات.

**زمن التصلد** يبدأ من 10 ساعات الى 28 يوم. وبالطبع يتغير عدد الساعات حسب نوع الاسمنت والحرارة والاضافات الكيميائية..



**توضيح للتفاعلات والتغيرات الحاصلة لحببيات الاسمنت عند الاماهة**

في حالة **الشك السريع** لن يكون هناك وقت كاف لنقل الخرسانة إلى موقع الصب قبل فقد لدونتها وفي حالة **الشك البطيء** يحتاج الشك إلى وقت طويل مما يعمل على تعطيل العمل وتأخر استثمار المنشأ وذلك لتأخر الحصول على المقاومة المطلوبة.



ما هي فوائد معرفة زمن الشك الابتدائي وزمن الشك النهائي؟

1. تحديد الزمن الأقصى للمسافة التي يجب أن تقطعها الخلطة (الجبالة) حتى تصل لمكان الصب.
2. تصميم مناسب للخلطة الخرسانية لتفادي شک الخرسانة قبل صبها.
3. تحديد الزمن اللازم قبل فك **الشدة الخشبية** (الكوفراج)

يتم تعين زمن الشك الابتدائي والنهائي بواسطة تجربة القوام القياسي بواسطة جهاز فيكا (Vicat)



1. يتم وزن مقدار من الاسمنت الجاف وليكن في حدود 500 جم .
2. يخلط هذا المقدار مع كمية من الماء ولتكن 25 % من وزن الاسمنت في خلاط آلي على أن ينتهي الخلط في حدود ( 4 ) دقائق من بداية عملية الخلط .
3. بعد الخلط مباشرة توضع العجينة الأسمنتية في قالب جهاز فيكات على لوح زجاجي غير منفذ للماء ويسوى سطحه .
4. يتم ضبط العمود الذي وزنه مع الإبرة 300 جم وقطر الإبرة 105 ملم بحيث يكون ملامساً لسطح اللوح الزجاجي ويضبط مؤشر الجهاز على الصفر .
5. يوضع القالب أسفل القضيب على أن يكون ملامساً لسطح ويسمح له بالهبوط تحت تأثير وزنه وننتظر حتى يثبت ونقرأ قراءة المؤشر .



### تعريف زمن الشك الابتدائي:

هو الزمن الذي يمضي من لحظة إضافة أول قطرة من الماء إلى الاسمنت الجاف حتى اللحظة التي تبعد الإبرة مسافة 5 ملم من قاع القالب ونزول قراءة المؤشر عند 35 ملم .

### تعريف زمن الشك النهائي

هو الفترة التي تمر بين لحظة إضافة الماء إلى الاسمنت الجاف واللحظة التي تترك إبرة جهاز فيكتس أثراً بمعجينة الاسمنت بينما لا يظهر الأثر الدائري للجزء المثبت حول الإبرة.

وتحتاج المعايير القياسية للأسمنت البورتلاندى العادى والسريع التصلد إلا حدوث الشك الابتدائى قبل مضى ٤٥ دقيقة وألا يتاخر الشك النهائي عن ١٠ ساعات.



## اختبار ثبات الحجم للاسمنت (لوشاتلييه)

يتم استعمال جهاز لوشاتلييه لتعيين ثبات حجم الاسمنت وقياس التمدد.

يتكون على شكل اسطوانة مصنوعة من النحاس الاصفر المرن

- يخلط 100gr من عينة الإسمنت مع كمية الماء اللازمة لعمل عجينة إسمنتية ذات قوام قياسي

- يوضع قالب فوق أحد اللوحين الزجاجيين، يملأ القالب بالعجينة الإسمنتية بلطف ويغطي بلوح الزجاج الآخر

- ويوضع فوقه ثقل مناسب ومبشرة يغمر الجميع في ماء درجة حرارته (23)° مدة (24) ساعة.

- يرفع القالب من الماء وتقاس المسافة بين طرفي المؤشرين (a1).

- يغمر القالب في ماء درجة حرارته (23)° ثم يسخن تدريجياً إلى درجة الغليان ويترك ليغلي مدة ساعة واحدة.

- يرفع القالب من الماء ويترك حتى يكتسب درجة حرارة المختبر، تقاس المسافة بين طرفي المؤشرين (a2).

- يعاد الاختبار مرتين على الأقل ويسجل متوسط القياسات (a1)، (a2).

**- حساب مقدار التمدد:**


يحسب مقدار التمدد للعجينة الإسمنتية بالملليمترات كالتالي:

$$\text{مقدار تمدد الاسمنت} = (a2 - a1)$$

حيث:  $a1$  = متوسط المسافة بين طرفي المؤشرين بعد غمر القالب في الماء البارد (mm).

$a2$  = متوسط المسافة بين طرفي المؤشرين بعد غمر القالب في الماء المغلي (mm).

يجب ألا يزيد مقدار التمدد عن 10 mm



## أنواع الإسمنت:

الإسمنت يصنع لتلبية متطلبات فيزيائية وكيميائية مختلفة لأغراض محددة، وفي الموصفات هناك خمسة أنواع رئيسية من الإسمنت:




- ١ - إسمنت بورتلاندي عادي TYPE 1
- ٢ - إسمنت متوسط المقاومة للكبريتات 2 TYPE 2
- ٣ - إسمنت سريع التصلد 3 TYPE 3
- ٤ - إسمنت منخفض الحرارة 4 TYPE 4
- ٥ - إسمنت مقاوم للكبريتات 5 TYPE 5

## ١ - الإسمنت البورتلاندي العادي TYPE 1



- الإسمنت البورتلاندي العادي ملائم ومناسب لمعظم الاستخدامات عندما تكون الخواص الموجودة بالأنواع الأخرى من الإسمنت غير مطلوبة.
- يلزم عدم استخدام هذا النوع من الإسمنت في حالة الخرسانة المتصلة بتربة عالية الكبريتات أو تكون الخرسانة معرضة لدرجة حرارة عالية خلال التفاعل.





## ٢ - الإسمنت متوسط المقاومة للكبريتات TYPE 2

- هذا النوع من الإسمنت يوصي باستخدامة عند الحاجة إلى الاحتياط ضد مهاجمة الكبريتات المتوسطة، على سبيل المثال في منشآت الصرف الصحي حيث المياه الجوفية تحوي على كبريتات مرکزة أكثر من الحالة العادمة.
- هذا النوع من الإسمنت يتولد عنه حرارة أقل عند التفاعل وبالتالي يعالج بعد الصب بنسبة أبطأ عن النوع رقم ١
- درجة الحرارة المتوسطة المتولدة من التفاعل في هذا النوع من الإسمنت تقلل ارتفاع درجة الحرارة بالخرسانة وهذا مهم جدا عندما تصب الخرسانة في الأجواء الحارة لمنشأة بها كتل ضخمة مثل الأعمدة الضخمة أو الحوائط الساندة الكبيرة.




## ٢ - الإسمنت سريع التصلد TYPE 3

- هذا النوع يستخدم عندما تكون مقاومة الضغط القصوى للخرسانة مطلوبة في وقت مبكر جداً (عادة في أسبوع أو أقل).
- وهذا النوع يستخدم للأغراض التالية:
  - عندما يطلب إزالة شدات الصب مبكراً.
  - عندما يراد أن تدخل الخرسانة في الخدمة بسرعة.
  - عندما تكون الأجواء باردة وذلك لتقليل الفترة المطلوبة للحماية ضد درجة الحرارة المنخفضة حتى يتم التحكم في المعالجة والإيذاع.

#### ٤ - الإسمنت منخفض الحرارة TYPE 4

- يستخدم هذا النوع في حال أن تكون كمية ونسبة الحرارة المتولدة أثناء التفاعل مطلوب تخفيضها إلى أقل ما يمكن.
- القوة المطلوبة للخرسانة تكتسب بنسبة بطيئة.
- هذا النوع من الإسمنت مطلوب استخدامه في الكتل الخرسانية الكبيرة مثل السدود الضخمة حيث ارتفاع درجة الحرارة الناتج عن التفاعل أثناء التصلد تعد مؤشر خطير.



صب البيتون في سد هوفر في الولايات المتحدة



## ٥ - الإسمنت المقاوم للكبريتات TYPE 5

- هذا النوع الخاص مطلوب استخدامه فقط في المنشآت المكشوفة لفعل وأثر الكبريتات القاسية والخطيرة مثل أن تكون التربة أو الماء محتويان على كمية كبيرة من القلوبيات.
- بهذا النوع أيضاً نسبة اكتساب الخرسانة للقوة المطلوبة أبطأ من الإسمنت البورتلاندي العادي.



الحد الأعلى لنسبة وزن الماء إلى وزن المواد الإسمنتية	نوع الإسمنت	كمية الكبريتات (SO <sub>4</sub> ) في الماء، ppm	كمية الكبريتات (SO <sub>4</sub> ) في التربة القابلة للذوبان في الماء (نسبة مئوية من الوزن)	التعرض للكبريتات
-	-	${}^< 150$	${}^< 10$	غير مؤثر
٠,٥٠	II	$150 \leq SO_4 < 1000$	$10 \leq SO_4 < 20$	معتدل
٠,٤٥	V	$1000 \leq SO_4 < 10,000$	$20 \leq SO_4 \leq 200$	شديد +
٠,٤٥	V وإضافة المواد البوزولانية ++	$SO_4 > 10,000$	$SO_4 > 200$	شديد جداً +

الانكليزية	الوصف والتسمية	نوع الاسمنت (ASTM)
Ordinary Portland	اسمنت عادي	Type I
Modified cement	اسمنت معدل (متوسط المقاومة للكبريتات)	Type II
High early strength Portland	اسمنت سريع التصلد	Type III
Low heat Portland	اسمنت منخفض الحرارة	Type IV
Sulfate resisting Portland	اسمنت مقاوم للكبريتات	Type V

مع الإشارة إلى إمكانية إضافة البوزولان أو خبث الأفران إلى الاسمنت فنحصل على:

Portland-pozzolana	اسمنت بوزولاني	Type IP
Slag cement	اسمنت الخبث	Type S

## تخزين الأسمنت

الأسمنت مادة بناء استرطابية (شره للماء). يتفاعل بسرعة مع الرطوبة (سواء في شكل سائل أو بخار). عند وجود الرطوبة يخضع الأسمنت لتفاعل كيميائي يسمى الإماهة. بمجرد حدوث عملية الإماهة، يصبح الأسمنت فاسد أو غير صالح للاستخدام. يمكن أن يظل الأسمنت في حالة جيدة طالما أنه لا يتلامس مع الرطوبة. الرطوبة هي أسوأ عدو للأسمنت، وبالتالي لا يتم تخزين أكياس الأسمنت بشكل عام لفترة طويلة.



عمر الأسمنت ٣ أشهر يفقد ٢٠ - ٣٠٪ من قوته

عمر الأسمنت ٦ أشهر يفقد ٣٠ - ٤٠٪ من قوته

عمر الأسمنت ١٢ شهر يفقد ٤٠ - ٥٠٪ من قوته

لذلك ينصح الخبراء بشدة باستخدام الأسمنت الطازج قدر الإمكان عملياً. يمكن أن يؤدي استخدام الأسمنت القديم إلى مشاكل مختلفة مثل: تطور الشقوق والتسربات والتآكل وما إلى ذلك، كما أنه يزيد من تكلفة صيانة هيكل البناء ويوثر على عمر الهيكل.



## طرق واحتياطات تخزين الإسمنت :

- يخزن الإسمنت داخل مستودعات أو صوامع محكمة الإغلاق وبشكل يضمن عدم تسرب الرطوبة إليه.
- ترتيب الشحنات المختلفة وبطريقة يسهل فيها تمييزها عن بعضها البعض، على أن يتم إخراجها من المستودعات واستخدامها بنفس ترتيب إدخالها.
- يسجل تاريخ الإنتاج وتاريخ التوريد إلى الموقع لكل إرسالية ويفضل وضع ملصقات خاصة لكل إرسالية مبينا عليها تلك التواريف.
- ترص أكياس الإسمنت على قاعدة خشبية مرتفعة عن مستوى أرضية المستودع بما لا يقل عن ١٠ سم.
- تكون أكياس الإسمنت بعيدة عن جدران المستودع بما لا يقل عن ١٥ سم.



## أسئلة عامة عن المحاضرة



اختر المصطلح العلمي المناسب:

تسمى التفاعلات التي تحدث عند إضافة الماء للاسمنت:

رتبة الخرسانة

الكلنكرة

الاماهاة

الشك الابتدائي

الزمن اللازم لوصول الخرسانة لدرجة من التصلب لا تستطيع ابرة فيكا اختر اقراها تحت تأثير وزنها الذاتي يسمى:

زمن التصلد

الاماهاة

زمن الشك الابتدائي

زمن الشك النهائي

يسمى جهاز التجربة المستخدمة لتعيين زمن الشك الابتدائي والنهائي للخرسانة

فيكا

لوس أنجلوس

أبرامز

لوشاتلييه

يسمى الجهاز المستخدم لتعيين ثبات حجم الاسمنت وقياس التمدد:

فيكا

لوس أنجلوس

أبرامز

لوشاتلييه

تطلب المواصفات القياسية ألا يحدث الشك الابتدائي قبل مضي:

45 يوم	45 دقيقة	45 ثانية	45 ساعة
--------	----------	----------	---------

الاسمنت Type 5 هو اسمنت:

منخفض الحرارة	سريع التصلد	مقاوم للكبريتات	بورتلاندي عادي
---------------	-------------	-----------------	----------------

الاسمنت Type 3 هو اسمنت:

منخفض الحرارة	سريع التصلد	مقاوم للكبريتات	بورتلاندي عادي
---------------	-------------	-----------------	----------------

عند صب الكتل الخرسانية الضخمة يفضل استخدام اسمنت من النوع:

منخفض الحرارة	سريع التصلد	مقاوم للكبريتات	بورتلاندي عادي
---------------	-------------	-----------------	----------------

**Table 3.7.** General features of the main types of portland cement.

	<b>Classification</b>	<b>Characteristics</b>	<b>Applications</b>
<b>Type I</b>	General purpose	Fairly high C <sub>3</sub> S content for good early strength development	General construction (most buildings, bridges, pavements, precast units, etc)
<b>Type II</b>	Moderate sulfate resistance	Low C <sub>3</sub> A content (<8%)	Structures exposed to soil or water containing sulfate ions
<b>Type III</b>	High early strength	Ground more finely, may have slightly more C <sub>3</sub> S	Rapid construction, cold weather concreting
<b>Type IV</b>	Low heat of hydration (slow reacting)	Low content of C <sub>3</sub> S (<50%) and C <sub>3</sub> A	Massive structures such as dams. Now rare.
<b>Type V</b>	High sulfate resistance	Very low C <sub>3</sub> A content (<5%)	Structures exposed to high levels of sulfate ions
<b>White</b>	White color	No C <sub>4</sub> AF, low MgO	Decorative (otherwise has properties similar to Type I)