

## الخلطة الخرسانية (Concrete Mix)

### مقدمة:

تصميم الخلطات الخرسانية يعني تحديد القيم النسبية لمكوناتها بما يتفق مع المتطلبات المرغوبة لصب عنصر خرساني محدد.

ويعتبر تحديد نسب الخلطة الخرسانية من أهم العوامل التي تؤثر على جودة الخرسانة وعلى اقتصاديات المشروع. فمن الممكن الحصول على خرسانات متباعدة في جودتها وثمنها بالرغم أن جميعها تتكون من نفس المواد (اسمنت، ركام خشن وناعم، ماء وإضافات محددة). ويعتمد الاقتصاد النسبي للخلطات الخرسانية على أثمان مكوناتها وعلى أجور العمال وتكليف النقل لتلك المكونات.

يتم تحديد نسب مكونات الخلطة (تصميم الخلطة) إما باستخدام نسب ثبتت فاعليتها من الخبرة أو بواسطة طرق حسابية مبنية على أساس هندي تتضمن خواص المواد المستخدمة والخواص المرجوة في الخرسانة المتصلدة (مثل مقاومة الضغط أو الكبريتات...) إضافة لتحقيقها الاشتراطات التي تتطلبها خطوات صناعة الخرسانة وصيغها مثل السهولة المناسبة للصب (القوام وقابلية التشغيل) والتسوية النهائية (التشطيف) لسطح الخرسانة. وذلك مع مراعات التكاليف الاقتصادية حسب نوع العمل الانشائي المطلوب. باختصار تهدف الطرق الحسابية إلى استخدام المواد الموجودة لنحصل منها على خرسانة ذات خواص مطلوبة في الحالتين الطرية والمتصلدة وذلك بأقل التكاليف ويمكن اعتبار معيار مقاومة الخرسانة للضغط من أهم المعايير التي تبين مدى جودة الخرسانة المتصلدة أما قيمة هبوط مخروط أبرامز عن مدى جودة الخرسانة الطرية.

يعتبر الاسمنت أحد المكونات الأساسية للخرسانة والذي تؤثر نسبته وجودته في الخلطة تأثيراً كبيراً على تكاليفها نظراً لارتفاع ثمنه بالنسبة لباقي مكونات الخلطة، وهناك إضافات أخرى للخلطة الخرسانية عدا المكونات الأساسية للخرسانة (الركام الخشن والركام الناعم وعجينة الأسمنت)، والإضافات عادة يتم استخدامها للحصول على صفات معينة للخرسانة في حالتها الطرية والمتصلبة. سوف يتم بداية التطرق بشيء من التفصيل عن مكونات الخلطة الخرسانية الأساسية والإضافات الخرسانية شائعة الاستخدام ثم نتحدث عن تفاصيل تصميم الخلطات الخرسانية والطرق المستخدمة في تصميم الخلطات الخرسانية ذات المقاومة العادية والخلطات الخرسانية عالية المقاومة.

### مكونات الخلطة الخرسانية

مكونات الخلطة الخرسانية الأساسية هي الاسمنت والركام (ركام ناعم (رمل)+ ركام خشن (بحص)) والماء وفي حالات أخرى ممكن ان يكون لدينا هناك مكونات اخرى للخلطة الخرسانية وهي المضافات الكيميائية حيث يتم استخدامها لغرض تحسين بعض الصفات للخرسانة وسوف نتناول بشيء من التفصيل المكونات المذكورة في اعلاه لتكون لدينا صورة واضحة عن تلك المكونات التي نتعامل معها طوال حياتنا العملية كما يلي:

## أولاً: - مكونات الخلطة الأساسية:

### 1-الأسمنت

كما هو معروف فان مادة الأسمنت لها خواص تلاصقية ومن خلال هذه الخاصية تتمكن من ربط الأجزاء او المكونات الأخرى للخلطة الخرسانية بكتلة صلبة. والتفاعل الكيميائي بين الماء والأسمنت (عملية الأماهة) هي التي تعطي الخواص التلاصقية لعجينة الأسمنت الناتجة عن التفاعل ومرآبات الأسمنت الأساسية هي أربعة:

1. سليكات ثنائي الكالسيوم C2S
2. سليكات ثلاثي الكالسيوم C3S
3. الومينات ثلاثي الكالسيوم C3A
4. الومينات حديد رباعي الكالسيوم C4AF

ومقاومة الأسمنت مسؤولة عنها بصورة رئيسية مركب سليكات ثنائي الكالسيوم وسليكات ثلاثي الكالسيوم والمركب سليكات ثنائي الكالسيوم يشارك بدرجة كبيرة في المقاومة المبكرة خلال ال 28 يوم الأولى أما مركب سليكات ثلاثي الكالسيوم فله دور في اكتساب المقاومة بعد ال 28 يوم الأولى وبعد مرور سنة يتساوى المركبان في تطوير المقاومة، اما المركبان الومينات ثلاثي الكالسيوم والومينات حديد رباعي الكالسيوم فلهمما تأثير اقل على المقاومة مع ان الومينات ثلاثي الكالسيوم له دور في زيادة المقاومة المبكرة


وبالاعتماد على نسب المركبات الأساسية المذكورة سابقاً يمكن انتاج انواع عديدة من الاسمنت البورتلاندي ومن هذه الانواع:

1. الأسمنت البورتلاندي العادي (Type I)
2. الأسمنت البورتلاندي متوسط المقاومة للكبريتات (Type II)
3. الأسمنت البورتلاندي سريع التصلب (Type III)
4. الأسمنت البورتلاندي المنخفض الحرارة (Type IV)
5. الأسمنت البورتلاندي عالي المقاومة للكبريتات (Type V)

وهذه الانواع لكل منها خواصه واستعمالاته.

### الركام

% خواص الركام لها الدور الكبير في تحديد قوة ومتانة الخرسانة حيث ان الركام يمثل بحدود 75 % من الحجم الكلي للخلطة الخرسانية. والركام يصنف الى ركام خشن وركام ناعم، والركام الناعم هو الذي يمر من المنخل القياسي رقم 4 والمقصود به هو المنخل الذي فيه اربعة فتحات لكل انش طول، والركام الخشن هو الذي لا يمر من خلال منخل رقم 4 كما هو موضح بالشكل التالي. تبلغ كثافة الخرسانة التي يستعمل فيها ركام طبيعي وسطياً  $2300 \text{ kg/m}^3$  تقريباً.



الشكل 1: المنخل القياسي رقم 4 الفاصل بين أبعاد الركام الخشن والناعم

#### ثانياً: الإضافات الخرسانية

هي مواد تضاف إلى الخلطة الخرسانية أثناء عملية الخلط وبكميات قليلة جداً لغرض اعطاء الخرسانة الطيرية أو الخرسانة المتصلبة خواص معينة ويمكن تصنيفها إلى:

1. تحسين القدرة على ضخ الخرسانة.
2. زيادة المقاومة المبكرة للخرسانة.
3. تحسين قابلية التشغيل للخرسانة الطيرية بدون إضافة ماء يتجاوز النسبة التصميمية.
4. التعجيل أو التأخير في زمن التصلب.
5. الحد من حدوث الانفصال الحبيبي.
6. تحسين خواص الخرسانة المتصلبة مثل مقاومة البري.
7. الحصول على خرسانة غير منفذة للماء أو خرسانة خلوية أو خرسانة ذات صفات خاصة.
8. الحصول على خرسانة ذات مقاومة عالية.

هناك شروط يجب الالتزام بها في حالة استخدام الإضافات الخرسانية وهي:

- 1 - لا يكون لها تأثيراً ضاراً على الخرسانة أو حديد التسليح.
- 2 - ضرورة التأكد من مدى ملائمة وفاعلية الإضافات المستخدمة بواسطة خلطات تجريبية.
- 3 - في حالة استخدام نوعين أو أكثر من الإضافات في نفس الخلطة الخرسانية يجب أن تتوفر معلومات مفصلة وواضحة عن مدى تداخلهما والتوافق فيما بينهم.
- 4 - يجب عدم إضافة كلوريد الكالسيوم أو الإضافات التي أساسها من الكلوريدات إطلاقاً إلى الخرسانة المسلحة أو الخرسانة مسبقة الإجهاد.


5- من الضروري ان يكون هناك تناسب بين الفوائد الناتجة من استخدام الاضافات مع الزيادة في التكاليف.

6- يجب ان يتم توريد المضافات الخرسانية على شكل عبوات داخل براميل او اوعية مغلقة بأحكام وان يكون مكتوب عليها بالتفصيل نوع المادة واسمها التجاري وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بالإضافة الى خواص المادة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها، وضرورة تخزين المادة بطريقة تحميها من اشعة الشمس والحرارة والرطوبة.

هناك العديد من المضافات الكيميائية التي يتم استخدامها مع الخرسانة وتقسم الى المجموعات التالية:

- 1- اضافات الهواء المحبوس.
- 2- اضافات لمنع نفاذ الماء بالخرسانة.
- 3- اضافات لتلوين الخرسانة.
- 4- الملدනات للتحكم بقابلية التشغيل للخلطة
- 5- اضافات تخفيض نسبة الماء والتحكم في التصلب.

## تصميم الخلطة الخرسانية



### تصميم الخلطة الخرسانية وفق الطريقة الفرنسية:

تعتمد الطريقة الفرنسية على تسلسل تصميم الخلطة الخرسانية وفق أربع مراحل رئيسية تتضمن كل مرحلة رئيسية عدداً من النقاط الفرعية:

1. تحديد نسبة الاسمنت إلى الماء (W/C) انطلاقاً من مقاومة البeton المرغوبة
2. تحديد وزن مكونات العجينة الاسمنتية (C+W) من هبوط مخروط أيرامز وقوام الخلطة المنشودة.
3. تحديد نسبة الركام الناعم والخشن بعد رسم منحني التركيب الجي المعياري
4. تحديد وزن الحصويات والرمل المستخدمين في الخلطة

#### الخطوة الأولى:

تحديد نسبة الاسمنت إلى الماء (W/C) انطلاقاً من مقاومة البeton المرغوبة:

تعطى نسبة الاسمنت إلى الماء وفق علاقة بولومي التالية (Formule de Bolomey)

$$f'_{cm} = G \times N_{cem} \times \left( \frac{C}{W} - 0.5 \right)$$

حيث

6 : معامل الحصويات الذي يتعلق بالقطر الأعظمي للحصويات المستخدمة، ويعطى بالجدول التقريري التالي:

جودة الحصويات	D <sub>max</sub> <16mm	20<D <sub>max</sub> <40mm	D <sub>max</sub> >60mm
ممتازة	0.55	0.6	0.65
جيدة	0.45	0.55	0.6
مقبولة	0.35	0.40	0.45

تؤخذ قيمة وسطية لـ G تساوي 0.5 مالم يذكر خلاف ذلك.

$N_{cem}$  : رتبة الاسمنت الحقيقية (مقاومة العجينة الاسمنتية بعد 28 يوم) حيث يوجد في الأسواق المحلية ثلاثة رتب شائعة للأسمنت: Class 32.5 N ، Class 42.5 N ، Class 52.5 N

حيث يعبر الرقم الموجود عن مقاومة الضغط لمكعبات الأسمنت القياسية 7 سم \* 7 سم \* 7 سم بوحدة نيوتن / مم<sup>2</sup> وذلك عند عمر 28 يوم.

وتؤخذ للبيتون العادي في مسائلنا عادة 40MPa مالم يذكر خلاف ذلك.

$f'_{cm}$  المقاومة الوسطية للبيتون (المصددة) وتعطى تقريرياً بالعلاقة:


$$f'_{cr} = (1.15 - 1.2) \times f'_{c28}$$

$f'_{c28}$  المقاومة المميزة للبيتون بعد 28 يوم.

## الخطوة الثانية:

تحديد وزن مكونات العجينة الاسمنتية (C+W) من هبوط مخروط أبرامز وقماش الخلطة المنشودة.

حسب القوام المرغوب به للخلطة البيتونية وبالتالي حسب قيم هبوط مخروط أبرامز يمكن لنا تحديد كمية الأسمنت اللازمة للخلطة البيتونية وذلك بناء على قيم المعامل (C/w) الناتج من الخطوة الأولى، وذلك باستخدام مخططان درو-غوريس (Dreux Gorisse)



### مخطط درو-غوري (Dreux Gorisse)

يمكنا بعد حساب كمية الاسمنت معرفة كمية المياه الازمة للخلطة بسهولة من النسبة ( $w/c$ ). مع الانتباه إلى أن القيمة التي حصلنا عليها لكمية المياه تتوافق مع أقطار للحصوبيات تتراوح بين (20-25mm) وضرورة تعديل كمية المياه وفقاً لقطر الحصوبيات المستخدمة كما في الجدول:

Dimension maximale des plus gros granulats $D_{max}$ [mm]	5	10	16	25	40
Correction sur le dosage en eau $E$ [%]	+15	+9	+4	0	-4


### الخطوة الثالثة:

تحديد نسبة الركام الناعم والخشن بعد رسم منحني التركيب الحبي المعياري لرسم منحني التركيب الحبي المعياري لأبد أولاً من تحديد النقاط (O, A, B) حيث O مبدأ الاحاديث، B تتوافق مع القطر الأعظمي للحصوبيات، A تتوافق مع الاحاديث التالية:

$X_A$ : نصف القطر الأعظمي للحصوبيات ( $D_{max}$ )

$Y_A$ : تعطى بالمعادلة:

$$Y = 50 - \sqrt{D_{max}} + A$$




حيث  $A$  معامل تصحيح يعطى بالجدول التالي وفقاً لكمية الاسمنت في الخلطة ولنوع الحصويات فيما إذا كانت مكسرة (Concasse) أو طبيعية مدورة (Roule) إضافة لطاقة الهزاز.

Vibration	Faible		Normale		Puissante	
Forme des granulats	Roulé	Concassé	Roulé	Concassé	Roulé	Concassé
400+Superplastifiant	-2	0	-4	-2	-6	-4
400	0	+2	-2	0	-4	-2
350	+2	+4	0	+2	-2	0
300	+4	+6	+2	+4	0	+2
250	+6	+7	+4	+6	+2	+4
200	+8	+10	+6	+8	+4	+6

تؤخذ قيمة  $A$  مساوية ل 2 مالم يذكر خلاف ذلك في المسألة.

بعد ذلك نرسم المستقيم  $A'B'$  الذي يصل بين نسبة مئوية مارة (95%) للرمل و (5%) للحصويات، فتكون نقطة تقاطع المستقيم  $A'B'$  مع المنحني المعياري (OAB) تعبّر عن نسبة الرمل ( $X\%$ ) ونسبة الحصويات ( $Y\%$ ) في ركام الخلطة.



#### الخطوة الرابعة:

تحديد وزن الحصويات والرمل المستخدمين في الخلطة:

يتم في هذه الخطوة بداية حساب معامل الاكتناز  $\alpha$  من الجدول التالي بدلاة القطر الأعظمي للحصويات وقوام الخلطة وهزاز الخلط.

قوام الخلطة	الرج	معامل الاكتناز $\alpha$							
		$D_{max}=5$	$D_{max}=10$	$D_{max}=12,5$	$D_{max}=20$	$D_{max}=31,5$	$D_{max}=50$	$D_{max}=80$	
طريّة	Piquage	0,750	0,780	0,795	0,805	0,810	0,815	0,820	
	Vibration faible	0,755	0,785	0,800	0,810	0,815	0,820	0,825	
	Vibration normale	0,760	0,790	0,805	0,815	0,820	0,825	0,830	
لديّة	Piquage	0,760	0,790	0,805	0,815	0,820	0,825	0,830	
	Vibration faible	0,765	0,795	0,810	0,820	0,825	0,830	0,835	
	Vibration normale	0,770	0,800	0,815	0,825	0,830	0,835	0,840	
	Vibration puissante	0,775	0,805	0,820	0,830	0,835	0,840	0,845	
كثيف	Vibration faible	0,775	0,805	0,820	0,830	0,835	0,840	0,845	
	Vibration normale	0,780	0,810	0,825	0,835	0,840	0,845	0,850	
	Vibration puissante	0,780	0,815	0,830	0,840	0,845	0,850	0,855	

تؤخذ قيمة  $\alpha$  مساوية لـ 0.82 مالم يذكر خلاف ذلك في نص المسألة.

بعد الحصول على قيمة معامل الاكتناز  $\alpha$  نقوم بحساب حجم الركام الكلي  $V_G$  (بحص + رمل) اللازم للخلطة وفق العلاقة التالية:

$$\alpha = \frac{V_{solid}}{V_{beton}} = \frac{V_{ciment} + V_{Granulat}}{1} \rightarrow V_G = \alpha - V_c$$

مع الانتباه إلى أن  $V_G$  يمثل حجم الركام الكلي أي مجموع حجمي البحص والرمل.

$$\frac{\text{وزن الاسمنت}}{\text{كثافة الاسمنت}} - \frac{\text{معامل الاكتناز}}{\text{حجم الركام الكلي}} = \text{حجم الركام الكلي}$$

حيث كثافة الاسمنت الوسطية  $3100 \text{ kg/m}^3$

يمكنا بعد ذلك بسهولة حساب وزن الرمل والبحص بسهولة وفق العلاقات التالية:

وزن الرمل = نسبة الرمل في الركام (7%)  $\times$  حجم الحصويات الكلي  $\times$  الكتلة الحجمية المطلقة للرمل (

)

وزن البحص = نسبة البحص في الركام (7%)  $\times$  حجم الحصويات الكلي  $\times$  الكتلة الحجمية للبحص.

### مثال تطبيقي:

يراد تنفيذ حصيرة بيتونية بسماكه 70cm وبأبعاد (20×30m) لمبني سكني.

### معطيات البeton:

$f'_{c28} = 25MPa$  المقاومة المميزة للبيتون بعد 28 يوم:

هبوط مخروط أبرامز: 8cm

كثافة الاسمنت (الكتلة الحجمية المطلقة): 3100kg/m<sup>3</sup>

### معطيات الركام:


الحصويات المستخدمة من النوع المكسر الجيد بقطر اعظمي للحصويات  $D_{max}=20mm$

معامل الحصويات:  $G=0.55$  ... في حال عدم إعطاء قيمته إما يؤخذ من الجدول أو تفرض قيمته 0.5.

الكتلة الحجمية للحصويات:  $\rho_g = 2500 kg/m^3$

الكتلة الحجمية للرمل:  $\rho_s = 2450 kg/m^3$

منحني التركيب الحبي للبصص والرمل موضح بالشكل التالي:



الحل:

حساب نسبة الاسمنت إلى الماء (C/w) من علاقة بولومي:

$$f'_{cm} = G \times N_{cem} \times \left( \frac{c}{w} - 0.5 \right)$$

حيث:

$$f'_{cm} = (1.15 - 1.2) \times f'_{c28}$$

$$f'_{cm} = 1.2 \times f'_{c28} = 1.2 \times 25 = 30 MPa$$

$$N_{cem} = 40 MPa$$


ومنه:

$$30 = 0.55 \times 40 \times \left( \frac{c}{w} - 0.5 \right)$$

$$\frac{c}{w} = 1.86$$

من مخطط درو-غوري نجد أنه من أجل هبوط لخروط أبرامز (8cm) ونسبة (C/W) تكون كمية الاسمنت المطلوبة:

C=390 kg for 1m<sup>3</sup> of concrete




وبالتالي تكون كمية المياه المطلوبة على اعتبار النسبة (C/w=1.86) يكون:

$$\frac{C}{w} = 1.86 \rightarrow \frac{390}{w} = 1.86 \rightarrow w = 209.6 \text{ litre}$$

### حساب نسبة الرمل والبحص في الركام:

نرسم على منحني التركيب الحبي لكل من البحص والرمل المنحني المعياري (OAB) والخط 'A'B' كما هو موضح بالشكل:



فنجد أن نقطة تقاطع المنحني (A'B') مع الخط (OAB) تتوافق مع نسبة ماءة تقربياً للرمل ( $S=40\%$ ) ونسبة للبحص ( $Gr=60\%$ ).

### حساب حجوم الركام في الخلطة:

باعتبار هبوط المخروط ( $9<8\text{cm}$ ) يتوافق مع قوام لدن للخلطة، تكون قيمة معامل الاكتناف الموافقة ( $\alpha=0.82$ )

ويكون مجموع أحجام كل من الركام (بحص+رمل) والاسمنت يجب أن يساوي 1 متر مكعب (1000لتر)

$$\alpha = \frac{V_{solid}}{V_{beton}} = \frac{V_{ciment} + V_{Granulat}}{1} \rightarrow V_G = \alpha - V_c$$

مع الانتباه إلى أن  $V_G$  يمثل حجم الركام الكلي أي مجموع حجمي البحص والرمل.

حجم الاسمنت يساوي إلى (وزن الاسمنت/كثافة الاسمنت)

$$\frac{\text{وزن الاسمنت}}{\text{كثافة الاسمنت}} - \text{معامل الاكتناف} = \text{حجم الركام الكلي}$$

$$(0.82) - \frac{390}{3100} = \text{حجم الركام الكلي} = 0.694m^3$$

من المنحني المعياري في الخطوة السابقة وجدنا أن نسبة البحص (60%) في حين نسبة الرمل (40%)

وبالتالي حجم البحص:

$$V_g = 60\% \times 0.694 = 0.416m^3$$

وحجم الرمل:

$$V_s = 40\% \times 0.694 = 0.2776m^3$$

أصبح بإمكاننا حساب كتلة الرمل والبحص في الخلطة بعد معرفة أحجامهما وذلك عن طريق الكتلة الحجمية:

$$Gr = 0.416 \times 2500 = 1040kg \text{ for } 1m^3 \text{ of concrete mix}$$

$$S = 0.2776 \times 2450 = 680 \text{ kg for } 1m^3 \text{ of concrete mix}$$

نلاحظ أن كمية البحص تعادل مرة ونصف كمية الرمل في الخلطة تقريباً.

الوزن (kg)	المكون
1040	بحص
680	رمل
390	اسمنت
209	ماء

يجب الانتباه إلى أن أوزان الركام المستنيرة والموضحة بالجدول السابق إنما هي أوزان جافة، تفترض أن البحص والرمل جاف تماماً بدون رطوبة وهذا من غير الممكن تحقيقه في ورش البناء التنفيذية. لذلك لابد من تعديل الأوزان السابقة حسب رطوبتها الحقلية حيث تزداد أوزان كل من البحص والرمل في الجدول (بسبب الرطوبة) وينخفض وزن الماء الواجب إضافته بسبب وجود نسبة من المياه أصلأً في البحص والرمل.

بفرض رطوبة البحص (2%) ورطوبة الرمل (7%) يكون:

$$\text{حجم الماء في البحص} = 1040 \times \%2 = 20.8\text{kg}$$

$$\text{حجم الماء في الرمل} = 680 \times \%7 = 47.6\text{kg}$$

وبالتالي تصبح كميات المواد الداخلة في تشكيل الخلطة البيتونية بعد زيادة وزن الركام وإنقصاص وزن الماء لإدخال تأثير الرطوبة الحقلية بالاعتبار كما يلي:

مدرس المقرر: د.م مهند سليم مهنا

المكون	الوزن (kg)
بحص	$1040+20.8=1060.8$
رمل	$680+47.6=727.6$
اسمنت	390
ماء	$209-(47.6+20.8)=140.6$

مجموع أوزان مكونات الخلطة للمتر المكعب الواحد = 2319 كغ وهو ما يتوافق مع الوزن الحجمي للبيتون حيث يبلغ عملياً بين (2200-2400kg/m<sup>3</sup>) حسب قطر الركام المستخدم.

يتم حساب حجم البيتون اللازم لصب الحصيرة الbetonية المطلوبة وضرب مكونات الخلطة (المذكورة بالجدول السابق) بعدد الأمتار الازمة للحصول على الكمية الكلية المطلوبة لإنتاج الخلطة الخرسانية الضرورية لتنفيذ الحصيرة.