

محاضرات مادة خرسانة مسلحة / 1

لطلاب السنة الثالثة

(هندسة عمارة)

الدكتور نزيه يعقوب منصور

2026 - 2025

المنارة
ÖJLi MANARA

MANARA UNIVERSITY

مقرر خرسانة مسلحة /1/ يغطي المواضيع التالية:

- مقدمة في نظرية الامان والتصميم بطريقة حالات الحدود بحسب الكود العربي السوري لتصميم المنشآت الخرسانية المسلحة
- تصميم الأعمدة
- تصميم المقاطع الخاضعة للانعطاف
- تصميم المقاطع الخاضعة للقص
- تصميم المقاطع الخاضعة للفتل
- تصميم المقاطع الخاضعة للانعطاف وقوى ضاغطة
- تحقيق حدود الاستثمار: حد التشكك وحد التشقق



المرجع الرئيس



جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY

المحاضرة الأولى

Introduction

مقدمة في نظرية الامان والتصميم بطريقة حالات الحدود بحسب الكود العربي السوري لتصميم المنشآت الخرسانية المسلحة

١-١-١- مجال الكود وتطبيقه:

- ١- يحدد هذا الكود الأحكام والتوصيات الدنيا التي يجب اتباعها في حساب المنشآت الخرسانية المسلحة وتصميمها وتنفيذها وتحقيقها. وهو يشمل القواعد التطبيقية لاستعمال مواد الخرسانة المسلحة ومواصفاتها وتشغيلها، ويتضمن طائق الاختبار والتقييم شرط ألا تكون المنشآت معرضة تعرضاً مستمراً لحرارة تزيد على (50) درجة مئوية، أو تعرضاً متقطعاً لأوقات تزيد على الربع ساعة لحرارة درجتها (70) درجة مئوية.
- ٢- بعد هذا الكود جزءاً من أنظمة البناء وقوانينه في الجمهورية العربية السورية.
- ٣- يطبق هذا الكود إلزامياً على المنشآت ذات الطابع الخاص، كالعقود والجسور (الكباري) والخزانات والمداخن والصوامع (الأهراوات) والوحدات الخرسانية السابقة الصنع والقشريات، في كل ما يتعلق بقيم الأفعال والأحمال الدنيا الذاتية والدائمة والحياة بما في ذلك تأثير الرياح والزلزال وكذلك خواص المواد وقيم عوامل الأمان الدنيا، ويطبق أيضاً في كل ما لا تتعارض بنوده مع الميزات الخاصة لهذه المنشآت. وتطبق ملحق الكود (حين صدورها) المتعلقة بهذه المنشآت على الميزات الخاصة لها.
- ٤- تشمل ملحق هذا الكود الاحتياطات الخاصة ب:
 - المنشآت المصنوعة من الخرسانة الخفيفة الوزن.
 - المنشآت المصنوعة من الخرسانة السابقة الإجهاد.
 - المنشآت المركبة من الخرسانة المسلحة والمقطوع المعدنية.
 - المنشآت المعدنية.
- ٥- تحدد الأفعال (القوى الخارجية من أحمال وتحميلات وتشكلات مفروضة) التي تؤثر على المنشآت الخرسانية، وتؤخذ أساساً للتصميم من أنظمة وقوانين البناء واحتياطات التصميم المعترف بها قانوناً، في حال وجودها، أو تعتمد نصوص هذا الكود.
- ٦- تؤخذ خواص المواد ومقاومتها وطائق اختبارها من المواصفات القياسية السورية والاحتياطات المعترف بها، وفي حال عدم وجودها تعتمد نصوص هذا الكود. ويسمح باستعمال الخرسانة ذاتية الرص (الدملك) على أن يتم تصميم الخلطة وتنفيذها وتطبيق معايير الجودة والمراقبة وفقاً لمواصفات مختصة بهذا النوع من الخرسانة إلى إصدار مواصفات قياسية سورية خاصة بها.

طائق الحساب :


يتم الحساب في هذا الكود وفق حالات الحدود. ويسمح الكود في بعض الحالات الخاصة، التي سيرد ذكرها لاحقاً، بالاكتفاء بحساب حالات المقاومة من دون التحقق تفصيلاً في حالات الاستثمار، أو الاكتفاء بحساب حالة حد تجاوز الإجهادات المسموح بها، من دون التحقق من حالات المقاومة وبعض حالات الاستثمار باعتبارها محققة ضمناً.

ويجب التنويه إلى أنه في حال التحقق من الحالات الحدية للمقاومة، تعتمد الفرضيات التي تتوافق حالة توازن الأفعال الناجمة عن القوى والأحمال الخارجية والأفعال الأخرى المصعدة، مع المقاومات الداخلية الدنيا التي يسمح بتصميم المنشأة على أساسها، وذلك باعتماد السلوك اللا من للمواد والفرضيات نصف الاحتمالية في تحديد معاملات الأمان.

أما عند التحقق من حالة حد تجاوز الإجهادات المسموح بها، فتعتمد الفرضيات التي تتوافق حالة توازن الأفعال الناجمة عن القوى والأحمال والأفعال الأخرى الاستثمارية، من دون تصعيد، مع المقاومات الداخلية، بحيث لا تتجاوز الإجهادات الفعلية المتولدة قيم الإجهادات المسموح بها للمواد، وذلك باعتماد فرضيات السلوك المرن لهذه المواد وإدخال معاملات الأمان ضمناً في الإجهادات المسموح بها.

تتلخص طريقة الحساب بتحديد الأمور الآتية:

- ١ - تحديد الخواص والمقاومات وطرائق الاختبار للمواد الداخلة في تركيب الخرسانة العادية والخرسانة المسلحة، وتحديد العوامل التي تؤثر عليها، وتحديد المقاومة المميزة التي يسمح بتصميم المنشأة على أساسها، وتحديد معاملات الأمان الكافية صراحة أو ضمناً أثناء التشديد وطوال الفترة المفروضة لبقاء المنشأة صالحة للاستثمار.
- ٢ - تحديد القوى الخارجية والأحمال الثابتة والمتحركة والأفعال الأخرى التي تؤثر على المنشأة أثناء تشديدها وطوال الفترة المفروضة لبقائها، وتحديد قيمها في ظروف التشغيل والاستثمار أو عند بلوغ إحدى حالات الحدود.
- ٣ - تحديد الأفعال في وحدات المنشأة المختلفة (عزم الانحناء، قوى القص، القوى المحورية، الفعل، الخ) الناجمة عن القوى والأحمال والأفعال المبينة في (٢) وأنماط توزيعها واتزانها.
- ٤ - تحديد أبعاد القطاعات وتسلیحها لتحمل محصلات الإجهادات الداخلية الناتجة عن الأفعال المشار إليها في (٣).



٤ - خواص المواد

تؤخذ خواص المواد من نصوص المعايير القياسية السورية المعتمدة قانوناً، وفي حال عدم وجودها تعتد النصوص الآتية:

٤ - ١ - الفولاذ (الصلب):

٤ - ١ - ١ - أشكال قضبان الفولاذ (الصلب) وأنواعه:

١ - أشكال فولاذ التسليح المستعمل في الخرسانة:

أ - القضبان الملساء.

ب - القضبان ذات النتوءات المستمرة بشكل حلزوني أو منقطعة.

ج - الشبكات الملحومة

٤ - ٢ - وذلك من أحد أنواع الفولاذ الآتية:

أ - فولاذ طري، عالي المقاومة ذو سطح أملس، ويرمز له بالرمز ϕ .

ب - فولاذ طري، متوسط المقاومة ذو نتوءات مستمرة بشكل حلزوني أو منقطعة ويرمز له بالرمز H .

ج - فولاذ طري، عالي المقاومة، مدلن على البارد أو على الساخن ذو نتوءات مستمرة بشكل حلزوني أو منقطعة ويرمز له بالرمز T .

د - فولاذ قاس، عالي المقاومة، معالج على البارد، ذو نتوءات مستمرة بشكل حلزوني أو منقطعة ويرمز له بالرمز Z .

٣ - يُشترط في جميع الأنواع أعلاه، عدا الفولاذ الطرفي العادي المقاومة، ألا يكون سطحها أملساً، وأن يكون به من النتوءات ما يكفي لإحداث التفاسك اللازم مع الخرسانة.

٤ - الشبكات الملحومة:

تتكون الشبكات الملحومة إجمالاً من قضبان الفولاذ نصف القاسي، المشابكة بعضها ببعض، والملحومة على الكهرباء في نقاط التشابك، وستعمل في القشريات والبلاطات الرقيقة. ويرمز لها بالرمز M .

الجدول (٤ - ٤): الخواص الميكانيكية لأنواع الفولاذ (الصلب) الأكثر استعمالاً

النسبة المئوية التي تؤخذ عند الانقطاع	الحد الأدنى لجهاد الخضوع أو جهاد الضمان MPa	الحد الأدنى لمقاومة الشد (عند الانقطاع) fsu MPa	نوع الفولاذ (الصلب) والرمز	الأسياخ أو القضبان
* 20	240	370	فولاذ طري ϕ	ملساع
* 16	300	440	فولاذ طري، متوسط المقاومة H (ذات أضلاع)	ذات نتوءات (ذات أضلاع)
* 12	400	500	فولاذ طري عالي المقاومة T	عالية المقاومة ذات نتوءات
* 10	400	500	فولاذ قاس معالج على البارد Z	عالية المقاومة ذات نتوءات

* ويسمح بإعتماد القيمة المحددة في المعايير القياسية السورية، بشرط اعتماد طريقة القياس المرتبطة بها.

ملاحظة ١ : اعتمدت هذه القيم على طول أصلي من العينة قبل الاختبار مقداره خمسة أمثال قطرها.

ملاحظة ٢ : قد يتتوفر أحياناً في الأسواق $f_y = 280 \text{ MPa}$ و $f_y = 360 \text{ MPa}$ أملس و $f_y = 360 \text{ MPa}$ ذي نتوءات.

ملاحظة ٣ : يتم في مناطق الزلازل، اختيار فولاذ تسليح ذو مقاومة مميزة (حد الخضوع للشد) لا تتجاوز $f_y = 400 \text{ MPa}$ ولا تقل عن $f_y = 240 \text{ MPa}$. في حال زادت قيمة حد المرونة (حد الخضوع الاصطلاحي) للفولاذ المختبر على 400 MPa ، فيتم قبوله شرطه:


- ألا يقل إجهاد الإنقطاع لكل عينة عن $1.25 f_{su}$ (حد المرونة للعينة ذاتها (حد الخضوع الاصطلاحي أو حد الضمان).

- لا تزيد نسبة العينات التي يزيد حد مرونتها على 460 MPa على 5% من مجموع العينات المختبرة عندما يزيد عدد العينات على 30 عينة.


- في حال اختبار عينتين فقط، فيسمح للتسيط بأن يكون حد مرونة أحدي العينتين فقط فوق 460 MPa .

- إذا تعدى حد المرونة للعينتين، القيمة 460 MPa ، يتم اختبار أربع عينات أخرى، ولا يسمح بأن يزيد حد المرونة على 460 MPa سوى لعينة واحدة من العينات الأربع.

- في جميع الحالات، يجب ألا تقل الاستطالة التسبيبة عن 12% أو عن ما ورد في الجدول (١ - ٤).



الشكل (١-٤): المحنى الافتراضي للإجهاد والانفعال للفولاذ الطري العادي والعلوي مقاومة المعالج على الساخن في الشد (ويشكل متانة عكسياً في الضغط)



الشكل (٢-٤): المحنى الافتراضي للإجهاد والانفعال للفولاذ المعالج على البارد في الشد (ويشكل متانة عكسياً في الضغط)

٤-١-٢- الأقطار المستعملة:

- ١- تُستعمل الأقطار الآتية (النظرية لذات النتوءات و الفعلية للملسأء) مقدرة بالمليمتر : ٥ , ٦ , ٨ , ١٠ , ١٢ , ١٤ , ١٦ , ١٨ , ٢٠ , ٢٢ , ٢٤ , ٢٨ , ٣٠ , ٣٢ , ٤٠
- ٢- عند استعمال قضبان ذات نتوءات، يُؤخذ القطر النظري للدائرة التي تُعطي الوزن ذاته للمتر الطولي، إذا كانت النتوءات مستمرة، وإذا كانت النتوءات متقطعة يُؤخذ أصغر مقطع للقضيب، أي أن الأقطار المذكورة أعلاه تمثل القطر النظري للدائرة التي تُعطي الوزن ذاته للمتر الطولي.

٤-١-٣- الخواص الميكانيكية للفولاذ التسلبي:

تُحدد الخواص الميكانيكية للفولاذ التسلبي بالعناصر الآتية:

- ١- إجهاد الخضوع (f_y ، أو إجهاد الضمان (إجهاد الخضوع الاصطلاحي)، الذي يترك 0.2% من الانفعالات الدائمة. انظر أيضاً البند (٤-١-٥) أدناه.
 - ٢- مقاومة الشد القصوى (f_{su}) عند الانقطاع.
 - ٣- النسبة المئوية للاستطالة عند الانقطاع.
- يبين الجدول (٤-١) أنواع قضبان الفولاذ الأكثر استعمالاً مع خواصها الميكانيكية. وتحتمد قيم فيه للنسبة المئوية الدنيا للاستطالة عند الانقطاع على طول أصلي من العينة قبل الاختبار، قدره خمسة أمثال قطرها.

٤-١-٤- الرسم البياني للفولاذ:

يُؤخذ الرسم البياني للفولاذ الناتج عن الاختبارات. وفي حال عدم وجود اختبارات، يُؤخذ وفقاً للمواصفات المعتمل بها، أو يُؤخذ الرسمان البيانيان في الشكلين (١-٤ و ٢-٤).

٤-١-٥- المقاومة المميزة للفولاذ (إجهاد الخضوع المميز):

- ١- في أنواع الفولاذ الطري العادي المقاومة والعلوي مقاومة الذي تظهر فيه خاصية الخضوع، يكون فيه إجهاد الخضوع هو الإجهاد المطابق لمرحلة الخضوع. ونرمز لهذا الإجهاد بالرمز f_y .
- ٢- في الفولاذ المعالج على البارد، وفي بعض الأنواع الأخرى من الفولاذ العالي مقاومة، الذي لا تظهر فيه عتبة الخضوع، يكون إجهاد الخضوع (الاصطلاحي) هو الإجهاد الذي يترك انفعالاً متبقياً مقداره 0.2%. ونرمز لهذا الإجهاد بـ ($f_{0.2}$)، ويسمي أحياناً إجهاد الضمان (proof stress).
- ٣- إن إجهاد الخضوع (f_y)، هو المقاومة الميكانيكية المميزة للفولاذ في الشد والتي تبني التصميم على أساسها. ويجب أن يكون حده الأدنى مكافلاً من المائع أو المنتج، وإنما يجب تحديده على أساس تجارب مخبرية معترف بها، واعتماداً على علم الإحصاء، بحيث لا تزيد نسبة عدد العينات التي يقل إجهاد خضوعها (الحقيقي أو الاصطلاحي)، عن إجهاد الخضوع المميز، (أو الاصطلاحي المميز)، على 5% من عدد العينات المدرosaة.
- ٤- يبين الشكل (٢-٤-١) محنى جاوس للتوزع الطبيعي (شكل الجرس)، ومبين عليه مواقع




جامعة المَنَارَة

MANARA UNIVERSITY

المقاومة المميزة للفولاذ والمقاومة المتوسطة لمجموعة العينات، وكذلك المقاومة العظمى المسموحة (المناظرة للمقاومة المميزة، أي تلك التي لا تزيد نسبة عدد العينات التي يزيد إجهاد خصوبها على هذه المقاومة العظمى بأكثر من 5% من عدد العينات المدروسة). وإن عدم قبول زيادة النسبة للمقاومات فوق المقاومة العظمى المسموحة بأكثر من 5% من عدد المقاومات المدروسة، هو من أجل التحقق من صلاحية فولاذ التسليح لمقاومة الزلازل، بحيث يسمح بالتشوهات اللدننة الضرورية وإعادة توزيع القوى والعزوم الناتجة في المنشآة، وعدم حصول الانهيار الهش للعناصر الخرسانية المسلحة.

٥- يجب ألا تقل المقاومة عند الانقطاع لأية عينة مختبرة عن 1.25 مرة من إجهاد خصوبها (أو إجهاد خصوبها الاصطلاحي).

٦- يجب ألا تقل الاستطالة النسبية عند الانقطاع لأية عينة مختبرة لاما هو وارد في الجدول (١-٤)، حسب نوع الفولاذ.



الشكل (٢-٤-١): منحنى جاوس للتوزع الطبيعي مبين عليه المقاومات المميزة والمتوسطة والعظمى الإحصائية. النسبة 5% لفولاذ التسليح والنسبة 10% للخرسانة.

٤-٦-١- مواصفات فولاذ التسليح

١- يجب أن تكون قضبان التسليح (بجميع أنواعها) نظيفة من الأوساخ والشحوم أو الزيوت وخالية من الصدأ وقابلة للثني ومحققة لاشتراطات الكود العربي السوري (المواصفات والمفاهيم السورية)، خاصة من حيث الخواص الميكانيكية والكيميائية.

٢- يجب أن تكون قضبان التسليح العالي المقاومة من النوع المضلع (محزز أو ذي نتوءات) المسحوب على الساخن، ولا تغير خواصه باللحام، ولا يسمح باستعمال الفولاذ المسحوب على البارد في حالة الحاجة إلى اللحام.

٤-٢- الخرسانة:

٤-٢-١- مكونات الخرسانة:

تتكون الخرسانة من خليط من الركام والإسمنت والماء، وأحياناً بعض الإضافات الأخرى.

٤-٢-١-١- الركام (الرمل والبحص):

١- يتكون الركام عادة من خليط من الركام الصغير (رمل - نحاتة) والركام الكبير (البحص).

ب- إما أن يكون الركام من الصخراء، أو من مجاري الأنهر، أو من كسر الصخور، أو من أي نوع من الحصويات المعتمدة في المواصفات القياسية السورية، أو من مواد مصنعة مثل: الطين المحروق أو خبث الحديد أو غيرها. كما يجوز استعمال رمال شواطئ البحار، بعد إجراء تجرب تاجة في مختبر معترف به.

ج- يجب أن تكون حبيبات الركام صلبة وقوية ونظيفة، وذات تركيب حبي مناسب، وخالية من المواد الغربية كأوراق الشجر أو نفايات الأخشاب أو قطع الجبس والمونتا... الخ. كما يجب أن تكون خالية تقريباً من المخلفات الملتقطة والموداد الضارة، كالأتربة والأملام والشوائب والمواد العضوية، التي تؤثر تأثيراً ضاراً على زمن الأخذ (الشك) أو زمن التصلب، أو على قوة الخرسانة أو على مدى تحملها مع الزمن، أو تضر بفولاذ التسليح.

كما يجب ألا تزيد نسبة المواد الناعمة، والمواد الأخرى، على القيم التي يحددها للخرسانة دفتر الشروط الخاص بالمشروع. وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد نسبة البودرة (الماء من المنخل 200 الذي قياس فتحته 75 ميكرون) على 5% من وزن الرمل الطبيعي أو 7% من وزن الرمل الناتج عن تكسير الحجر، وألا تزيد هذه النسبة على 1% من وزن البحص.

د- يجب أن تكون مقاومة مادة الركام المستعمل، أكبر من ضعف مقاومة الخرسانة المطلوبة.

هـ- يشترط في المقياس الإسمى (الافتراضي) الأكبر، للركام الكبير، أن يكون أقل من ربعة المقياس الأصغر للجزء المطلوب صبه، وكذلك أقل من أصغر مسافة بين قضبان التسليح، وأن يكون شكله مناسباً، ويعيداً عن الأشكال المفاظحة والإبرة.

و- يجب أن يكون الركام متدرجأ، بحيث تكون الخرسانة المصنوعة منه سهلة التشغيل، وألا يتكون بداخليها فراغات، وتحتاج إلى أقل كمية لازمة من ماء الخلط.

ز- يتم تحديد منحنيات التدرج الحبي المناسبة للركام في كل مشروع، بناءً على أيحاث وتجارب تجرى لهذه الغاية. ويمكن في الحالات العادلة اعتماد منحنيات التدرج الواردة في الملحق (ب).

٤-٢-١-٢- الإسمنت:

أ- يستعمل في الخرسانة الإسمنت البورتلاندي من أحد الأنواع الآتية: العادي، السريع التصلب،



جامعة المَنَارَة

MANARA UNIVERSITY

- الأبيض، المخلوط، خبيث الأفوان، المقاوم لل الكبريتات.
- ب- يستعمل في الخرسانة المسلحة عادة الإسمنت البورتلاندي العادي، ويمكن استعمال كل نوع آخر، إذا توفرت الخبرة السابقة في استعماله بنجاح، عدا الإسمنت العالي الألومين، الذي لا يسمح باستعماله إلا في حالات خاصة، وبعد تبرير ذلك تقنياً.
- ج- يجب أن يفي الإسمنت المستعمل، بالاشتراطات والمواصفات القياسية المعترف بها، والمحددة في الشروط الخاصة بالمشروع.
- د- يُؤخذ الإسمنت في أكياس مكتملة، أو مستودعات مغلقة، ويُخزن بحيث لا تصل إليه الرطوبة، ويجب استعماله قبل انتهاء فترة صلاحيته.
- ٤-٢-٣-١-٢- ماء الخلط:
- أ- يجب أن يكون الماء المستعمل في خلط الخرسانة وغسل الركام، نظيفاً و خالياً من المواد الضارة، مثل الزيت والأحماض والقلويات والأملاح الأخرى التي قد تؤثر تأثيراً ملائماً على الخرسانة أو فولاذ التسليح.
- ب- ويُشترط في الماء أن لا تزيد أملال الكلوريدات الذائية فيه على 0.5 غرام في الليتر، وأملال الكبريتات على 0.3 غرام في الليتر، والأملال الكلية على 2 غرام في الليتر.
- ج- إن الماء الصالح للشرب مناسب في جميع الأحوال لخلط الخرسانة.
- د- يمكن استعمال الماء غير الصالح للشرب في خلط الخرسانة إذا كان:
- ١) زمن الأخذ (الشك) الابتدائي لعينات الإسمنت المجهزة بهذا الماء، لا يزيد بأكثر من 30 دقيقة على زمن الأخذ (الشك) الابتدائي، لعينات من الإسمنت ذاته المخلوط بالماء الصالح للشرب، ويحيث لا يقل زمن الأخذ (الشك) الابتدائي عن 45 دقيقة في كل الأحوال.
 - ٢) مقاومة الضغط بعد 7 أيام، أو 28 يوماً، لعينات القياسية التي يستعمل في خلطها هذا الماء، لا تقل عن 90% من مقاومة الضغط، لعينات مماثلة خلطت بماء صالح للشرب.
 - هـ- ولا يسمح باستعمال ماء البحر لخلط الخرسانة المسلحة، وإن كان يجوز استعماله عند الضرورة في الخرسانة العادية دون تسليح، مع زيادة كمية الإسمنت، للوصول إلى الدرجة المطلوبة في مقاومة الخرسانة. وتحدد كمية الزيادة بموجب تجارب تطبيقية خاصة بذلك. وفي كل الحالات يجب إجراء تجارب أولاً، وفي حال تجاوزها يتم السماح باستعمال ماء البحر.
- ٤-٢-٤- الإضافات:
- يُشترط في الإضافات المستعملة لا يكُون لها تأثير ضار على الخرسانة أو صلب التسليح. ويجب تحديد الحد الأقصى للكمية المستعملة من كل الإضافات، مقداراً كثيرة مئوية من وزن الإسمنت. ويُشترط في الخرسانة المحتوية على الإضافات (بعد التأكيد من حسن نتائج ٤-٣-٢- الخواص الميكانيكية المميزة للخرسانة:

٤-٢-٣-١ تعداد الخواص:

- إن الخواص الميكانيكية المميزة للخرسانة هي:
- أ- مقاومة الضغط.
- ب- مقاومة الشد.
- ج- معامل التشكّل الطولي (معامل المرونة).
- د- معامل التشكّل العرضي (نسبة بواسون).
- هـ- الزحف.

٤-٢-٣-٢- تحديد المقاومة المميزة للخرسانة في الضغط وفي الشد:

تحدد المقاومة المميزة للخرسانة في الضغط والشد من نتائج اختبارات الضغط والشد والانفلاق على عينات قياسية (150×300 mm²) عمرها 28 يوماً، محفوظة تحت الماء في درجة حرارة 20 ± 2 درجة مئوية. ويجب لا يزيد عدد الاختبارات المحتمل أن تتحقق مقاومتها عن المقاومة المميزة، على 10%، طبقاً للمعايير الإحصائية.

٤-٢-٤- تصنيف درجات جودة الخرسانة:

يقوم المهندس المصمم للمنشأة باقتراض درجة جودة الخرسانة، التي تمثل المقاومة الاسطوانية المميزة لها بالضغط (f'_c), ويما يتناسب مع طبيعة المنشأة المراد تنفيذها، ويقوم المهندس المنفذ بالتحقق من الوصول إليها بتصميم الخلطات المناسبة واختبارها.

وتصوره عامة يمكن تصنيف درجات جودة الخرسانة واستعمالاتها (على سبيل المثال) كما هو مبين في الجدول (٤-٩).

ولا تستعمل خرسانة من درجة جودة أعلى من C45 إلا في حالة الخرسانة المسبيقة الإجهاد، أو لأغراض إنشائية خاصة ويشترط إجراء اختبارات خاصة، وأن يتم تدقيقها من جهة متخصصة والتأكيد من ضمان استمرارية المحافظة على الجودة أثناء التنفيذ، وعلى أن تُتَّخذ في التصميم والتنفيذ جميع الإجراءات التقنية الالزامية لضمان هذه الجودة، وهي من التزامات المهندس المسؤول. علماً

MANARA UNIVERSITY

بأنه يمكن اعتماد قيم مقاومة خارج المقاومات المذكورة أعلاه، وخاصة عند تحقيق المنشآت القائمة، حيث تؤخذ المقاومة المميزة التي تنتجت بالاختبارات وفقاً لتقدير المهندس المسؤول.

الجدول (٤ - ٩): درجات جودة الخرسانة واستعمالاتها المناسبة

ذلك لا تستعمل خرسانة من درجة جودة أدنى من C18 في الخرسانة المستعملة للمباني والمنشآت التي تستند من الخرسانة المسلحة في مناطق الزلازل.

٤-٢-٥- تصميم خلطات الخرسانة للحصول على المقاومات الميكانيكية المميزة المطلوبة:

٤-٢-٥-١- التصميم للمقاومة المميزة في الضغط:

أ - إن المقصود بتصميم الخلطة الخرسانية، هو تحديد الكميات المثالية اللازمة من الإسمنت والماء والرمل والبصص (الناعم والخشن)، لإنتاج متر مكعب من خرسانة ذات قابلية تشغيل محببة، وذات مقاومة متواسطة في الضغط (f'_{cm})، تعطى مقاومة مميزة (f'_c)، اعتماداً على مبادئ علم الإحصاء الرياضي، وذلك كما يلي:

$$f'_{cm} = f'_c + k \cdot s \quad \dots \quad (4.1)$$

حیث:

k: مُعامل يتوقف على عدد الاختبارات، وعلى احتمال أن تكون نسبة 10% من الاختبارات أقل من المقاومة المميزة، وقيمه بيتمة في جدول الملحق (١).

ويمكن اعتماد القيمة $k = 1.31$ ، إذا كان عدد الاختبارات لا يقل عن الثلاثين.

واعتماد القيمة $k = 1.34$ ، إذا كان عدد الاختبارات لا يقل عن خمسة عشر.

د: الانحراف المعياري. ويحسب من العلاقة الآتية (4.2):

$$s = \sqrt{\frac{\sum (f'_i - \bar{f}')^2}{n-1}} \quad \dots \dots (4.2)$$

حيث :

$n =$ عدد عينات الاختبار، بحيث لا يقل عن خمس عشرة عينة في حالة تصميم الخلطة ولا يقل عن ثلاثة عينة في حال ضبط الجودة خلال التنفيذ.

$$f_i = \frac{\sum f_i}{n} - \text{متوسط مقاومات العينات الاسطوانية} -$$

بـ- تستعمل العلاقات السابقة ضمن المعيديات الآتية:
 ١) إذا كان تصنیع خرسانة المنشآة يتم بواسطة مجمل مركبی، يحوي سجلات لنتائج كسر عيّنات اسطوانية، بعدد لا يقل عن ثلاثة اسطوانة، مأخوذة من خرسانة مصنوعة من نفس المواد التي سيتم استعمالها، وضمن فتره لا تزيد على ستة أشهر، وتحت اشراف مماثل، فيمكن استعمال النتائج بالنسبة لخرسانة ذات درجة جودة لا تقل عن C15، لحساب الانحراف المعياري s من العلاقة $A_u = \bar{A} + s$ على أن يتحقق الشرط:

ومن ثم يجري حساب المقاومة المتوسطة، التي يجب الحصول عليها من العلاقة (4.1) $s \geq 3 \text{ MPa}$ (30kgf/cm²) التي تصبح:

$$f'_{em} = f'_e + 1.31 \cdot s_{30} \quad \dots (4.3)$$

حيث S_{30} : الانحراف المعياري لعدد من العينات لا يقل عن ثلثين.

٢) أما إذا كان إنتاج الخرسانة لا يتم بمجبل مركزي، أو كان يتم بمجبل مركزي لا يحوي سجلات لنتائج الكسر، ثُحقق الشروط الواردة في الفقرة أعلاه، فيمكن حساب المقاومة المتوسطة التي يجب الحصول عليها لخرسانة ذات جودة لا تقل عن C15 من العلاقة:

$$f'_{cm} = f'_c + 8 \text{ MPa} \quad \dots (4.4)$$

$$(f'_{cm} = f'_c + 80 \text{ kgf/cm}^2)$$

وكيديل عن هذه العلاقة يمكن اعتماد المقاومة المتوسطة المطلوبة متساوية إلى 1.25 مرة من المقاومة المميزة المطلوبة.

ج- يُصنَع ثلَاث جِبَلَات تجَربِيَّة مُخَلَّفة من المَخَطَّلَة الْخَرِسَاتِيَّة التي تم تصميمها باستعمال مواد من التَّوْعِيَّة التي سُتَشْتَعَمُ ذاتَهَا، وبِشُرُوطِ اِنْتَاجِ الْخَرِسَاتِيَّة المتَوقَّعة ذاتَهَا. فإذا تَعَذَّر ذلك يُمْكِن لِلْمُهَنَّدِسِ المسْؤُل السَّمَاح بِتَصْنِيعِ الجِبَلَات في المَخْبَر بالطَّرِيقَة الوَارِدة بالبَيْنَد (١٣-٢-٧).

تُؤخذ ثلث عينات اسطوانية على الأقل من كل جبنة للاختبار بعد 28 يوماً من الصب، كما يمكن أن تُؤخذ ثلث عينات اسطوانية أخرى على الأقل من كل جبنة للاختبار بعد 7

أيام من الصب. يجري تحضير الأسطوانات وحفظها حتى وقت الاختبار ضمن الشروط النظامية ومن ثم اختبارها طبقاً لما سيرد في البند (٢-٧-١٣).

تكون نسب الخلطة التصميمية مقبولة، إذا كان متوسط نتائج الأسطوانات المختبرة بعد 28 يوماً من الصب f'_{28} ، وعدها لا يقل عن خمس عشرة، محققاً لما يلي:

$$\bar{f}'_{28} \geq f'_c + 1.34s_{15} \quad (4.5)$$

حيث s_{15} : الانحراف المعياري لعدد من العينات لا يقل عن خمس عشرة. كما يمكن في بعض الحالات الخاصة، التي يعود تقديرها للمهندس المسؤول، قبول نسب الخلطة التصميمية، إذا كان متوسط نتائج الأسطوانات المختبرة بعد 7 أيام من الصب f'_7 ، وعدها لا يقل عن خمس عشرة أيضاً، محققاً لما يلي (وذلك للخرسانة المصنعة من الإسمنت البورتلاندي العادي ذي التصلب الطبيعي):

$$\bar{f}'_7 \geq 0.7(f'_c + 1.34s_{15}) \quad (4.6)$$

وتحوذ قيمة الانحراف المعياري (s_{15}) في العلاقة (4-5) و(4-6) أعلاه، من تطبيق العلاقة (4.2) للأسطوانات موضوع الاختبار لعدد من العينات لا يقل عن خمس عشرة. وكبديل عن هاتين العلاقةين، يمكن قبول نسب الخلطة إذا كان:

$$\begin{aligned} \bar{f}'_{28} &\geq 1.25(f'_c) \\ \bar{f}'_7 &\geq 1.25(0.7f'_c) \end{aligned}$$

٤-٢-٥-٢- المقاومة المميزة في الشد


تحدد المقاومة المميزة للخرسانة في الشد، بإحدى الطريقتين الآتتين، وتطبق على كل منها المعايير الإحصائية ذاتها التي سبق ذكرها في البند (١-٥-٢-٤) لحالة المقاومة المميزة في الضغط.

أ - اختبار الشد بالفلق:

يجري الاختبار على قوالب قياسية أسطوانية قطرها 150 mm، وطولها 300 mm، وعمرها 28 يوماً، وذلك بتعريضها للفلق، بوساطة حملي ضغط متساوين، يحصلان على رأسين متقابلين، على طول مولدين متقابلين للأسطوانة، كما في الشكل (٤-٧). وتحسب مقاومة الخرسانة للشد بالفلق من العلاقة:

$$f_{sp} = 2P/(\pi \cdot d \cdot L)$$

حيث يرمز P إلى حمل الكسر المستعمل، ويرمز L إلى طول عينة الاختبار ($L = 300$ mm).



الشكل (٤-٧): اختبار الشد في الخرسانة بفلق الأسطوانة

وتكون مقاومة الخرسانة للشد متساوية إلى 0.85 من مقاومة الفلق، أي: $f_{ct} = 0.55P/d \cdot L$


وإذا كانت العينة الخاصة للاختبار مكعبية (الشكل ٤-٨)، ثحسب مقاومة الخرسانة للشد بالفلق من العلاقة:

$$f_{sp} = 2P/(\pi \cdot a^2)$$

حيث a طول ضلع المكعب.

وتكون مقاومة الخرسانة للشد في هذه الحالة أيضاً، متساوية إلى 0.85 من مقاومة الفلق، أي: $f_{ct} = 0.55P/a^2$

القوة الكلية = $P = 0.55P/a^2$



الشكل (٤-٨): اختبار الشد في الخرسانة بفلق المكعب

ب - اختبار الشد بالاحتلاء البسيط:

يمكن أن تستبدل بالاختبارات السابقة تجارب الانعطاف (الانحناء)، التي تجرى على عينات موشورية مقطوعها 100mm x 100mm، أو مقطوعها 150mm x 150mm، أو مقطوعها 550mm x 700mm، ثحمل بحملين متساوين ومتماثلين، يبعد كل منهما 200mm أو 150mm عن الركيزة، كما في الشكل (٤-٩).

- ب- استعمال العيارات الوزنية، بحيث يكون منحني التدرج الحبي ضمن حزمة المحتويات المبينة في الملحق (ب).
- ج- قياس نسبة رطوبة الركام قبل استعماله في تصنيع الخلطات، وأخذ هذه النسبة في حساب كمية الماء في الخلطة.
- د- وجود إشراف دائم على عملية التصنيع، بدءاً من العيارات الوزنية وانتهاء بمعالجة الخرسانة بعد صبها (رش الماء...الخ)، ويشمل ذلكأخذ عينات اسطوانية لضبط الجودة وحفظ هذه الاسطوانات واختبارها وتقويم نتائجها طبقاً للشروط الواردة في (١٣-٧-٣). إذا تم تصنيع الخرسانة ضمن شروط المراقبة الواردة أعلاه يمكن اعتماد القيم الواردة في الجدول (٤-١٠).

الجدول (٤-١٠): مقاومة الضغط الممیزة الدنيا في حالة الخرسانة المراقبة بشكل دقيق *

450**			400		350		300		kg/m ³	
C45	C40	C35	C30	C25	C20	C18	MPa	kgf/cm ²	الدرجة جودة الخرسانة	
45	40	35	30	25	20	18			المقاومة الاسطوانية	
450	400	350	300	250	200	180			المميزة الدنيا f'	

* يمكن الحصول بكليات الإسمنت المذكورة في الجدول على مقاومات تزيد عن مقاومة الضغط المميزة الدنيا المذكورة وذلك في حال استعمال خلطات مصممة لذلك وخاصة عند استعمال الملاatin.

** مع ضرورة إضافة ملдинات عالية الجودة super plasticizer وسيليكا فيوم silica fume. ويمكن استعمال مقاومات أعلى لأغراض إنشائية خاصة ويشترط إجراء اختبارات خاصة وأن يتم تدقيقها من جهة متخصصة والتتأكد من ضمان استمرارية المراقبة على الجودة أثناء التنفيذ.

٤-٢-٦-٢- مقاومة الضغط الممتحنة في حالة الخرسانة غير المراقبة بشكل دقيق :

يقصد بالخرسانة غير المراقبة بشكل دقيق، الخرسانة المصنعة بإهمال واحد أو أكثر من إجراءات مراقبة تصنيع الخرسانة الواردة في البند (٤-٢-٦-١). في حالة الخرسانة غير المراقبة بشكل دقيق يمكن اعتماد مقاومات الضغط الواردة في الجدول (٤-١١)، ولكن عند إجراء تجربة مراقبة وضبط الجودة للخرسانة غير المراقبة بشكل دقيق، يتم أخذ العينات وحفظها واختبارها وتقويم نتائجها، طبقاً للشروط الواردة في البند (١٣-٧-٣).

450*	400	350	300	250	200	150	100	kg/m ³	كمية الإسمنت
C25	C20	C18	C15	C12	C10	C8	C5	MPa	درجة جودة الخرسانة
25	20	18	15	12	10	8	5		المقاومة الاسطوانية
250	200	180	150	120	100	80	50	kgf/cm ²	المميزة الممتحنة f'

خرسانة مسلحة	خرسانة عادية	نطافة تحت الأساسات	ردم	مجال الاستعمال
--------------	--------------	--------------------	-----	----------------

* مع ضرورة إضافة ملдинات عالية الجودة super plasticizer وسيليكا فيوم silica fume. وفي جميع الأحوال يتضح بتأمين مراقبة كافية للحصول على قيم تزيد عما ورد في هذا الجدول.

٤-٢-٦-٣- مقاومة الشد المميزة الممتحنة :

تُؤخذ مقاومة الضغط في هذه الحالة أساساً لحساب مقاومة الشد، ويمكن اتخاذ العلاقة الآتية أساساً للتقدير :

$$f_{ct} = 0.44 \sqrt{f'_c}$$

$$(f_{ct} = 1.4 \sqrt{f'_c}) \text{ (kgf/cm}^2\text{)}$$

ويُبين الجدول (٤-١٢) مقاومة الشد المميزة الممتحنة محسوبة على أساس الجدولين (٤-١٠) و (٤-١١).

الجدول (٤-١٢): مقاومة الشد المميزة الممتحنة

C45	C40	C35	C30	C25	C20	C18	C15	C12	C10	درجة جودة الخرسانة
2.6	2.5	2.4	2.3	2.2	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	MPa
26	25	24	23	22	20	19	17	15	14	kgf/cm ²

٤-٧-٢- تصحيح نتائج الاختبار لأشكال العينات وأعمار الخرسانة :


٤-٧-٢-١- التصحيح لأشكال العينات في اختبارات الضغط :

عند إجراء الاختبار على أشكال أخرى من القوالب غير الاسطوانية القياسية (قطر 150mm بارتفاع 300mm)، لأعمال الخرسانة المسلحة، يجب ضرب قيم المقاومات الناتجة بمعامل التصحيح الواردة قيمه في الجدول (٤-١٣) لأشكال المختلفة لعينات الاختبار، وذلك قبل إجراء أي معالجة إحصائية، أو مقارنة لهذه المقاومات.

٥ - تقييم الأفعال

٥-١ - تعریف الأفعال:

يعرف الفعل المميز (أو الحمل المميز) بأنه الفعل (أو الحمل) الذي لا يمكن تجاوزه بأكثر من نسبة احتمال معينة (تؤخذ عادة 10% وأحياناً 5%) خلال العمر التصميمي للمبنى أو المنشآة (الذي يؤخذ عادة 50 عاماً)، ويتعين آخر هو الحمل الذي لا يمكن تجاوزه في نسبة 90% (أحياناً تؤخذ 95%) من الحالات، خلال العمر التصميمي للمبنى أو المنشآة. هذا وبين الشكل (٥-١-٥) منحني جاوس للتوزيع الطبيعي (الشبيه بشكل الجرس) ومبين عليه الحمل المميز والحمل المتوسط والحمل الأدنى.



الشكل (٥-١-٥): منحني جاوس مبين عليه الحمل المميز والحمل المتوسط والحمل الأدنى الإحصائي

تعرف الأفعال بأنها مجموعة القوى التي تصمم المنشآة لتحملها ويقصد بها:

٥-١-١ - الأفعال المباشرة:

أي القوى التي تخضع لها المنشآة مباشرة بطبعتها، وهي:

١ - الأحمال الدائمة.

٢ - الأحمال الإضافية.

- غير الحركية (غير الديناميكية).

- الحركية (الديناميكية).

٣ - الأحمال المتاخية.

ويمـا أن هذه الأفعال جميعـها تـتـنـقـل بـوـسـاطـةـ المـنـشـآـةـ إـلـىـ الـأسـاسـاتـ،ـ فـإـلـهـاـ شـدـعـيـ أـفـعـالـ مـاـشـةـ.

٥-١-٢ - الأفعال غير المباشرة (أفعال التشوهدات (تشكلات) المفروضة):

وهي الأفعال التي قد تتعرض لها المنشآة كالقوى الداخلية الناتجة عن التصدُّد أو التقلص الحراري والانكماش وتغيرات الرطوبة والزحف (السيلان) في المواد المكونة للمنصر الإنشائي والإجهاد الم sisic وتحركات الركائز وحدوث التشقق، أو مجموعة منهم.

٥-١-٣ - مجال الاستعمال:

يجري تحديد هذه الأفعال على مختلف أنواعها قوْر اختيار المنشآة، وقبل المباشرة بدراساتها. وفي حال وجود اشتراطات خاصة محلية معتمدة، يمكن اعتماد تلك الاشتراطات. أما في حال عدم توفرها، فيمكن الاعتماد على أساس تقييم أفعال الاستثمار غير المحسنة بعوامل الأمان (الباب السادس).

٥-٢ - الأحمال الدائمة:

٥-٢-١ - تعریف الأحمال الدائمة:

الأحمال الدائمة هي القوى الدائمة الناتجة عن الجاذبية الأرضية، كالأوزان على مختلف أنواعها، سواء منها الأوزان الذاتية للمنشآة أو أوزان العناصر الثابتة فوقها، أو القوى الجاذبية الدائمة المطبقة على المنشآة بشكل مباشر أو غير مباشر.

يدخل ضمن هذا التعريف الأوزان الذاتية للمنشآة، وأوزان العناصر المركزية عليها بصورة مستديمة كالقوافط والجدران والبلاط والتوريق (الطيبة)، والبلاط وتمديدات التجهيزات والتربة المحمولة ... الخ.

٥-٢-٢ - تقييم الأحمال الدائمة:

١ - تقييم الأحمال الدائمة حسب أحجامها وأوزانها الحجمية، الأكثر ملائمة في ظروف استعمالها. إن القياسات والأبعاد والمسافات الملحوظة في التصميم تكفي إجمالاً لتقدير الأحمال، إلا في بعض الحالات الخاصة، كالأخشنة الرقيقة، حيث ينبع عن زيادة ضئيلة في السمك (زيادة من درجة عشرات المليمترات)، أثقل ذاتية إضافية هامة نسبياً. في هذه الحالة يجبأخذ هذه الزيادة في الحسبان، خاصة فيما يتعلق بالقوى المحورية المؤثرة على الأخشنة



قد تتغير الأوزان الحجمية في بعض الأحيان حسب حالات المحيط وظروف استعمال المنشأة. وقد يحدث أن يكون الوزن الحجمي الواجب حسابه هو الوزن الأقل، كما يحصل مثلاً في الجدران الساندة (الاستنادية) التي يجبأخذ أوزانها الذاتية عند حساب مقاومة الانزلاق الناتج عن ضغط التربة.

٢ - في حال عدم وجود معلومات خاصة، أو قيم مستخلصة من أنظمة البناء، يمكن اعتماد الأوزان الحجمية الواردة في الجدول (١-٥)، والمعطاة وفقاً لطبيعة مادة العنصر موضوع التقييم. كما يمكن العودة إلى الملحق رقم (١).

الجدول (١-٥): الأوزان الحجمية لبعض المواد الأكثر استعمالاً

الوزن الحجمي (kN/m^3)	الوزن الحجمي (tf/m^3)	المادة
24	2.4	الخرسانة العادي من دون التسلیح
78.5	7.85	القوية
25	2.5	الخرسانة المسلحة (نسبة تسلیح ٦%)
30	3	الحجر البازلتى (حجم ملي٢)
28	2.8	الحجر الغرانيتى (حجم ملي٢)
27	2.7	الحجر الكلسي (حجم ملي٢)
23	2.3	الحجر الرملى (حجم ملي٢)
19-14	1.9 - 1.4	البلاوك (الطوب) المجوف
18-15	1.8 - 1.5	البلاص الزلط (حجم طبيعى غير مدقوك)
18-15	1.8 - 1.5	الرمل (حجم طبيعى غير مدقوك)
12-10	1.2 - 1	الإسمنت (فت)
20-18	2 - 1.8	البناء العادي بالمونة (البناء بالبلاوك العلوي)
20-12	2 - 1.2	الخرسانة الخفيفة الوزن
14	1.4	البناء بالحجر المجوف الخرساني
14	1.4	البناء بالبلاوك (الطوب) المجوف
25-24	2.5 - 2.4	بلاط الرخام أو السيراميك
20	2	الطينية (يحيىث لا يقل سمك الطين عن 20 mm من كل جهة من الحوائط)
23	2.3	المجبول الأسفلتى

أحمال التقطيعية على البلاطات في المباني: في حال عدم القيام بحساب دقيق تؤخذ أحجام التقطيعية متساوية إلى 2 kN/m^2 عند عدم وجود تمديدات مطمورة تحت البلاط، وتزداد إلى 3 kN/m^2 عند وجود تمديدات مطمورة تحت البلاط. أما تقطيعيات السطح النهائي فتحسب، على ألا تقل عن 3 kN/m^2 .

٥-٣-٥ - الأحمال الإضافية:

٥-٣-١ - تعريف الأحمال الإضافية:

إن المهندس المسؤول عن المنشئ هو الذي يعين بادئ ذي بدء، الأحمال الإضافية. وفي حال عدم تعينها يمكنأخذها من أنظمة المباني الخاصة. وفي حال عدم وجود هذه الأخيرة يمكنأخذها من الجدول (٥-٢)، الذي يعطي أحجام الاستعمال الدنيا.

الجدول (٥-٢): الأحمال الإضافية غير الديناميكية المميتة الموزعة بانتظام والمرتكزة على المنشأة

الحمل المركز المطبق على مربع ضلعه 300mm (١)		شدة الحمل الموزع		الغرض من استعمال المبنى		
kgf	kN	kgf/m ²	kN/m ²	أفقية أو مائلة حتى ١٠ درجات	غير مستعملة (لا يمكن الوصول إليها)	مائلة أكثر من ١٠ درجات
		100	1.0			
		50	0.5			
		مثل الطابق متكرر ولا تقل عن ٢٠٠	المتكرر ولا تقل عن ٢.٠	مستعملة (يمكن الوصول إليها)		
		400	4.0		مباني خاصة	
		500	5.0		مباني عامة	
140	1.4	200	2.0		غرف	
180	1.8	300	3.0	غرف نوم		
180	1.8	250	2.5	غرف خارجية وأدراج		
450	4.5	500	5.0	غرف خارجية وأدراج		
270	2.7	300	3.0	غرف صفوف وإدارة		
450	4.5	500	5.0	غرف خارجية وأدراج		
180	1.8	250	2.5	غرف نوم		
450	4.5	400	4.0	غرف خارجية وأدراج		
450	4.5	تحسب (١) ولا تقل عن تحسب (٢)		غرف عمليات		



جامعة المَنارَة

MANARA UNIVERSITY

		300	3.0 عن			
270	2.7	300	3.0	مباتي عامة	غرف	
270	2.7	200	2.0	مباتي خاصة		
تحسب	تحسب	تحسب ولا تقل عن 500	تحسب ولا تقل عن 5.0	أضابير		
تحسب	تحسب	تحسب ولا تقل عن 400	تحسب ولا تقل عن 4.0	غرف حاسوب		
450	4.5	400	4.0	مباتي عامة	غرفة مطالعة دون تخزين كتب	
450	4.5	300	3.0	مباتي خاصة	غرفة مطالعة مع تخزين كتب	
450	4.5	300	3.0	مباتي عامة	غرفة مطالعة دون تخزين كتب	
450	4.5	500	5.0	مباتي خاصة	غرفة مطالعة مع تخزين كتب	
		500	5.0	مقاعد ثابتة		
360	3.6	600	6.0	مقاعد متحركة		
*300	*3.0	*600	*6.0	رقص وجمباز *		
360	3.6	600	6.0	غرف اسقاط		
*300	*3.0	*600	*6.0	مدرجات رياضية *		
*360	*3.6	*600	*6.0	منصة مسرح *		
تحسب	تحسب	تحسب ولا تقل عن 500	تحسب ولا تقل عن 5.0	متحاف وقاعات فن وعرض		
360	3.6	500	5.0	مخازن سلع (عرض وبيع)		
450	4.5	240 لكل متر ارتفاع ولا تقل عن 700	2.4 لكل متر ارتفاع ولا تقل عن 7.0	مخازن كتب		
تحسب	تحسب	تحسب ولا تقل عن 400 لكل متر ارتفاع	تحسب ولا تقل عن 4.0 لكل متر ارتفاع	مخازن ورق وقوطاسية للمطابع		
تحسب	تحسب	500 لكل متر ارتفاع ولا تقل عن 1500	5.0 لكل متر ارتفاع ولا تقل عن 15	برادات خزن		
تحسب	تحسب	500-1000 حسب المواد والآلات	5.0-10.0 حسب المواد والآلات	مستودعات مصانع ومبانى مشابهة		
450	4.5	500	5.0	دور عبادة		
450	4.5	500	5.0	أبهاء عامة، فسحات		
450	4.5	500	5.0	مسارح، سينما		
أسواً ووضع ممكِن لتحمل العجلات		تحسب ولا تقل عن 600	6.0	ورش تصليح		
				مواقف ومحدرات سيارات ومخدرات سيارات أقل من وزن 25 kN		
900	9.0	600	6.0			

تحسب ولا تقل عن 900	تحسب ولا تقل عن 9.0	تحسب ولا تقل عن 600	تحسب ولا تقل عن 6.0	مواقف ومحدرات سيارات بوزن أكثر من 25 (2.5 ton) kN	
—	—	200	2.0	مرافق صحية	
—	—	300	3.0	مطابع عامة، مستودعات	
450	4.5	300	3.0	مخابز، غرف ضيوف	
450	4.5	750	7.5	غرف مخانعات ومخزنات	
		400	4.0	ورش	
		2000	20.0	مخابط	

تصعد قيم الأحمال للدرجات الرياحية ووصلات الرقص ومنصات المسارب عامل ديناميكي لا يقل عن 1.1، كما ويحسب للمرائب، ولا يقل عن 1.3. وقد حالة المرائب العادة لتهجعات مراكبة، يسمح بانخفاض قيم الأحمال الموزعة إلى النطاق القيمي الوارد في الجدول أعلاه، بشرط إلا يكون من الممكن وقوف سيارات ذات وزن أكبر من 3 طن، والمقصود بغير الممكِن أن المدخل لا يسمح بدخول مثل تلك السيارات أو وجود مراقبة لتحمل السيارات الداخلية للمرائب، وعلى أن يتم ذلك بمحظوظ إقرار بسجل في نقابة المهندسين موقع من قبل الجهات المالكة والدارسة المشروع ويُذخص فيه أن ذلك على مسؤولية الجهة المالكة من حيث ضمان الالتزام بحدم إدخال سيارات بوزن أكبر من 3 طن.

ملاحظات خاصة بالجدول (٢-٥) :

ملاحظة ١: عندما يتطرق أن الحمل المركب قد يولد إجهادات أو انفعالات موضعية يزيد تأثيرها على تأثير الحمل الموزع بالتنظيم، يتوجب التحقق من تأثير هذا الحمل المركب وذلك بتطبيقه في الموضع الأكثر خطورة للمنشأة.

ملاحظة ٢: يقصد بكلمة "تحسب" أن القيم يجب أن تقرر من واقع الأحمال الفعلية المتوقعة تطبيقها على المنشأة، بذاته على الاستعمال المخطط له.

ملاحظة ٣: تم اعتقاد عوامل التحويل الآتية للتيسير (علمًا أن القيم الدقيقة تختلف قليلاً بنسبة تم الارتفاع على إعمالها):

$$100 \text{ kgf/m}^2 = 1 \text{ kN/m}^2 \\ 1 \text{ tf} = 10 \text{ kN}$$

تقسم الأحمال الإضافية إلى توزيعين رئيسيين:

* الأحمال الإضافية غير الديناميكية.

* الأحمال الإضافية الديناميكية.

٥-٣-٢-٣- الأحمال الإضافية غير الديناميكية:

تعرف الأحمال الإضافية غير الديناميكية بما يلي:

١- الأثقال الاستاتيكية التي تنقل من مكانها من وقت إلى آخر، كثاثات المنازل والأجهزة، والآلات

٦- تحديد الأمان

٦-١- أسس تحقيق الأمان:

يتحقق الأمان عندما تكون المقاومة الداخلية للمواد المستعملة في العناصر المختلفة للإنشاءات الخرسانية، وهي الخرسانة وفولاذ التسليح، أكبر بنسبة محددة من القوى الداخلية الناجمة عن الأحمال والأفعال الأخرى المباشرة أو غير المباشرة المتوقعة، وبحيث تبقى المنشآة في كل جزء من أجزائها صالحة للاستثمار أثناء وطوال الفترة المفترضة تصميمياً، لبقائها قيد الاستثمار.

٦-٢- تحديد القيم المميزة:

٦-٢-١- تحديد الأفعال المميزة:

تؤخذ القيم المميزة للأفعال وتدعى "الأفعال المميزة" استناداً إلى نظرية الاحتمالات في حال توفر الإحصائيات الكافية، وتحدد بالقيم العظمى لها (راجع منحني غاووس في الشكل (١-٥-١))، وهي القيم التي لا يتعدى احتمال تجاوزها ٥% أو ١٠% (حسب الحمل والكود) خلال العمر التصميمي للبني أو المنشآة والبالغ عادة ٥٠ سنة، والمرتبطة باحتمال تعرض المنشآة المدروسة لأفعال أشد منها (بنسبة ١٠% - ٥% حسب الحمل والكود)، مقبولاً تبعاً لنتائج الدراسات الإحصائية المناسبة، ودرجة أهمية المنشآة المدروسة.

وفي حال عدم وجود الإحصائيات الكافية تؤخذ قيم الأفعال كما يلي، وتحدوى عندئذ "الأفعال المميزة الاسمية".

١- في الأحمال الثابتة: نتائج حسابات الحجم والوزن الحجمي لعناصر الإنشاء والإكساء الثابتة. وعندما لا تتوفر معلومات أكثر دقة يمكن أن يعتمد في الحساب على الأسس الواردة في البند (٥-٢-٢).

٢- في الأحمال الإضافية: المقادير والقيم المنصوص عليها في شروط استثمار المنشآة أو في القوانين والنظم المحلية السارية المفعول. وعندما لا تتوفر مثل هذه المعلومات يمكن أن تعتمد في الحساب المقادير والقيم الواردة في البند (١-٣-٥).

٣- في الأحمال الحركية (الдинاميكية): بإدخال عامل حركي (динاميكي) مناسب. ويمكن في الحالات العادية، وعند عدم وجود نصوص خاصة في شروط استثمار المنشأة، يمكن أن تؤخذ قيمة المعامل الحركي وفق ما ورد في البند (٥-٣-٧).

٤- في التشوّهات (التشكلات) المفروضة: بإدخال القيم المحسوبة (أو بناءً على تقدير قيمها اعتماداً على الخبرة المتراكمة والحس الهندسي) الناتجة عن التشوّهات (التشكلات)، والتي يمكن أن تفرض على المنشأة خلال عمرها الاستثماري.

٦-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٦-١- المقاومة المميزة لفولاذ التسلیح:

تؤخذ المقاومة المميزة لفولاذ التسلیح مساوية إلى:

* إجهاد الخصوص الفعلي (f_y) للفولاذ الطبيعي.

* إجهاد الضمان ($f_{0.2}$) للفولاذ المشغول على البارد وفقاً للبند (٤-٥-١-٤).

٦-٢-٢-٢-٢-٢-٢-٦-٢- المقاومة المميزة للخرسانة:

تحدد المقاومة المميزة للخرسانة في الضغط أو الشد وفق ما ورد في الباب الرابع.

٦-٣-٦-١- الأسس العامة لتحقيق الأمان في حالة الحد الأقصى:

٦-٣-٦-١-١- الأسس العامة لتحقيق الأمان في حالة الحد الأقصى:

١- يُعد الأمان مُحققاً في حالة الحد الأقصى عندما تكون المقاومة المميزة للعنصر أو لكل مقطع منه R_u مضروبة بمعامل تخفيف المقاومة Ω المبين في البند (٦-٣-٣)، لا تقل عن القوة الداخلية الناجمة عن الأفعال القصوى U ، أي: الأفعال المميزة مضروبة بمعاملات تصعيد الأفعال وفقاً لما هو مبين في البند (٦-٣-٢)، أي وفق المترابطة الآتية:

$$U \leq \Omega \cdot R_u$$

وتحسب R_u استناداً إلى المقاومات المميزة للمواد.

٢- يتوجب تصميم المقاطع الحرجة في العناصر، بحيث يكون نمط انهيارها مطابعاً، أي أن يسبق مرحلة الانهيار، ظهور علامات إنذار وتشوهات ملحوظة تترافق بالخطر مسبقاً، إن كان ذلك ممكناً. ويجب بالآتي تحاشي التصميم الذي ينجم عنه نمط انهيار هش ومفاجئ، لا يسبق مرحلة الانهيار فيه ظهور علامات إنذار وتشوهات ملحوظة.

٣- يكون الانهيار مطاوعاً في العناصر أو المقاطع المعرضة لانحناء بسيط أو لقوى لا محورية، إذا كان الانفعال الفعلي في فولاذ التسليح المشدود، في مرحلة الانكسار للمقطع الحرج للعنصر، أكبر من المقاومة المميزة للفولاذ في الشد مفرومة على معامل مرونة الفولاذ

$$\cdot (\varepsilon_s > \frac{f_y}{E_s})$$

٤- يكون الانهيار هشاً ومجاجاً في العناصر أو القطاعات المعرضة لانحناء بسيط أو لقوى لا محورية إذا كان الانفعال الفعلي في فولاذ التسلیح المشدود في مرحلة الانكسار للمقطع الحرج للعنصر أصغر من المقاومة المميزة للفولاذ في الشد مقسمة على معامل مرونة الفولاذ

$$\cdot (\varepsilon_s \leq \frac{f_y}{E_s})$$

٥- يكون الانهيار هشاً في العناصر أو المقاطع المعرضة لإجهادات ضغط على كامل سطح المقطع أو معظمه، وكذلك المقاطع المعرضة للقص والقتل أو أحدهما، إذا لم تكن هذه المقاطع مزودة بالتسليح المناسب. ويمكن في هذه الحالات تحسين نمط الانهيار الهش والمفاجئ بالالتزام بمساحات ونسب التسليح الطولي والعرضي الدنيا المعتمدة في نصوص هذا

$$\cdot \mu_s \geq \mu_{s \min} \quad \text{الكود}$$

٦-٣-٢- تحديد الأفعال القصوى:

تُحدَّد قيم الأفعال القصوى U ، المأخوذة في التصميم، وتراكيبها الممثلة كما يلى:

٦-٣-٢-١- التراكيب الأساسية للأفعال القصوى:

أ - عندما يقتصر تأثير الأفعال المؤثرة على الأحمال المميزة (أو الاسمية) الثابتة D، والأحمال المميزة (أو الاسمية) الإضافية L (وبضمونها المعامل الحركي (الديناميكي) إن وجد)، تُحسب الأفعال القصوى وفق التركيبين الآتيين:

$$U = 1.4 D \quad \dots \dots \dots (a)$$

$$U = 1.4 D + 1.7 L \quad \dots \dots (b)$$

ب- عندما يتوجبأخذأثرضغطالريح W فيالحساب،تحسبالأفعالالقصوىوفقد التركيبين الآتيين، وتعتمد النتائج الأخططر منها في كل مقطعم:

1.2 D + 1.6 (L_r or S) + (f₁ L or 0.8 W) (c)

1.2 D + 1.3 W + f₁ L + 0.5 (L_x or S) (d)

حدائق

W : تمثل قيمة الأفعال الناتجة عن ضغط الريح بقائها الممدة (أو الاسمية).

f_1 : تساوي (1.00) للأسقف المتركرة في المواقع ذات التجمعات العامة وفي الأماكن التي تتجاوز فيها الأحمال الحية (5 kN/m^2) وفي الأحمال الحية لمرايا السيارات، وتتساوي (0.5) لباقي الأحمال الحية.

f_2 : وتساوي (0.7) للأسقف النهائية ذات الأشكال الخاصة (مثل سقف سن المنشار) والتي لا تسمح بطرح الثلج بعيداً عن المنشأة (التخلص منه)، وتساوي (0.2) لباقي الأشكال من الأسقف النهائية.

ج- عندما يتوجبأخذ أثر الزلازل في الحساب باستعمال الطريقة الستاتيكية المكافئة الواردة في الملحق (٢) الخاص بالزلازل، تحسب الأفعال القصوى وفق التراكيب الواردة في ذلك الملحق (٢)، وهي الآتية:

$$1.32 D + 1.1 E + 1.1 (f_1 L + f_2 S) \dots \dots \dots (e)$$

$$0.99 D \pm (1.1 E \text{ or } 1.3 W) \dots \dots \dots (f)$$

د- أما إذا تمأخذ أثر الزلازل في الحساب باستعمال الطريقة الستاتيكية المكافئة المطورة، الواردة في الملحق (ج) من الملحق (٢) الخاص بالزلازل، فستعمل التراكيب الواردة في ذلك الملحق.

ملاحظة: لا يُجمع أثر الزلازل مع أثر الرياح، بل يُؤخذ الأثر الأسوأ بينهما.

٦-٣-٢-٢-٣-٦ - التراكيب الثانوية للأفعال القصوى:

تعرف الرموز F (حمل سوائل)، H (ضغط جانبي للترية والماء ضمنها)، P (وزن حمل تجمع المياه على السطح الأخير)، T (قوى ذاتية ناتجة عن الحرارة والانكماش وغيرها)، كما ورد في الباب الثالث. في حال تأثير هذه الأحمال (T, P, H, F) في التصميم، فإنها يجب أن تضاف إلى التراكيب السابقة بعد تصعيدها (ضربها) بالعوامل الآتية:

$$1.2 T, 1.2 P, 1.6 H, 1.3 F$$

٦-٣-٣-٣-٦ - معاملات خفض المقاومة:

يُحدد معامل خفض المقاومة Ω المشار إليه في البند (٦-٣-١) كما يلي:

١- للمقاطع المعرضة للانحناء البسيط أو لقوى شد محورية أو لا محورية $\Omega = 0.9$.

٢- للمقاطع المعرضة لقوى الضغط المحوري $\Omega = 0.65$.

٣- للمقاطع المعرضة لقوى ضغط لا محورية:

$$0.90 \geq \Omega = 0.9 - 0.5 \left(\frac{N_u}{N_c} \right) \geq 0.65$$

حيث: N_u = قوة الضغط المصعدة المطبقة على المقطع العرضي.

$N_c =$ مقاومة المقطع الخرساني لوحدة $(0.85 f'_c A_c)$

ويمكن كبديل عن العلاقة الواردة أعلاه تحديد قيمة Ω كما يلي:

عندما تزيد قوة الضغط المحورية المطبقة على المقطع N_u على $(0.1 A_c f'_c)$ ، تؤخذ Ω مساوية إلى 0.65، وعندما تتحفظ قوة الضغط المحورية المطبقة على المقطع من $(0.1 A_c f'_c)$ إلى الصفر، يمكن زيادة معامل خفض المقاومة Ω خطياً من 0.65 إلى 0.9 بالنسبة والتناسب.

٤- للقص أو الفتل أو أحدهما $\Omega = 0.75$ ، وتساوي 0.85 إذا كانت القوة أو الفتل من الأحمال الشاقولية فقط.

٤-٣-٦- معاملات زيادة الإجهادات المسموح للتربة من الأحمال القصوى التي تشمل الزلازل: يسمح بزيادة الإجهادات المطبقة على التربة والمحسوبة من الأحمال القصوى التي تشمل تأثير الزلازل (بأي طريقة واردة في هذا الكود الأساس أو في الملحق (٢)) بحيث تُصعد الإجهادات المسموحة على التربة بالمعاملات الآتية:

- بالمعامل 1.6 إذا كان توزع الإجهادات المطبقة على التربة تحت الأساس منتظاماً (أي أن النسبة بين الإجهادين الأعظمي والأصغر عند طرفي مقطع الأساس تساوي 1).

- وبالمعامل 2.0 عندما لا تقل النسبة بين الإجهادين الأعظمي والأصغر عند طرفي مقطع الأساس عن 2. وفي حال وجود شد تحت الأساس (حيث يلزم حذف هذا الجزء المشدود تحت الأساس من الحساب) تُعد النسبة أكبر من 2.

- ويمكنأخذ قيمة متوسطة لمعامل التصعيد تكون بين 1.6 و 2 حسب تغير النسبة بين الإجهادين من 1 إلى 2.

٦-٤- تحقيق حدود الأمان في حالات حدود الاستثمار:

٦-٤-١- الأسس العامة لتحقيق الأمان في حالات حدود الاستثمار:

يكون الأمان مُحققاً في حالة حدود الاستثمار، عندما تكون الإجهادات الفعلية الناجمة عن أفعال الاستثمار غير المصعدة في أسوأ وضعيات التحميل، غير متجاوزة الإجهادات المسموح بها للمواد المستعملة في العنصر أو في مقطع منه، وعندما لا تتجاوز عروض الشقوق المتوقعة أو السهوم المحسوبة، القيم التي تعيب استثمار المنشأة.

٦-٤-١-١- تحقيق الأمان في حالة حد تجاوز الإجهادات المسموح بها:

أ- يتم أو يمكن التحقق من الأمان في حالة حد تجاوز الإجهادات المسموح بها، في الحالات الواردة في البند (٣-١٠)، وحيث تصمم أو تتحقق العناصر أو مقاطعها الحرجة، تحت تأثير أحمال الاستثمار غير المصعدة.

ب- يفترض في تحقيق الأمان الكافي، ألا تتجاوز الإجهادات الفعلية في المقاطع الحرجة، في كل من الخرسانة في الضغط، وفولاذ التسليح في الشد والضغط، الإجهادات المسموح بها، والتي يحددها هذا النظام في الباب العاشر. على أساس أن كلاً من الخرسانة في الضغط وفولاذ التسليح في الشد والضغط، يسلك مسلك المواد المرن، وتعتمد الفرضيات الأساسية المبينة في الباب العاشر.

ج- تؤخذ الإجهادات المسموح بها بقيمها المبينة في الباب العاشر إذا كان العنصر أو المقطع معرضاً لأثر الأحمال الثابتة D والإضافية L وبضمنها الأثر الحركي (الديناميكي) إن وجد، و / أو أثر ضغط التربة H أو أثر ضغط السوائل F في حال وجود أحدهما.

د- أما إذا شملت الأحمال المؤثرة ضغط الرياح W أو أثر التشوهات (التشكلات) المفروضة T، فيمكن زيادة الإجهادات المسموح بها، في كل من الخرسانة وفولاذ التسليح بنسبة 25%， على القيم المبينة في الباب العاشر، على أن يتم التحقق دوماً من دون هذه الآثار، حسبما ورد في (ج) أعلاه.

هـ- أما إذا شملت الأحمال المؤثرة ضغط الرياح W وأثر التشوهات (التشكلات) المفروضة T معاً، فيمكن زيادة الإجهادات المسموح بها، في كل من الخرسانة وفولاذ التسليح بنسبة 33%， على القيم المبينة في الباب العاشر، على أن يتم التتحقق دوماً من دون هذه الآثار، حسبما ورد في (ج) أعلاه.

و- في حال وجوب التتحقق لأثر الزلازل، يرجع للبند (٤-١-٣-١٠).

ز- في جميع الأحوال، يتم تصميم أو تحقيق العنصر أو المقطع على تراكب الآثار التي تعطي أكبر قيمة للإجهاد المحسوب في المقطع المدروس، أو التراكب الأسوأ بالنسبة لاستقرار المنشأة، وبضمن ذلك، إن لزم، الحالات الخاصة التي قد يؤدي فيها حسبان قيمة لأثار الأحمال الإضافية (الأحمال الحية) $L = 0$ إلى وضع أكثر خطورة، بالنسبة للإجهادات المتولدة في العنصر أو المقطع، أو بالنسبة لاستقرار المنشأة أو أحد أجزائها.


٦-٤-٢- تحقيق الأمان في حالة حد التشقق المعيّب:

يتم التتحقق من الأمان في حالة حد التشقق المعيّب، طبقاً لما هو وارد في الفصل (٤-١٠)، وذلك تحت تأثير أحمال الاستثمار غير المصعدة.


٦-٤-٣- تحقيق الأمان في حالة حد التشوّه (التشكل) المعيّب:

يتم التتحقق من الأمان في حالة حد التشوّه (التشكل) المعيّب، طبقاً لما هو وارد في البند (١٠-٥)، وذلك تحت تأثير أحمال الاستثمار غير المصعدة.

قوى المقطع في العناصر الخرسانية المسلحة





جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY



*Bottom face stretches in tension
and vertical cracks develop*


(a) Flexure Failure



(b) Shear Failure

جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY


نقل الحمولات بين العناصر المختلفة






جامعة
المنارة


MANARA UNIVERSITY





جامعة
المنارة


MANARA UNIVERSITY






MANARA UNIVERSITY


التعاون بين المهندس المعماري والأنسائي يؤدي إلى نتيجة مرضية





MANARA UNIVERSITY





MANARA UNIVERSITY



جامعة
المنارة

MANARA UNIVERSITY



جامعة
المنارة

MANARA UNIVERSITY



3D Animation of the construction of a Multi Story - 360P.mp4

جامعة
المنارة
MANARA UNIVERSITY